

# Markant Color

## Colori vari



OLIO DI CERA SOLIDA COLORATO



### Brillantezza uniforme e aspetto pieno

Olio di cera solida colorato naturale. L'applicazione di pregiati strati di olio risalta la naturalezza del legno, conferendogli al tempo stesso una elevata resistenza a sporco e acqua.

- Crea un film protettivo, resistente alle abrasioni
- Superficie esteticamente piena e uniforme
- Resistente all'acqua e allo sporco
- Lavorazione sicura e semplice
- Esalta la naturale bellezza del legno
- Tutte le varianti si possono combinare tra loro
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

### Impiego:

Per la colorazione professionale di parquet e pavimenti in legno. Impiegare preferibilmente su legni duri con pori larghi (rovere, frassino). Adatto praticamente per tutti i tipi di legno europei ed esotici. Consultare l'elenco dei tipi di legno LOBA, disponibile all'indirizzo [www.loba.de](http://www.loba.de). In caso di dubbio consultare il fabbricante.


## Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10508	750 ml	6	480

Tutte le colorazioni sono disponibili anche in contenitori campione da 100 ml.

<b>Corpo solido</b>	58,4 ±2%
<b>Contenuto</b>	idrocarburi alifatici, oli vegetali modificati, pigmenti, Seccante privo di cobalto, cere vegetali, siccativi
<b>Stoccaggio e trasporto</b>	Conservazione stabile per 36 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Non sensibile al gelo.
<b>GISCODE</b>	Ö60
<b>2004/42/CE</b>	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Prodotto con contenuto massimo di VOC: 476 g/l.

## Dati del prodotto

Colori base							
	900005 Nero	900126 Bianco	900148 Grigio				
Colori del legno							
	800099 Mogano	800127 Noce	800132 Rovere affumicato	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wengé	800200 Antique Oak
Tonalità di tendenza							
	700133 Papiro	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Silver

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore

## Avvertenze per la lavorazione

- Levigare la superficie a regola d'arte. Il pavimento deve essere asciutto e privo di residui di verniciature precedenti, olio, grasso, cera, silicone, polvere di levigatura e altre impurità.
- Le condizioni ottimali di lavorazione sono: temperatura ambiente da +15°C fino a + 25°C, temperatura del pavimento da +15°C a +22°C, umidità relativa 40% - 65%, temperatura del materiale +18°C - + 25°C, umidità massima del legno 12%, ambienti di lavoro sufficientemente ventilati.
- Per evitare il danneggiamento del parquet, durante la lavorazione si deve tenere conto del clima ambientale prevedibile della temperatura media annuale per l'utilizzo del parquet.
- Non collocare il materiale sul pavimento, utilizzare l'apposito secchio graduato LOBATOOL.
- Agitare bene il materiale.
- Il colore naturale del legno da trattare, la struttura, la porosità e il grado di finezza della levigatura influiscono in modo significativo sull'aspetto finale della superficie trattata. Si consiglia di produrre un campione di dimensioni significative con la tecnica di lavorazione impiegata in cantiere e di farlo poi approvare dal committente.
- Osservare le istruzioni LOBA per la colorazione e levigatura di pavimenti in parquet.
- Prima dell'utilizzo delle varianti colorate si consiglia di effettuare delle applicazioni di prova per valutare la tonalità finale e l'effetto estetico complessivo. Le varie colorazioni si possono combinare. Per schiarire la tonalità oppure ottenere un minore effetto coprente è sufficiente mescolare la variante colorata con quella trasparente. Per un aspetto uniforme del colore è necessaria la saturazione dei pigmenti; per un'eventuale diluizione occorre quindi rispettare un rapporto di 3:1 (non colorato/colorato).
- Se per superfici di grandi dimensioni è necessario impiegare più di una confezione, l'intero quantitativo del prodotto va miscelato in un recipiente adatto prima dell'inizio del lavoro.
- Per le superfici molto bagnate il ripristino dello stato originale non è possibile a causa della penetrazione profonda dei pigmenti nel legno.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Questo prodotto è un elemento del "Connected Systems" di LOBA e Wakol. Le combinazioni consentite con colle per parquet Wakol sono indicate nella "Connected Systems Matrix": [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### DILUENTE

Per schiarire la tonalità cromatica o ridurre l'azione coprente miscelare con Markant opaco. Rapporto max 3:1 (trasparente/colorato).

### APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

Applicazione a spatola: LOBA spatola piana / ca. 20 ml/m<sup>2</sup> (50 m<sup>2</sup>/l)

Applicazione a rullo e a pennello: LOBA rullo per olio microfibra 60-80 o LOBA pennello per olio / ca. 60-100ml/m<sup>2</sup> (12 m<sup>2</sup>/l)

## Avvertenze per la lavorazione

### TEMPO DI ASCIUGATURA

- Verniciatura successiva dopo almeno 12 ore.
- Ma comunque entro 24 ore.
- Calpestable dopo 12 ore.
- Utilizzabile dopo 24 ore.
- Capacità di carico completa e azione coprente dopo 10 giorni.
- È possibile una copertura preliminare con LOBA Cover 400; per i dettagli consultare la scheda tecnica del prodotto.

### APPLICAZIONE DI MARKANTCOLOR:

soprattutto per la colorazione si consiglia di osservare le istruzioni LOBA per la colorazione di pavimenti in parquet.

- Applicare con cura MarkantColor con una spatola piana LOBA, procedendo per settori. In pavimenti esistenti con fughe o bisellature, utilizzare il rullo per olio in microfibra 60-80 LOBA per l'applicazione a strofinamento (non a rullo).
- Livellare subito con una levigatrice monodisco munita di LOBA pad beige speciale.
- Lasciare asciugare durante la notte, per max. 24 ore.
- Applicare Markant trasparente con il rullo per olio in microfibra 60-80 LOBA, creando uno strato sottile e uniforme. In presenza di colori Markant Color chiari, è possibile applicare in alternativa la versione trasparente di Markant Nature.

### AVVERTENZE IMPORTANTI

Se l'intervallo per l'asciugatura intermedia è superiore a 24 ore, prima dell'applicazione del secondo strato occorre effettuare una levigatura intermedia; nel caso di MarkantColor ciò non è possibile, pertanto i limiti massimi per l'asciugatura intermedia devono essere rispettati. In caso contrario possono verificarsi problemi di aderenza.

Conservare gli strofinacci bagnati, i pad e altri attrezzi in contenitori sigillati, inumidire con acqua i residui di olio e polveri, strofinacci e simili o smaltirli in un secchio richiudibile e a prova di incendio per evitare il rischio di autocombustione. Durante il trattamento e l'asciugatura ventilare accuratamente la postazione di lavoro.

Le applicazioni a spatola sono possibili solo con pavimenti di legno con fughe ben sigillate. L'olio applicato sulle fughe si asciuga dopo parecchio tempo e comunque non completamente.

## Avvertenze generali

**Pulizia degli strumenti di lavoro:** pulire gli strumenti di lavoro con solventi, ad es. un solvente per pennelli.

**Tempo di asciugatura:** i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

**Adesività dei bordi:** il parquet non flottante, i pavimenti di tavole, le pavimentazioni a blocchetti di legno, il parquet con lamelle a bordo alto e il parquet posato su un sistema di riscaldamento a pavimento, nonché i pavimenti realizzati con un legno che presenta un breve tempo di scambio dell'umidità con l'ambiente (ad es. faggio) sono messi a dura prova dalle oscillazioni delle condizioni ambiente (umidità dell'aria, temperatura). L'utilizzo di oli può causare la formazione di fughe da distacco.

**Interazioni:** materiali che contengono plastificanti, come ad es. sottotappeti, piedi di appoggio dei mobili, rotelle delle sedie, collanti elastici per parquet e montaggio, possono causare rammollimenti e scolorimenti. La formazione di depositi nelle fughe può creare problemi a livello tattile ed estetico. L'azione di tinte per capelli, pneumatici di auto, ruote di motociclo, ruote di bicicletta e simili può causare scolorimenti permanenti e irreversibili della superficie.

**Avvertenze di sicurezza:** durante la lavorazione e l'asciugatura di prodotti ad alto contenuto di solventi si sviluppano vapori infiammabili. Nell'area di pericolo è pertanto vietato accendere fuochi, usare fiamme libere, saldare, fumare, ecc. Aerare bene i locali di lavoro e di stoccaggio. Le apparecchiature elettriche nei locali di lavoro e in quelli adiacenti devono essere spente per tempo, in modo che all'inizio dei lavori si siano già raffreddate. Evitare la formazione di scintille, anche in corrispondenza degli impianti elettrici. Mantenere sigillati i contenitori dei materiali. Allontanare dall'area di azione dei vapori componenti, piante o animali (pesci negli acquari) sensibili ai solventi.

**Connected Systems:** i prodotti certificati Connected Systems sono ottimizzati in modo tale, che la lavorazione a regola d'arte non crea scolorimenti causati da interazioni chimiche tra la vernice e la colla.

## Avvertenze generali

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità

si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.