

# Akzent 100 Wax



CERA HIGH SOLID



Olio/Cera High Solid per pavimenti in legno su base vegetale. Esalta la naturale bellezza del legno.

- Superficie esteticamente piena e uniforme
- 100% di parte solida - senza solventi
- Molto pratico e a consumo ridotto
- Aumenta la resistenza all'acqua della superficie
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

#### Impiego:

Adatto al primo trattamento di pavimenti in legno impregnati con Akzent 100 Oil. Adatto praticamente per tutti i tipi di legno europei ed esotici. Consultare l'elenco dei tipi di legno LOBA, disponibile all'indirizzo [www.loba.de](http://www.loba.de). In caso di dubbio consultare il fabbricante.



## Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10602	750 ml	6	480

<b>Contenuto</b>	oli vegetali modificati, cere vegetali, cere, siccativi, Seccante privo di cobalto, idrocarburi alifatici, Acqua
<b>Stoccaggio e trasporto</b>	Conservazione stabile per 36 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Non sensibile al gelo.
<b>GISCODE</b>	Ö10+

## Avvertenze per la lavorazione

- Levigare la superficie a regola d'arte. Il pavimento deve essere asciutto e privo di residui di verniciature precedenti, olio, grasso, cera, silicone, polvere di levigatura e altre impurità.
- Le condizioni ottimali di lavorazione sono: temperatura ambiente da +15°C fino a + 25°C, temperatura del pavimento da +15°C a +22°C, umidità relativa 40% - 65%, temperatura del materiale +18°C - + 25°C, umidità massima del legno 12%, ambienti di lavoro sufficientemente ventilati.
- Per evitare il danneggiamento del parquet, durante la lavorazione si deve tenere conto del clima ambientale prevedibile della temperatura media annuale per l'utilizzo del parquet.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Questo prodotto è un elemento del "Connected Systems" di LOBA e Wakol. Le combinazioni consentite con colle per parquet Wakol sono indicate nella "Connected Systems Matrix": [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

### APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA spatola piana / 10-20 ml/m<sup>2</sup> (50-100 m<sup>2</sup>/l) in base alla capacità assorbente del fondo. Livellare con LOBA pad beige o bianco speciale.

### TEMPO DI ASCIUGATURA

- Calpestabile dopo 12 ore.
- Utilizzabile dopo 24 ore.
- Capacità di carico completa e azione coprente dopo 10 giorni.
- È possibile una copertura preliminare con LOBA Cover 400; per i dettagli consultare la scheda tecnica del prodotto.

### PREPARAZIONE:

- Applicare LOBA Akzent 100 Oil con una spatola piana LOBA, procedendo per settori.
- Livellare subito con una levigatrice monodisco munita di LOBA pad beige speciale.
- Lasciare asciugare durante la notte.

### PREPARAZIONE:

- Applicare Akzent 100 Wax con una spatola piana LOBA in metallo, procedendo per settori.
- Livellare subito con una levigatrice monodisco munita di LOBA pad beige o bianco speciale.

### AVVERTENZE IMPORTANTI

Il materiale in eccesso deve essere rimosso completamente durante la livellazione. I tempi di asciugatura su alcuni legni esotici possono essere più lunghi.

Conservare gli strofinacci bagnati, i pad e altri attrezzi in contenitori sigillati, inumidire con acqua i residui di olio e polveri, strofinacci e simili o smaltirli in un secchio richiudibile e a prova di incendio per evitare il rischio di autocombustione. Durante il trattamento e l'asciugatura ventilare accuratamente la postazione di lavoro.

Le applicazioni a spatola sono possibili solo con pavimenti di legno con fughe ben sigillate. L'olio applicato sulle fughe si asciuga dopo parecchio tempo e comunque non completamente.

## Avvertenze generali

**Pulizia degli strumenti di lavoro:** pulire gli strumenti di lavoro con solventi, ad es. un solvente per pennelli.

**Tempo di asciugatura:** i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

**Adesività dei bordi:** il parquet non flottante, i pavimenti di tavole, le pavimentazioni a blocchetti di legno, il parquet con lamelle a bordo alto e il parquet posato su un sistema di riscaldamento a pavimento, nonché i pavimenti realizzati con un legno che presenta un breve tempo di scambio dell'umidità con l'ambiente (ad es. faggio) sono messi a dura prova dalle oscillazioni delle condizioni ambiente (umidità dell'aria, temperatura). L'utilizzo di oli può causare la formazione di fughe da distacco.

**Interazioni:** materiali che contengono plastificanti, come ad es. sottotappeti, piedi di appoggio dei mobili, rotelle delle sedie, collanti elastici per parquet e montaggio, possono causare rammollimenti e scolorimenti. La formazione di depositi nelle fughe può creare problemi a livello tattile ed estetico. L'azione di tinte per capelli, pneumatici di auto, ruote di motociclo, ruote di bicicletta e simili può causare scolorimenti permanenti e irreversibili della superficie.

## Avvertenze generali

**Connected Systems:** i prodotti certificati Connected Systems sono ottimizzati in modo tale, che la lavorazione a regola d'arte non crea scolorimenti causati da interazioni chimiche tra la vernice e la colla.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.