



GapFiller

Colori vari

SIGILLANTE PER FUGHE



Massa di riparazione/sigillante per fughe di tipo elastico a base di acrilato

- Elevata capacità coprente, basso ritiro
- Asciugatura rapida
- Elasticità elevata
- Levigabile, colorabile e rilavorabile con vernici, oli e prodotti per la cura
- Senza solventi e inodore
- Elevata forza adesiva

Impiego:

Utilizzabile per superfici verniciate e trattate a olio, come legno, parquet, sughero e rivestimenti omogenei come PVC, CV, linoleum. Per la chiusura dei giunti in corrispondenza di battiscopa, telai di porte e interruzioni (di passaggio) nel rivestimento. Per correggere danneggiamenti e riempire buchi, giunti singoli del parquet e collegamenti dei tubi dei termosifoni. Per reincollare i listelli di parquet allentati.

Dati del prodotto

N. ARTICOLO



16227

310 ml

12

Stoccaggio e trasporto

Conservazione stabile per 24 mesi, rispettare le indicazioni sulla confezione.

Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.

Merce non pericolosa in base a ADR.

GISCODE

D1



Acero

Faggio

Rovere

Rovere chiaro

Grigio

Merbau

Argento

Noce



Bianco

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore

Avvertenze per la lavorazione

- Le superfici aderenti (facce del giunto) devono essere asciutte, stabili, prive di grassi e di polvere.
- Il mastice GapFiller che non ha fatto presa può essere lavato via con acqua.
- Non utilizzare per giunti a espansione realizzati in fabbrica, fughe sottoposte a sollecitazione meccanica e negli ambienti molto umidi.

APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

Pistola incollatrice, pistola a spruzzo / Per calcolare il consumo: larghezza della fuga (cm) x profondità della fuga (cm) x lunghezza della fuga (cm) = consumo (cm³ o ml).

TEMPO DI ASCIUGATURA

- Formazione patina superficiale dopo 30 minuti.
- Lavorabile dopo 4-6 ore.
- Levigabile dopo l'asciugatura durante la notte.

PRODOTTI ADATTI PER IL POST-TRATTAMENTO:

dopo l'asciugatura è possibile utilizzare tutti i rivestimenti per superfici LOBA e tutti i prodotti per la cura LOBA.

APPLICAZIONE:

- tagliare la punta della cartuccia e applicare il sigillante Gap Filler nella fuga con una pistola a spruzzo.
- La superficie può essere levigata con un dito bagnato o una spatola.
- Nelle fughe più larghe possono verificarsi dei cedimenti; applicare di nuovo eventualmente dopo 4-6 ore.
- Durante la lavorazione e l'asciugatura, la temperatura dell'aria, del fondo e del sigillante Gap Filler non deve scendere al di sotto di +5°C.

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con una temperatura di +20 °C e un'umidità relativa al 50%, nonché in condizioni di corretta aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con © sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.