

Markant Color

verschillende kleuren



HARDE WASOLIE COLOR



Gelijkmatige glansgraad en een gevulde optiek

Ingekleurde natuur- hardwasolie. Hoogwaardige filmvormende oliën benadrukken het natuurlijke karakter van het hout en bereiken tegelijkertijd een hoge vuil- en vochtbestendigheid.

- Filmvormend, slijtvast
- Gelijkmatige, gevulde oppervlakteoptiek
- Water- en vuilafstotend
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Benadrukt het natuurlijke karakter van het hout
- Alle varianten zijn onderling mengbaar
- Geschikt voor kinderspeelgoed vlg. EN 71-3

Toepassingsgebied:

Voor het professioneel inkleuren van parket en houten vloeren. Vooral geschikt voor grofporige loofhoutsoorten (eiken, essen) Geschikt voor vrijwel alle Europese en exotische houtsoorten. LOBA houtsoortenlijst in acht nemen. In geval van twijfel is ruggespraak noodzakelijk.

Productgegevens

ARTIKELNR.			
10508	750 ml	6	480

Alle kleuren zijn ook 100 ml monsterverpakkingen verkrijgbaar.

Vaststofgehalte	58,4 ±2%
Inhoudstoffen	alifatische koolwaterstoffen, gemodificeerde plantaardige oliën, pigmenten, cobaltvrije droogmiddelen, plantaardige wassen, siccatieven
Opslag en transport	36 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Niet vorstgevoelig.
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	EU Grenswaarde voor het product (cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 476 g/l VOC.

Productgegevens

Basiskleuren							
	900005 Black	900126 White	900148 Grey				
Houtkleuren							
	800099 Mahogany	800127 Walnut	800132 Smoked oak	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wengé	800200 Antique oak
Trendkleuren							
	700133 Papyrus	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Silver

Geen kleurgarantie

Gebruiksaanwijzing

- Het oppervlak moet adequaat geschuurd zijn. De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, was, siliconen, schuurstof en overige verontreinigingen zijn.
- De optimale verwerkingsomstandigheden heersen bij een kamertemperatuur van +15°C tot + 25°C, een vloertemperatuur van +15°C tot +22°C, een relatieve luchtvochtigheid van 40% - 65%, een materiaalt temperatuur van +18°C - + 25°C, een maximaal vochtgehalte van het hout van 12%, werkruimten voldoende ventileren.
- Om parketschade te voorkomen moet bij de verwerking het voor het gebruik verwachte jaarlijks gemiddelde ruimteklimaat worden aangehouden.
- Materiaal niet op de vloer gieten, LOBA lakemmer gebruiken.
- Materiaal goed schudden.
- De originele kleur van het gebruikte hout, zijn structuur en zuigend vermogen, alsook de fijnheid van het schuurbeeld hebben een sterke uitwerking op de te bereiken kleur. Wij adviseren dringend op het originele hout met de uiteindelijke schuurmethode kleurmonsters voor eigen testen en indien nodig voor vrijgave door de opdrachtgever te maken.
- De LOBA "Schuurtips bij het voorkleuren van parketvloeren" in acht houden.
- Voor het gebruik van de Color-variant adviseren wij een proefstuk te maken om te beoordelen of de gewenste kleur bereikt kan worden in de optische wisselwerking. De kleuren zijn onderling mengbaar. Voor het transparanter maken en het reduceren van het dekkend vermogen kan de transparante variant ingemengd worden. Voor een gelijkmatig kleurbeeld is het verzadigen van de pigmenten noodzakelijk, een verdunding van de kleur kan daarom met maximaal met drie delen transparant op één deel kleur worden uitgevoerd.
- Indien voor een groot oppervlak meer dan één verpakking wordt gebruikt, dient de totale hoeveelheid in één keer met elkaar te worden gemengd.
- Bij voorgewaterde oppervlakken is door het diepe indringen van de pigmenten in het hout een latere renovatie van het oppervlak in originele toestand niet mogelijk.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.
- Dit product maakt deel uit van "Connected Systems" van LOBA en Wakol. De vrijgegeven combinaties met Wakol parketlijmen vindt u in de "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

VERDUNNER

Voor het lichter maken van de kleur of voor het reduceren van de dekkraft met Markant mat mengen. Max. 3 delen transparant met één deel kleur.

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

Spatelen: LOBA spatel / ca. 20 ml/m² (50m²/l)

Rollen of met de borstel: LOBA Olieroller Microvezel 60-80 of LOBA Olieborstel / ca. 60-100ml/m² (12m²/l)

DROOGTIJD

- Overlakbaar na tenminste 12 uur.
- Echter binnen 24 uur.
- Begaanbaar na 12 uur.
- Ingebruikname na 24 uur.
- Volledige belastbaarheid en afdekking na 10 dagen.
- Een snellere afdekking is met LOBA Cover 400 mogelijk, zie voor details de technische informatie van het product.

Gebbruiksaanwijzing

TOEPASSING MARKANTCOLOR:

- Met name voor de kleuring raden wij u aan om onze schuuradviezen "Schuurinstructies: kleuren van parketvloeren" te lezen
- MarkantColor met een LOBA vlakspatel in gedeeltes zorgvuldig aanbrengen. Bij oude vloeren met voegen of afgekante vloerdelen, LOBA olieroller microvezel 60-80 als wisser gebruiken (niet rollen).
 - Direct egaliseren met een eenschijfsmachine met LOBASAND SpecialPad beige.
 - Gedurende de nacht laten drogen, maximaal 24 uur.
 - Markant transparant met de LOBA olieroller microvezel 60-80 dun en gelijkmatig rollen. Bij lichte MarkantColor-kleuren kan alternatief voor de transparante versie MarkantNature worden aangebracht.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Bij tussendroogtijden langer dan 24 uur moet voor het aanbrengen van de tweede laag worden tussengeschuurd, dit is bij MarkantColor niet mogelijk, daarom moeten de maximale tussendroogtijden bindend worden aangehouden. Anders zal er onthechting plaatsvinden.

Doorweekte lappen, pads en ander werkmateriaal in gesloten containers bewaren, olie samen met slijpstof, poetslappen etc. met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders bestaat er gevaar voor zelfontsteking. Ventileer werkruimten zorgvuldig tijdens de verwerking en droging.

Alleen aan te brengen met de spatel bij houten vloeren met dichte voegen. Olie die aangebracht is in de voegen droogt over een langere tijd niet volledig.

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

Kantenverlijming: Niet stootvast verlijmd parket, planken, kopshout, hoogkantlamelparket en parket op vloerverwarming alsmede vochtgevoelige houtsoorten (bijv. beuken) die sterk werken bij schommelingen van de klimatologische omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur). Bij het toepassen van oliën kan er geen kantenverlijmende werking ontstaan.

Wisselwerkingen: Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

Veiligheidsinstructies: Bij de verwerking en tijdens de droging van sterk oplosmiddelhoudende producten ontstaan ontvlambare oplosmiddeldampen. Daarom zijn vuur, open licht, lassen, roken enz. in de werkruimte verboden. Werk- en opslagruimte goed ventileren. Elektrische apparaten in de werkruimte en aangrenzende ruimten dienen tijdig te worden uitgeschakeld, zodat die bij het begin van de werkzaamheden afgekoeld zijn. Elk ontstaan van vonken, ook bij elektrische machines, vermijden. Productverpakkingen dicht gesloten houden. Oplosmiddelgevoelige materialen, planten of dieren (aquaria) buiten het inwerkingsgebied van de oplosmiddeldampen plaatsen.

Connected Systems: via Connected Systems gecontroleerde producten zijn zodanig geoptimaliseerd dat er bij een deskundige verwerking geen sprake is van een donkere verkleuring veroorzaakt door een chemische wisselwerking tussen lak en lijn.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandaardiseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.