



# 2K ImpactOil Color

## verschillende kleuren

HIGH SOLID OLIE COLOR



### Natuurlijke vloerolie voor de zwaarste belasting

Ingekleurde 2K High Solid olie voor houten vloeren op plantaardige basis. Benadrukt het natuurlijke karakter van het hout bij excellente bestendigheid. Zodoende geschikt voor particuliere en openbare ruimten waar de hoogste eisen worden gesteld en zelfs geschikt voor vochtige ruimten. Door het goede indringend vermogen wordt het hout geconserveerd, blijft daarbij echter openporig en ademingsactief. Door de LOBA 2K technologie wordt het onderhoud beperkt en tegelijkertijd wordt een betere bestendigheid tegenover water en chemicaliën bereikt.

- Geschiktheid voor ruimten die worden blootgesteld aan een verhoogd vochtgehalte
- Tijdbesparende verwerking met het 1-dagssysteem
- Laag verbruik, zeer economisch
- 100% vaste stof - oplosmiddelvrij
- Alle varianten zijn onderling mengbaar
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Gecertificeerde slipweerstand conform DIN EN 16165:2021-12 voor werkomgevingen
- Geschikt voor kinderspeelgoed vlg. EN 71-3

### Toepassingsgebied:

Voor het professioneel inkleuren van parket en houten vloeren. Vooral geschikt voor grofporige loofhoutsoorten (eiken, essen) Geschikt voor de impregnerende eerste behandeling van houten vloeren. Ook voor ruimten geschikt die worden blootgesteld aan een verhoogd vochtgehalte, zoals badkamers, wellness-gebieden enz. Slipweerstand conform DIN EN 16165:2021-12 beoordelingsgroep R10. Geschikt voor kinderspeelgoed, aan de eisen van de DIN EN 71-3 - "Migratie van bepaalde elementen" wordt voldaan. Geschikt voor vrijwel alle Europese en exotische houtsoorten. LOBA houtsoortenlijst in acht nemen. In geval van twijfel is ruggespraak noodzakelijk.

## Productgegevens

ARTIKELNR.			
10610	750 g	4	400

Alle kleuren zijn ook 100 ml monsterverpakkingen verkrijgbaar.  
10610-90 / voorbeeldset / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

<b>Inhoudstoffen</b>	gemodificeerde plantaardige oliën, pigmenten, siccatieven, cobaltvrije droogmiddelen, Water
<b>Opslag en transport</b>	36 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Niet vorstgevoelig.
<b>GISCODE</b>	Ö10/DD+

## Productgegevens

Basiskleuren							
	900005 Black	900126 White	900148 Grey				
Houtkleuren							
	800099 Mahogany	800127 Walnut	800132 Smoked oak	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wengé	800200 Antique oak
Trendkleuren							
	700133 Papyrus	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Silver

Geen kleurgarantie

## Gebruiksaanwijzing

- Roer de a-component door, meng de verharder in de verhouding 10:1 zorgvuldig door de a-component (ook machinaal met een LOBA verfmenger mogelijk). Als u deelhoeveelheden wilt mengen, dient u deze af te wegen. Na het mengen kan de transparante olie gedurende 2 uur en de Color olie gedurende 1 uur worden verwerkt.
- Het oppervlak moet adequaat geschuurd zijn. De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, was, siliconen, schuurstof en overige verontreinigingen zijn.
- De optimale verwerkingsomstandigheden heersen bij een kamertemperatuur van +15°C tot + 25°C, een vloertemperatuur van +15°C tot +22°C, een relatieve luchtvochtigheid van 40% - 65%, een materiaaltemperatuur van +18°C - + 25°C, een maximaal vochtgehalte van het hout van 12%, werkruimten voldoende ventileren.
- Om parketschade te voorkomen moet bij de verwerking het voor het gebruik verwachte jaarlijks gemiddelde ruimteklimaat worden aangehouden.
- Bij andere applicatiemethoden kunnen parameters zoals droogtijden en verbruik afwijken.
- Materiaal niet op de vloer gieten, LOBA lakemmer gebruiken.
- Materiaal goed schudden.
- De originele kleur van het gebruikte hout, zijn structuur en zuigend vermogen, alsook de fijnheid van het schuurbeeld hebben een sterke uitwerking op de te bereiken kleur. Wij adviseren dringend op het originele hout met de uiteindelijke schuurmethode kleurmonsters voor eigen testen en indien nodig voor vrijgave door de opdrachtgever te maken.
- De LOBA "Schuurtips bij het voorkleuren van parketvloeren" in acht houden.
- Voor het gebruik van de Color-variant adviseren wij een proefstuk te maken om te beoordelen of de gewenste kleur bereikt kan worden in de optische wisselwerking. De kleuren zijn onderling mengbaar. Voor het transparanter maken en het

reduceren van het dekkend vermogen kan de transparante variant ingemengd worden. Voor een gelijkmatig kleurbeeld is het verzadigen van de pigmenten noodzakelijk, een verdunning van de kleur kan daarom met maximaal met drie delen transparant op één deel kleur worden uitgevoerd.

- Indien voor een groot oppervlak meer dan één verpakking wordt gebruikt, dient de totale hoeveelheid in één keer met elkaar te worden gemengd.
- Bij voorgewaterde oppervlakken is door het diepe indringen van de pigmenten in het hout een latere renovatie van het oppervlak in originele toestand niet mogelijk.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) verkrijgbaar zijn.
- Dit product maakt deel uit van "Connected Systems" van LOBA en Wakol. De vrijgegeven combinaties met Wakol parketlijmen vindt u in de "Connected Systems Matrix": [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### VERDUNNER

Voor het lichter maken van de kleur of voor het reduceren van de dekkraft met de transparante variant mengen. Max. 3 delen transparant met één deel kleur.

### GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA Spatel / per applicatie ca. 30g/m<sup>2</sup> (33m<sup>2</sup>/kg) afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond. Egaliseren met LOBASAND SpecialPad beige.

## Gebruiksaanwijzing

### DROOGTIJD

- Begaanbaar na 12 uur.
- Ingebruikname na 48 uur.
- Volledige belastbaarheid en afdekking na 10 dagen.
- Een snellere afdekking is met LOBA Cover 400 mogelijk, zie voor details de technische informatie van het product.

### OPTIONELE VOORBEHANDELING VOOR HET BEREIKEN VAN SPECIALE EFFECTEN

#### Pigmentbeits:

- PreTone

### AANBRENGEN MET DE SPATEL:

- Olie met de LOBA Spatel aanbrengen.
- Laten inwerken.
- Circa 20 minuten na het opbrengen van de olie met de éénschijfsmachine en LOBASAND SpecialPad beige egaliseren.
- Tweede laag olie spatelen.
- Laten inwerken.
- 20 minuten na het aanbrengen van de olie met een éénschijfsmachine en LOBASAND SpecialPad beige egaliseren.

### GEbruik OP VLOEREN MET VOEGEN EN VELLINGKANTEN- PAD VERWERKING:

2K ImpactOilColor direct op een LOBASAND SpecialPad beige aanbrengen. Met behulp van een éénschijfsmachine de olie inmasseren. Egaliseren met een nieuwe (droge) LOBASAND SpecialPad beige. Droging overnacht. 2K ImpactOilColor direct op een LOBASAND SpecialPad beige opbrengen. Met een éénschijfsmachine de olie inmasseren. Egaliseren met een nieuwe (droge) LOBASAND SpecialPad beige. Meer informatie van deze techniek is te vinden in onze „Technische tips en tricks“

### BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Niet toegelaten voor de spraywerkwijze.

Overtollig materiaal moet bij het egaliseren volledig worden afgenomen. Op enkele exotische houtsoorten zijn droogvertragingen mogelijk.

Doorweekte lappen, pads en ander werkmateriaal in gesloten containers bewaren, olie samen met slijpstof, poetslappen etc. met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders bestaat er gevaar voor zelfontsteking. Ventileer werkruimten zorgvuldig tijdens de verwerking en droging.

Alleen aan te brengen met de spatel bij houten vloeren met dichte voegen. Olie die aangebracht is in de voegen droogt over een langere tijd niet volledig.

## Algemene aanwijzingen

**Reiniging van gereedschap:** Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

**Droogtijd:** De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

**Kantenverlijming:** Niet stootvast verlijmd parket, planken, kopshout, hoogkantlamelparket en parket op vloerverwarming alsmede vochtgevoelige houtsoorten (bijv. beuken) die sterk werken bij schommelingen van de klimatologische omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur). Bij het toepassen van oliën kan er geen kantenverlijmende werking ontstaan.

**Wisselwerkingen:** Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

**Connected Systems:** via Connected Systems gecontroleerde producten zijn zodanig geoptimaliseerd dat er bij een deskundige verwerking geen sprake is van een donkere verkleuring veroorzaakt door een chemische wisselwerking tussen lak en lijm.

## Algemene aanwijzingen

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen

dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.