



ProColor

verschillende kleuren

INKLEURING



De aanzetvrije inkleuring

Voorkeuring voor parketvloeren op oplosmiddelbasis. Droogt onafhankelijk van de klimatologische omstandigheden zeker en zonder aanzetten en laat zich daarom probleemloos met LOBA waterlakken overlakken.

- Vele designmogelijkheden
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Alle varianten zijn onderling mengbaar
- Veelvuldig te combineren

Toepassingsgebied:

Voor het professioneel inkleuren van parket en houten vloeren. Vooral geschikt voor grofporeige loofhoutsoorten (eiken, essen)



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach EN15102-Grundstoffen
E-05130-132

Productgegevens

| ARTIKELNR. | | | |
|------------|--------|----|-----|
| 11012 | 750 ml | 12 | 432 |

Alle kleuren zijn ook 100 ml monsterverpakkingen verkrijgbaar.

| | |
|---------------------|---|
| Vaststofgehalte | 5 ±2% |
| Opslag en transport | 18 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Niet vorstgevoelig. |
| GISCODE | G1 |



Geen kleurgarantie

Gebruiksaanwijzing

- Het oppervlak moet adequaat geschuurd zijn. De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, was, siliconen, schuurstof en overige verontreinigingen zijn.
- De optimale verwerkingsomstandigheden heersen bij een kamertemperatuur van +15°C tot + 25°C, een vloertemperatuur van +15°C tot +22°C, een relatieve luchtvochtigheid van 40% - 75%, een materiaalt temperatuur van +18°C - + 25°C, een maximaal vochtgehalte van het hout van 12%, werkruimten voldoende ventileren.
- Om parketschade te voorkomen moet bij de verwerking het voor het gebruik verwachte jaarlijks gemiddelde ruimteklimaat worden aangehouden.
- Materiaal niet op de vloer gieten, LOBA lakemmer gebruiken.
- Materiaal goed schudden.
- De originele kleur van het gebruikte hout, zijn structuur en zuigend vermogen, alsook de fijnheid van het schuurbeeld hebben een sterke uitwerking op de te bereiken kleur. Wij adviseren dringend op het originele hout met de uiteindelijke schuurmethode kleurmonsters voor eigen testen en indien nodig voor vrijgave door de opdrachtgever te maken.
- De LOBA "Schuurtips bij het voorkleuren van parketvloeren" in acht houden.
- Voor het gebruik van de Color-variant adviseren wij een proefstuk te maken om te beoordelen of de gewenste kleur bereikt kan worden in de optische wisselwerking. De kleuren zijn onderling mengbaar. Voor het transparanter maken en het reduceren van het dekkend vermogen kan de transparante variant ingemengd worden. Voor een gelijkmatig kleurbeeld is het verzadigen van de pigmenten noodzakelijk, een verdunning van de kleur kan daarom met maximaal met drie delen transparant op één deel kleur worden uitgevoerd.
- Indien voor een groot oppervlak meer dan één verpakking wordt gebruikt, dient de totale hoeveelheid in één keer met elkaar te worden gemengd.
- Bij voorgewaterde oppervlakken is door het diepe indringen van de pigmenten in het hout een latere renovatie van het oppervlak in originele toestand niet mogelijk.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

VERDUNNER

Voor het lichter maken van de kleur of voor het reduceren van de dekkraft met de transparante variant mengen. Max. 3 delen transparant met één deel kleur.

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA Spatel / ca. 30-50ml/m² (20-33m²/l tot 15-20m²/verpakking) of
 LOBA Olieroller Microvezel 60-80 als wisser worden gebruikt (niet rollen) / ca. 30-50ml/m² (20-33m²/l tot 15-20m²/verpakking) afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondervloer. Bij voorgewaterde vloeren stijgt het verbruik tot ca. de dubbele hoeveelheid.
 Egaliseren met LOBA Speciaal-pad beige.

Voor het verdiepen van de kleur is het vooraf bewateren mogelijk. Hiervoor absoluut onze technische tips en tricks: "Houten vloeren voorwateren en met ProColor inkleuren" in acht nemen.

DROOGTIJD

- Overlakbaar na tenminste 12 uur.

GESCHIKTE SYSTEMEN VOOR HET OVERLAKKEN:

Bij hoge belasting:

- EasyFinish.
- Viva.

Tot bijzonder zware belasting:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- Rush.

VOEGENKITTEN:

VOORZICHTIG!! Niet alle voegenkitten zijn geschikt. Om problemen te vermijden adviseren wij LOBA EasyFill, VivaFill of alternatief LOBA Fugenkittlösung te gebruiken.

GEbruik VOOR PARKET EN HOUTEN VLOEREN:

(alle kleuren behalve wit op eiken en andere tanninehoudende houtsoorten):

- Ondergrond zorgvuldig schuren, (LOBA merkblad „Schuurgebruiksaanwijzing: Kleuren van parketvloeren“ in acht nemen).
- ProColor in vakken aanbrengen.
- Overtollig materiaal met de pad verdelen (LOBATOOL Speciaal-pad beige) totdat er een gelijkmatig oppervlak ontstaat. (Voor elke 10m² een nieuwe pad gebruiken).
- Droging 12 uur.
- LOBA waterlak in drie lagen rollen.

PROCOLOR WIT OP EIKEN OF ANDERE TANNINEHOUDENDE HOUTSOORTEN:

- Ondergrond zorgvuldig schuren, (LOBA merkblad „Schuurinstructie: Kleuren van parketvloeren“ in acht nemen).
- ProColor aanbrengen.
- Overtollig materiaal verwijderen met de pad (LOBATOOL Speciaal-pad beige) totdat een gelijkmatig oppervlak ontstaat. (Voor iedere 10 m² een nieuwe pad gebruiken).
- Droging 12 uur.
- LOBA PrimaSeal Plus rollen.
- Droging ca. 2 uur.
- LOBA waterlak in twee lagen rollen.

Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Bij gebruikte vloeren met voegen kan als alternatief voor het

spatelen de LOBA Olieroller Microvezel 60-80 als wisser worden gebruikt (niet rollen).

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

Veiligheidsinstructies: Bij de verwerking en tijdens de droging van sterk oplosmiddelhoudende producten ontstaan ontvlambare oplosmiddeldampen. Daarom zijn vuur, open licht, lassen, roken enz. in de werkruimte verboden. Werk- en opslagruimte goed ventileren. Elektrische apparaten in de werkruimte en aangrenzende ruimten dienen tijdig te worden uitgeschakeld, zodat die bij het begin van de werkzaamheden afgekoeld zijn. Elk ontstaan van vonken, ook bij elektrische machines, vermijden. Productverpakkingen dicht gesloten houden. Oplosmiddelgevoelige materialen, planten of dieren (aquaria) buiten het inwerkingsgebied van de oplosmiddeldampen plaatsen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.