



2K Intensive Color verschillende kleuren

INKLEURING



Gekleurde 2K High Solid grondlaag op oliebasis voor houten vloeren. Zorgt voor een gekleurde geoliede look onder de lak. Makkelijk en veilig te verwerken.

- Alle varianten zijn onderling mengbaar
- Kobalt- en butanonoximevrij
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Vele designmogelijkheden
- Geen opruwing van het hout
- Geen kantenverlijmende werking

Toepassingsgebied:

Voor het professioneel inkleuren van parket en houten vloeren. Vooral geschikt voor grofporige loofhoutsoorten (eiken, essen) Geschikt voor vrijwel alle Europese en exotische houtsoorten. LOBA houtsoortenlijst in acht nemen. In geval van twijfel is ruggespraak noodzakelijk. De kantenverlijmende werking van waterlakken wordt gereduceerd. Bij professioneel geïnstalleerd, stootvast, tot vastelastisch verlijmd parket en houten vloeren treden geen blokverlijmingen op.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach TRGS-Grundericht
E-0510-192



Productgegevens

ARTIKELNR.			
11053	2,5 kg	4	120

Alle kleuren zijn ook 100 ml monsterverpakkingen verkrijgbaar.

Vaststofgehalte	93 ±2%
Viscositeit DIN 4	19 ±2s
Opslag en transport	12 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Niet vorstgevoelig.
GISCODE	Ö40/DD+



Geen kleurgarantie

Gebruiksaanwijzing

- Roer de a-component door, voeg de verharder in de verhouding 5:1 toe en meng het geheel machinaal met een LOBA verfmenger. Indien er kleinere hoeveelheden gemengd moeten worden de LOBA Mengbeker gebruiken of afwegen. Kan na het mengen gedurende 2 uur worden verwerkt.
- Bij weersomstandigheden op de bouwplaats met 50% relatieve luchtvochtigheid of meer, is het belangrijk voor luchtcirculatie met ventilatoren te zorgen.
- Het oppervlak moet adequaat geschuurd zijn. De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, was, siliconen, schuurstof en overige verontreinigingen zijn.
- De optimale verwerkingsomstandigheden heersen bij een kamertemperatuur van +15°C tot + 25°C, een vloertemperatuur van +15°C tot +22°C, een relatieve luchtvochtigheid van 40% - 65%, een materiaaltemperatuur van +18°C - + 25°C, een maximaal vochtgehalte van het hout van 12%, werkruimten voldoende ventileren.
- Om parketschade te voorkomen moet bij de verwerking het voor het gebruik verwachte jaarlijks gemiddelde ruimteklimaat worden aangehouden.
- Materiaal niet op de vloer gieten, LOBA lakemmer gebruiken.
- Materiaal goed roeren.
- De originele kleur van het gebruikte hout, zijn structuur en zuigend vermogen, alsook de fijnheid van het schuurbeeld hebben een sterke uitwerking op de te bereiken kleur. Wij adviseren dringend op het originele hout met de uiteindelijke schuurmethode kleurmonsters voor eigen testen en indien nodig voor vrijgave door de opdrachtgever te maken.
- De LOBA "Schuurtips bij het voorkleuren van parketvloeren" in acht houden.
- Voor het gebruik van de Color-variant adviseren wij een proefstuk te maken om te beoordelen of de gewenste kleur bereikt kan worden in de optische wisselwerking. De kleuren zijn onderling mengbaar. Voor het transparanter maken en het reduceren van het dekkend vermogen kan de transparante variant ingemengd worden. Voor een gelijkmatig kleurbeeld is het verzadigen van de pigmenten noodzakelijk, een verdunning van de kleur kan daarom met maximaal met drie delen transparant op één deel kleur worden uitgevoerd.
- Indien voor een groot oppervlak meer dan één verpakking wordt gebruikt, dient de totale hoeveelheid in één keer met elkaar te worden gemengd.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA olieroller Microvezel 60-80 / ca. 20-40g/m² (25-50m²/kg) afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond. Egaliseren met LOBASAND SpecialPad beige.

TUSSENSCHUREN

Grondlak niet tussenschuren.

DROOGTIJD

- Overlakbaar na tenminste 12 uur.
- Bij droogstoringen de volledige droging afwachten.

VOOR HET OVERLAKKEN GESCHIKTE LAKKEN:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

OPTIONELE VOORBEHANDELING VOOR SPECIALE EFFECTEN

- PreTone

OPBOUWADVIES VOOR AANBRENGEN MET ROLLER:

- Grondlaag met de LOBA olieroller microvezel 60/80 dun met een roller aanbrengen.
- Na een inwerktijd van ca. 30-60 minuten met een eenschijfsmachine en de LOBA Normaal-pad beige zorgvuldig egaliseren, overtollig materiaal volledig verwijderen.
- Minimaal 12 uur laten drogen
- LOBA waterlak met een roller aanbrengen (volgens de technische specificaties).
- Tussenschuren met een LOBA schuurvlies en schuurstrips P240.
- LOBA waterlak met een roller aanbrengen (volgens de technische specificaties).

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Bij een onvoldoende verzadiging van de vezels als gevolg van een te laag verbruik, is er sprake van kleurverschillen. Overtollig materiaal moet bij het egaliseren volledig worden afgenomen. Op enkele exotische houtsoorten zijn droogvertragingen mogelijk. Doorweekte lappen, pads en ander werkmateriaal in gesloten containers bewaren, olie samen met slijpstof, poetslappen etc. met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders bestaat er gevaar voor zelfontsteking. Ventileer werkruimten zorgvuldig tijdens de verwerking en droging.

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

Kantenverlijming: Niet stootvast verlijmd parket, planken, kopshout, hoogkantlamelparket en parket op vloerverwarming alsmede vochtgevoelige houtsoorten (bijv. beuken) die sterk werken bij schommelingen van de klimatologische omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur). Bij het toepassen van oliën kan er geen kantenverlijmende werking ontstaan.

Wisselwerkingen: Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandaardiseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.