

2K Contact



SPECIAAL PRODUCT



Kant en klaar parket veilig overlakken

2K hechtingsverbeteraar op waterbasis. Voor het nalakken van kant en klaar parket zonder tussen te schuren. De oplossing voor de renovatie van vast of zwevend geïnstalleerde vloeren. Bij de gebruikelijke renovatie door het kaalschuren is het niet mogelijk de oppervlaktestructuur zoals bijvoorbeeld vellingkanten of geborstelde delen te behouden. Het oppervlak blijft behouden.

- Door de belangrijkste parketproducenten aanbevolen
- Laag verbruik, zeer economisch
- Maakt een stofvrije renovatie mogelijk
- De oorspronkelijke optiek blijft bij renovatie behouden
- Tijd- en kostenbesparend

Toepassingsgebied:

Geschikt voor industrieel gelakt kant en klaar parket. Maakt een stofvrije afwerking met lak mogelijk en het realiseren van nieuwe oppervlakte-eigenschappen, zoals: randbescherming, aanpassing glansgraad, glijweerstand voor sportvloeren conform DIN 18032, slipweerstand conform DIN EN 16165:2021-12 of vergelingsbescherming bij lichte houtsoorten door de inzet van UV-Protect.

Productgegevens

ARTIKELNR.			
11520	750 g	4	384

Opslag en transport

12 maanden houdbaar.
Geen gevaarlijke stof volgens ADR.
Opslag en transport bij +5 tot +25°C.
Tegen vorst beschermen.

GISCODE

2004/42/CE

W3/DD+

EU Grenswaarde voor het product (cat. A/j): 140 g/l (2010).
Dit product bevat maximaal 120 g/l VOC(mengsel met harder).

Gebruiksaanwijzing

- A-component schudden, in de verhouding 2:1 de harder toevoegen en door te schudden inmengen. Indien er kleinere hoeveelheden gemengd moeten worden dan moeten deze afgewogen worden. Na het mengen 2 uur verwerkbaar.
- Materiaal goed schudden.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA TrimPad Applicator of LOBA Spatel /ca. 10g/m² (100m²/kg tot. ca. 70m²/verpakking).

DROOGTIJD

- Overlakbaar na tenminste 2 uur.
- Echter binnen 24 uur.

OPBOUWADVIES VOOR AF FABRIEK UV-GELAKTE PARKETVLOEREN:

renovatie,

- basisreiniging met eenschijfsmachine met LOBASAND SpecialPad groen en LOBA CareRemover 1:4 uitvoeren.
- Los vuil met waterzuiger opnemen en met helder water neutraliseren of een schrobzuigmachine gebruiken.
-
- Voldoende laten drogen.

Nieuwe vloeren,

- geschiktheid voor het overschilderen met LOBA toepassingstechniek afstemmen. Eventueel testoppervlak gebruiken om een hechtingstest uit te voeren.

AANBRENGEN 2K CONTACT:

- 2K Contact in één laag zorgvuldig aanbrengen.
- Na stofdroog opdrogen (ca. 2 uur) met 2K Supra A.T. of 2K Duo (niet-glanzend) lakken.

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

Tussenschuren: Indien er meerdere laklagen worden opgebracht, kan voor het bereiken van voldoende hechting tussen de laklagen binnen 24 uur zonder - daarna alleen met tussenschuren worden overgelakt. Met het tussenschuren voor de laatste laklaag wordt een gelijkmatiger oppervlak bereikt. Na het tussenschuren het stof zorgvuldig verwijderen.

Gebruik van een grondlak of volopbouw van de lak: Het toepassen van een grondlak verbetert de verwerkingseigenschappen en garandeert een aanzetvrije- en streeploze oppervlak, bijna onafhankelijk van de houtsoort. Verdere details staan in de LOBA houtsoortenlijst in de actuele productcatalogus.

Kantenverlijming: Watergebaseerde laksystemen vertonen bijna altijd een tendens tot kantenverlijming. Om het ontstaan van onregelmatig gesorteerde voegen met de daarbij horende blokverlijming vergaand uit te sluiten zijn verschillende maatregelen noodzakelijk: Stootvaste tot vast-elastische verlijming van de parketelementen, zorgvuldig kitten van de voegen, toepassen van een geschikte grondlak zoals bijvoorbeeld LOBA EasyPrime, voorbehandeling van het mesgedeelte van massieve delen met was die geen hechtingsproblemen met de lak veroorzaakt voor de installatie. Het nemen van maatregelen, die het binnenklimaat, vooral de relatieve luchtvochtigheid, constant houden. (Zorgvuldige voorlichting aan consumenten wordt aanbevolen). Bijzonder gevoelig zijn gebruikte vloeren met beschadigde delen, instabiele lijmen, elastisch lijm, of genagelde parketvloeren, plankenvloeren, kopshout, hoogkantlamellen, alsmede parallel gelegde parketvloeren, parket op vloerverwarming, houtsoorten met een korte houtvochtigheid uitwisseltijd zoals bijvoorbeeld beuken, ahorn.

Wisselwerkingen: Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleermiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

Algemene aanwijzingen

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen

dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.