



# GapFiller

## verschillende kleuren

VOEGAFDICHTINGSMASSA



Elastische voegafdichtings-/reparatiemassa op acrylaatbasis

- Zeer hoog vulvermogen, weinig krimp
- Snelle droogtijd
- Hoge elasticiteit
- Slijpbaar, kleurbaar en afwerkbaar met lakken, oliën en onderhoudsmiddelen
- Oplosmiddel- en geurvrij
- Hoge kleefkracht

### Toepassingsgebied:

Inzetbaar voor gelakte en geoliede oppervlakken zoals hout, parket, kurk evenals homogene vloeren zoals pvc, cv en linoleum. Voor het afsluiten van voegen bij plinten, deurkozijnen en vloerovergangen. Voor het opvullen van beschadigingen, knoesten, aparte parketvoegen en aansluitingen van verwarmingsbuizen. Voor het nalijmen van losse plankjes van parketvloeren.

## Productgegevens

ARTIKELNR.

16227



310 ml



12

Opslag en transport

24 maanden houdbaar, print op de verpakking aanhouden.  
Opslag en transport bij +5 tot +25°C.  
Tegen vorst beschermen.  
Geen gevaarlijke stof volgens ADR.

GISCODE

D1



Esdoorn

Beuken

Eiken


Eiken licht

Grijs

Merbau

Zilver

Walnoot



Wit

Geen kleurgarantie

## Gebbruiksaanwijzing

- De hechtvlakken (kant van de voeg) moeten droog, stevig, vet- en stofvrij zijn.
- Niet afgebonden GapFiller kit kan met water afgewassen worden.
- Niet gebruiken voor dilatatievoegen, mechanisch belaste voegen en in ruimten met een permanente vochtinwerking.

### GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

Kitpistool, luchtdrukpistool / Het verbruik kan als volgt worden berekend: voegbreedte (cm) x voegdiepte (cm) x voeglengte (cm) = verbruik (cm<sup>3</sup>, of ml).

### DROOGTIJD

- Huidvorming na 30 minuten.
- Verder verwekbaar na 4-6 uur.
- Tussenschuurbaar na droging overnacht.

### VOOR DE NABEHANDELING GESCHIKTE PRODUCTEN:

Kan na droging met alle LOBA oppervlaktecoatings en LOBA onderhoudsmiddelen worden bewerkt.

### TOEPASSING:

- Punt van cartouche afsnijden en GapFiller met een kitspuit in de voeg spuiten.
- Het oppervlak kan met een natte vinger of spatel glad worden gestreken.
- Bij brede voegen kan de kitmassa in de voeg zakken, eventueel na 4-6 uur opnieuw aanbrengen.
- Tijdens de verwerking en droging mag de temperatuur van de lucht, de ondergrond en de
- GapFiller niet onder +5°C dalen.

## Algemene aanwijzingen

**Reiniging van gereedschap:** Gereedschap direct met water reinigen.

**Droogtijd:** de aangegeven droogtijden gelden bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%, alsook een zorgvuldige ventilatie van de werkruimten zonder tocht. Lagere temperaturen, een hogere relatieve luchtvochtigheid en een slechte ventilatie leiden tot een vertraagde droging.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.