



ParkettOil Pro

Gjennomsiktig

PLEIEMIDLER






Intensiv pleieolje for etterimpregnering. På grunn av den høye oljeandelen får selv svært nedslitte, oljede gulv som ikke danner belegget en mett overflate etter én bruk.

- For pleie av svært nedslitte, oljebehandlete overflater som ikke danner lag
- Spesielt for etterimpregnering etter intensivrensjøring
- Perfekt for pleie av hel flate eller delvis utbedring
- Bevarer oljebehandlete gulvs sklihemmende egenskaper

Bruksområde:

Egnet for pleie av sterkt utlutede, oljebehandlete tregulv.

Tekniske data

ART.NR.			
10466	11	6	480
	51	4	120

Lagring og transport Lagerstabil i 36 måneder.
Ikke frostsensitiv.

GISCODE Ö40+

Bearbeidelsehenvisninger

- Fjern løs smuss og løst støv på forhånd med støvsuger, kost eller mopp, og tørk deretter av overflaten fuktig med LOBA CleanFix eller Cleaner. Fastklebende smuss og rester av gamle pleiemidler, må fjernes på forhånd ved hjelp av en basisrensjøring. Se de tekniske informasjonene for hvert enkelt produkt.
- Rist materialet godt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
- Følg pleieinstruksjonene iht. bruksområdet.
- Når det påføres et pleielag, kan egenskaper og/eller glansgrad. Kontrollattester for sklihemming og skråhelling av gulv i idrettshaller må overholdes.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA spraykanne, vaskepels eller fille / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) avhengig av underlagets sugesevne. Utjevning med LOBASAND SpecialPad beige.

TØRKETID

- Utjevning etter 30-60 min.
- Kan gås forsiktig på etter 4-6 timer.
- Full belastning og tildekking etter 12 timer.

BRUK:

ParkettOil Deluxe kan bare brukes på underlag med oppsugingssevne, f.eks. svært uttørkede gulv eller etter intensivrensjøring. Det må brukes maskin til utjevningen.

Bearbeidelsehenvisninger

Slitte gulv med spor etter bruk

Rengjør grundig med LOBA Cleaner eller LOBA ParkettSoap, ved behov kan det forberedes med maskinell utjevning med lett slipende pads (beige/grønn). Etter fullstendig tørking påfører du ParkettOil Deluxe, lar det virke i ca. 30-60 minutter og fordeler det med en enkeltskivemaskin og underlagt LOBASAND Special-Pad beige.

På større flater

kan det arbeides i SprayCleaner-prosessen. Påfør ParkettOil Deluxe ved sprøyting og maskinell utjevning (enkeltskivemaskin med LOBASAND SpecialPad beige/hvit).

På underlag uten oppsugingsevne,

f.eks. nylagte parkettgulv eller parkettgulv som knapt er brukt og som ble behandlet med UV-olje ved fabrikken, kan ikke pleieoljen trekke inn i treverket, det oppstår befuktningseil og/eller forsinket tørking. Disse gulvene kan f.eks. pleies med LOBA Permanent OilCare.

VIKTIGE HENVISNINGER

Oppbevar brukte filler, pads og annet arbeidsutstyr i lukkede beholdere, olje i forbindelse med slipestøv, fukt tekstilfiller og lignende med vann eller oppbevar dem i en beholder som kan lukkes, ev. kast dem på en brannsikker måte på grunn av faren for selvantennning. Sørg for god ventilasjon av arbeidsområdene under bearbeiding og tørking.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater med løsemidler, f.eks. penselrens.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Vekselvirkninger: Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra belegghprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med © bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.