

# HardwaxOil EcoPlus

## halvmatt



HARDVOKSOLJE



### Ny, moderne generasjon hardvoksolje

Natur-hardvoksolje. Fremhever det naturlige treverket. Med god inntrengningsevne konserveres treet, samtidig som det fortsetter å ha åpne porer og å være pusteaktivt.

- Jevn og fyldig overflateoptikk
- Én påføring med rull er nok
- Oxim- og koboltfritt
- Lavt forbruk, svært drøy
- Sikker og enkel behandling
- Vann- og smussavvisende
- Sertifisert sklihemming iht. DIN EN 16165:2021-12 for arbeidsområder
- Egnet for barneleker iht. EN 71-3

### Bruksområde:

Egnet for impregnerende førstegangsbehandling av tregulv. Egnet for leker, kravene i DIN EN 71-3 - "Migrasjon av bestemte elementer" oppfylles. Sklifast iht. DIN EN 16165:2021-12 vurderingsgruppe R10. Egnet for nesten alle europeiske og eksotiske tresorter. Se LOBAS liste over tresorter på [www.loba.de](http://www.loba.de). Kontakt fabrikken ved tvil.



## Tekniske data

ART.NR.			
10501	2,5l	4	120

<b>Fastlegeme</b>	99 ±2%
<b>Innholdsdeklarasjon</b>	modifiserte planteoljer, sikkativer, vann, koboltfrie sikkativer
<b>Lagring og transport</b>	Lagerstabil i 36 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Ikke frostsensitiv.
<b>GISCODE</b>	Ö20+

## Bearbeidelsehenvisninger

- Overflaten må slipes på en fagmessig måte. Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon, slipestøv og andre forurensninger.
- Optimale behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C til +25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 %, materialtemperatur +18 °C - +25 °C, maks. trefuktighet 12 %, luft arbeidsrom godt.
- For å forebygge parkettskader må det jobbes for å holde forventet romklima for bruk i årsmiddelet under behandlingen.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATools seisbøtte.
- Rist materialet godt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Dette produktet er en del av "Connected Systems" fra LOBA og Wakol. De frigitte kombinasjonene med Wakol parkettlim finner du i "Connected Systems Matrix".  
[www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

### PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA oljevalse Microfaser 60-80 eller LOBA flatespatel / 30-60 ml (g)/m<sup>2</sup> avhengig av underlagets sugeevne. Jevn ut med LOBASAND SpecialPad beige.

### TØRKETID

- Kan gås på etter 12 timer.
- Kan brukes etter 24 timer.
- Full belastning og tildekking etter 10 dager.
- Tidligere tildekking er mulig med LOBA Cover 400, detaljer finner du i den tekniske informasjonen for produktet.

### PÅFØRING MED RULL:

- Klargjør underlaget.
- Rull på oljen tynt med LOBA oljevalse Microfaser 60-80.
- Virketid ca. 1 time.
- Jevn ut med den roterende enkeltskive-maskinen og underlagt LOBASAND SpecialPad beige.

### PÅFØRING MED RULL OG SPATEL FOR OMRÅDER MED STOR BELASTNING:

- Påfør olje tynt med LOBA oljevalse Microfaser 60-80.
- Virketid ca. 1 time.
- Jevn ut med den roterende enkeltskive-maskinen og underlagt LOBASAND SpecialPad beige.
- Tørking over natten.
- Olje påført avsnittsvis med en LOBA flatespatel.
- Jevn ut omgående med den roterende enkeltskive-maskinen og underlagt LOBASAND SpecialPad beige.

### VIKTIGE HENVISNINGER

Overflødig material må tas helt bort ved utjevning. På enkelte tropiske tresorter er forsinket tørking mulig.

Oppbevar brukte filler, pads og annet arbeidsutstyr i lukkede beholdere, olje i forbindelse med slipestøv, fukt tekstilfiller og lignende med vann eller oppbevar dem i en beholder som kan lukkes, ev. kast dem på en brannsikker måte på grunn av faren for selvantennning. Sørg for god ventilasjon av arbeidsområdene under bearbeiding og tørking.

Spatelpåføring er bare mulig ved fugetette tregulv. Olje i fugene tørker ikke helt selv over et langt tidsrom.

## Generelle henvisninger

**Rengjøring av arbeidsapparater:** Rengjør arbeidsapparater med løsemidler, f.eks. penselrens.

**Tørketid:** De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

**Kantliming:** Parkett, plankegulv, brolegging av tre, høykantlammeparkett og parkett på gulvvarme samt tresorter med kort frost-fuktighet-syklus (f.eks. bøk) arbeider kraftig ved svingende romklima (luftfuktighet, temperatur). Ved bruk av olje kan det ikke dannes rissfuger.

**Vekselvirkninger:** Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

**Connected Systems:** Produkter som er testet med Connected Systems er optimert på en slik måte at det ved fagmessig behandling ikke kan forekomme misfarging forårsaket av kjemisk vekselvirkning mellom overflatebehandling og lim.

## Generelle henvisninger

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar

retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.