

# Markant Color

## Diverse farger



HARDVOKSOLJE COLOR



### Jevn glansgrad og fyldig optikk

Innfarget natur-hardvoksolje. Sjuktdannende oljer av høy kvalitet fremhever det naturlige treet og skaper samtidig en høy mostandsdyktighet mot smuss og vann.

- Danner film, slitestast
- Jevn og fyldig overflateoptikk
- Vann- og smussavvisende
- Sikker og enkel behandling
- Fremhever treverkets naturlige skjønnhet
- Alle varianter kan blandes med hverandre
- Egnet for barneleker iht. EN 71-3

### Bruksområde:

Til farging av parkett og tregulv. Egnet for nesten alle europeiske og eksotiske tresorter. Se LOBAs liste over tresorter på [www.loba.de](http://www.loba.de). Kontakt fabrikken ved tvil.



## Tekniske data

ART.NR.			
10508	750 ml	6	480

Alle farger leveres i 100 ml mønsterbokser.

<b>Fastlegeme</b>	58,4 ±2%
<b>Innholdsdeklarasjon</b>	alifatiske hydrokarboner, modifiserte planteoljer, pigmenter, koboltfrie sikkativer, plantevoks, sikkativer
<b>Lagring og transport</b>	Lagerstabil i 36 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Ikke frostsensitiv.
<b>GISCODE</b>	Ö60
<b>2004/42/CE</b>	EU grenseverdi for produktet kat. A/i: 500g/l (2010) Produktet inneholder maks. 476 g/l VOC.

## Tekniske data

Basisfarger							
	900005 Sort	900126 Hvit	900148 Grå				
Trefarger							
	800099 Mahogni	800127 Nøtetre	800132 Røkt eik	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wenge	800200 Antique Oak
Trendfarger							
	700133 Papyrus	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Silver

Ingen fargegaranti

## Bearbeidelsehenvisninger

- Overflaten må slipes på en fagmessig måte. Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon, slipestøv og andre forurensninger.
- Optimale behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C til +25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 %, materialtemperatur +18 °C - +25 °C, maks. trefuktighet 12 %, luft arbeidsrom godt.
- For å forebygge parkettskader må det jobbes for å holde forventet romklima for bruk i årsmiddelet under behandlingen.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATOOLS seisbøtte.
- Rist materialet godt.
- Treets egne fargetone, struktur og porøsitet, samt slipebildets finhet har svært sterk innvirkning på fargetonen som skal oppnås. Vi anbefaler på det sterkeste at du oppretter et fargetonemønster på originaltreet med byggeplasztilpasset slipeteknikk for egen kontroll og ev. godkjenning av byggherren.
- LOBAs "SlipEANvisning for kolorering av parkettgulv" skal følges.
- Før bruk av Color-variantene anbefaler vi testpåføringer for å vurdere hvilken fargetone som vil oppnås og den optiske totaleffekten. Fargetonene kan blandes med hverandre. For lysere eller redusert dekkevne kan du blande inn den gjennomsliktige varianten. For et jevnt fargebilde trengs det en pigmentmetning, fortykning må derfor bare skje med maksimalt tre deler fargeløs til én del farget.
- Hvis det trengs mer enn én beholder for store flater, må den totale mengden blandes i et arbeidskar før arbeidet påbegynnes.
- På flater med vann er det ikke mulig å sette overflaten tilbake til opprinnelig tilstand i ettertid på grunn av at pigmentene har trengt dypt inn i treet.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

- Dette produktet er en del av "Connected Systems" fra LOBA og Wakol. De frigitte kombinasjonene med Wakol parkettlim finner du i "Connected Systems Matrix".  
[www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### FORTYNNER

For å gjøre fargetonen lysere eller redusere dekkevnen blander du med Markant halvmatt. Maks. 3 deler gjennomsliktig til én del farget.

### PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

Spatelpåføring: LOBA flatespatel / ca. 20 ml/m<sup>2</sup> (50 m<sup>2</sup>/l)  
Rull- og bstrykningspåføring: LOBA oljevalse Microfaser 60-80 eller LOBA oljebørste / ca. 60-100 ml/m<sup>2</sup> (12 m<sup>2</sup>/l)

### TØRKETID

- Tidligste overlakking etter 12 timer.
- Innen 24 timer.
- Kan gås på etter 12 timer.
- Kan brukes etter 24 timer.
- Full belastning og tildekking etter 10 dager.
- Tidligere tildekking er mulig med LOBA Cover 400, detaljer finner du i den tekniske informasjonen for produktet.

## Bearbeidelsehenvisninger

### BRUK AV MARKANTCOLOR:

Spesielt for kolorering anbefaler vi deg å følge våre råd om sliping "SlipEANvisning: Kolorering av parkettgulv"

- Påfør MarkantColor nøye med en LOBA flatespatel i avsnitt. Ved gamle gulv med fuger eller planker med skråkanter, bruker du LOBA oljevalse Microfaser 60-80 som mopp (ikke ruller).
- Jevn ut omgående med en roterende enkeltskive-maskin og underlagt LOBA spesialpad beige.
- Tørring over natten, maks. 24 timer.
- Rull på Markant transparent tynt og jevnt med LOBA oljevalse Microfaser 60-80. Ved lyse MarkantColor-farger kan du påføre MarkantNature i stedet for den transparente versjonen.

### VIKTIGE HENVISNINGER

Ved lengre mellomtørringstider enn 24 timer, må det mellomslipes før det påføres et andre sjikt. Dette er ikke mulig ved MarkantColor, derfor er det svært viktig at de maksimale mellomtørringstidene overholdes. Ellers vil det oppstå klebefeil.

Oppbevar brukte filler, pads og annet arbeidsutstyr i lukkede beholdere, olje i forbindelse med slipestøv, fukt tekstilfiller og lignende med vann eller oppbevar dem i en beholder som kan lukkes, ev. kast dem på en brannsikker måte på grunn av faren for selvantennning. Sørg for god ventilasjon av arbeidsområdene under bearbeiding og tørring.

Spatelpåføring er bare mulig ved fugetette tregulv. Olje i fugene tørker ikke helt selv over et langt tidsrom.

## Generelle henvisninger

**Rengjøring av arbeidsapparater:** Rengjør arbeidsapparater med løsemidler, f.eks. penselrens.

**Tørketid:** De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørring. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

**Kantliming:** Parkett, plankegulv, brolegging av tre, høykantlamellparkett og parkett på gulvvarme samt tresorter med kort frost-fuktighet-syklus (f.eks. bøk) arbeider kraftig ved svingende romklima (luftfuktighet, temperatur). Ved bruk av olje kan det ikke dannes rissfuger.

**Vekselvirkninger:** Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

**Sikkerhetshenvisninger:** Ved behandling og tørring av sterkt løsemiddelholdige produkter, oppstår det løsemiddeldamper som kan antennes. Brann, åpne flammer, sveising, røyking osv. er derfor forbudt i fareområdet. Arbeids- og lagerrom må luftes godt. Elektriske apparater i arbeidsrom og tilstøtende rom skal slås av i god tid slik at de er kalde når arbeidene starter. Unngå gnister, også på elektriske anlegg. Materialbeholdere må alltid holdes tett lukket. Løsemiddelsensitive komponenter, planter eller dyr (akvarier) må fjernes fra virkeområdet for løsemiddeldampene.

**Connected Systems:** Produkter som er testet med Connected Systems er optimert på en slik måte at det ved fagmessig behandling ikke kan forekomme misfarging forårsaket av kjemisk vekselvirkning mellom overflatebehandling og lim.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med © bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.