

Akzent 100 Wax



HIGH SOLID-VOKS



Plantebasert High Solid olje/voks for tregulv. Fremhever det naturlige treverket.

- Jevn og fyldig overflateoptikk
- 100 % faststoff - uten løsemiddel
- Lavt forbruk, svært drøy
- Øker overflatens motstandsdyktighet mot vann
- Egnet for barneleker iht. EN 71-3

Bruksområde:

Egnet for sluttbehandling av tregulv som er impregnerert med Akzent 100 Oil. Egnet for nesten alle europeiske og eksotiske tresorter. Se LOBAs liste over tresorter på www.loba.de. Kontakt fabrikken ved tvil.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeringstes Bauprodukt
nach TSI-Gesamtdaten
Z-15730-14



Tekniske data

ART.NR.			
10602	750 ml	6	480

Lagring og transport

Lagerstabil i 36 måneder.
Ingen faregods iht. ADR.
Ikke frostsensitiv.

GISCODE

Ö10+

Bearbeidelsehenvisninger

- Overflaten må slipes på en fagmessig måte. Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon, slipestøv og andre forurensninger.
- Optimale behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C til + 25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 %, materialtemperatur +18 °C - + 25 °C, maks. trefuktighet 12 %, luft arbeidsrom godt.
- For å forebygge parkettskader må det jobbes for å holde forventet romklima for bruk i årsmiddelet under behandlingen.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
- Dette produktet er en del av "Connected Systems" fra LOBA og Wakol. De frigitte kombinasjonene med Wakol parkettlim finner du i "Connected Systems Matrix".
www.loba.de/connected-systems

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA flatespatel / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l) avhengig av underlagets sugsevne. Jevn ut med LOBASAND SpecialPad beige eller hvit.

TØRKETID

- Kan gås på etter 12 timer.
- Kan brukes etter 24 timer.
- Full belastning og tildekking etter 10 dager.
- Tidligere tildekking er mulig med LOBA Cover 400, detaljer finner du i den tekniske informasjonen for produktet.

KLARGJØRING:

- Påfør LOBA Akzent 100 Oil i avsnitt med en LOBA flatespatel.
- Jevn ut omgående med den roterende enkeltskive-maskinen og underlagt LOBASAND SpecialPad beige.
- Tørking over natten.

BEHANDLING:

- Akzent 100 Wax påføres i avsnitt med en LOBA metallspatel for flater.
- Jevn ut omgående med en roterende enkeltskive-maskin og underlagt LOBASAND SpecialPad beige eller pad hvit.

VIKTIGE HENVISNINGER

Overflødig material må tas helt bort ved utjevning. På enkelte tropiske tresorter er forsinket tørking mulig.

Oppbevar brukte filler, pads og annet arbeidsutstyr i lukkede beholdere, olje i forbindelse med slipestøv, fukt tekstilfiller og lignende med vann eller oppbevar dem i en beholder som kan lukkes, ev. kast dem på en brannsikker måte på grunn av faren for selvantennning. Sørg for god ventilasjon av arbeidsområdene under bearbeiding og tørking.

Spatelpåføring er bare mulig ved fugetette tregulv. Olje i fugene tørker ikke helt selv over et langt tidsrom.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater med løsemidler, f.eks. penselrens.

Brannbeskyttelse:

Systemer som danner lag:

For å overholde DIBt-godkjenningen og oppnå brannbeskyttelsesklasse Cfl-s1 iht. DIN EN 14342, tabell 1 kreves det en tørrebeleggykkelse på maks. 100 µm ved lakk og på maks. 50 µm ved hardvoksoljer.

Systemer som ikke danner film:

For å oppnå brannbeskyttelsesklasse Cfl-s1 iht. DIN EN 14342, tabell 1 må en påføringsmengde på 20 til 60 g/m² overholdes.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Kantliming: Parkett, plankegulv, brolegging av tre, høykantlammellparkett og parkett på gulvvarme samt tresorter med kort frost-fuktighet-syklus (f.eks. bøk) arbeider kraftig ved svingende romklima (luftfuktighet, temperatur). Ved bruk av olje kan det ikke dannes rissfuger.

Generelle henvisninger

Vekselvirkninger: Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

Connected Systems: Produkter som er testet med Connected Systems er optimert på en slik måte at det ved fagmessig behandling ikke kan forekomme misfarging forårsaket av kjemisk vekselvirkning mellom overflatebehandling og lim.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderåd-givning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.