

DeckOil

Gjennomsiktig



OLJEIMPREGNERING



Karaktersterk: Bringer fram den naturlige skjønnheten i terrassetreverket

Impregneringsolje for treoverflater utendørs. Fremhever det naturlige treverket. Beskytt treterrassen og hagemøblene mot vær og vind! LOBA DeckOil er basert på planteoljer og gir effektiv beskyttelse i dybden.

- Dybdebeskyttelse mot frost og væte
- Gode inntrengningsegenskaper
- Sikker og enkel behandling
- Også egnet for impregnering av hagemøbler
- Kan brukes på glatte og riflede gulv
- Bruk av LOBA DeckPrepare først, forlenger levetiden
- Egnet for barneleker iht. EN 71-3

Bruksområde:

Egnet for treterrasser, plattinger, hagemøbler og andre tre-gjenstander utendørs. Egnet for leker, kravene i DIN EN 71-3 - "Migrasjon av bestemte elementer" oppfylles. Sklifast iht. DIN 51097 vurderingsgruppe B og DIN EN 16165:2021-12 vurderingsgruppe R10.

Tekniske data

ART.NR.			
	750 ml	6	480
10616	2,5 l	4	120
	12 l	-	42

Fastlegeme	45,4 ±2%
Innholdsdeklarasjon	alifatiske hydrokarboner, modifiserte planteoljer, sikkativer, vann, koboltfrie sikkativer
Lagring og transport	Lagerstabil i 36 måneder. Ikke frostsensitiv. Ingen faregods iht. ADR.
GISCODE	Ö60

Bearbeidelsehenvisninger

- Optimale behandlingsbetingelser ved +15 °C til +25 °C, relativ luftfuktighet 40 % til 75 %, materialtemperatur +15 °C til +25 °C.
- Må ikke påføres på varme overflater eller overflater som er utsatt for kraftig sollys, da belegget kan tørke for fort. Må ikke påføres hvis det ventes regn innen 3 timer etter påføringen.
- Ved tvil må det lages en testflate for å bestemme kompatibilitet, klebing og utseende. Resultatene kan variere avhengig av tresort, spesielt ved tresorter som har mye olje og kvae og sterk farge.
- Rist materialet godt.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATOOLS seisbøtte.
- Unngå at det dannes dråper på overflaten, eller glatt over med pensel eller børste med én gang.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA oljebørste, pensel, klut som ikke loer / 80-120 ml/m² per påføring.

Det faktiske materialforbruket avhenger av tresorten, fuktigheten i treet og værpåvirkningen på overflaten, eller det faktiske forbruket må registreres ved hjelp av en testpåføring. Optimal impregnering/beskyttelseeffekt er bare sikret hvis fibrene er mettet (treet tar opp maksimalt med olje). Det kan være nødvendig med flere påføringer.

TØRKETID

- ca. 12 timer.

KLARGJØRING:

- Fjern tilsmussing, mose, gamle strøk først ved behov.
- Nymontert treverk med i storgrad tette porer, er ofte ikke i stand til å ta opp tilstrekkelig olje, derfor må porene først "åpnes". Dette kan gjøres på følgende måte: Utsett treverket for vær og vind, eller påfør vann flere ganger og la det tørke i mellom.
- Rengjør gamle, svært skitne og forvitrede treterrasser og plattinger med LOBA DeckDegrayer, følg den tekniske informasjonen for produktet.

BEHANDLING:

- Påfør LOBA DeckOil jevnt med en pensel eller en klut som ikke loer i samme retning som mønsteret i treet.
- Etter ca. 30 minutter stryker du utover olje som ikke har trukket inn fullstendig, med en pensel eller en klut som ikke loer, eller du fjerner den.
- Ved tremøbler, spesielt sittemøbler, må du gni dem nesten helt tørre med kluter med god sugsevne.
- På større flater bruker du LOBATOOL-oljebørsten.
- Påfør et ekstra lag med olje ved behov etter tørking over natten.

VIKTIGE HENVISNINGER

Overflødig material må tas helt bort ved utjevning. På enkelte tropiske tresorter er forsinket tørking mulig. Oppbevar brukte filler, pads og annet arbeidsutstyr i lukkede beholdere, olje i forbindelse med slipestøv, fukt tekstilfiller og lignende med vann eller oppbevar dem i en beholder som kan lukkes, ev. kast dem på en brannsikker måte på grunn av faren for selvantennning. Sørg for god ventilasjon av arbeidsområdene under bearbeiding og tørking.

Generelle henvisninger

Tørketid: Tørketidene som er oppgitt, gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer og høyere relativ luftfuktighet fører til forsinket tørking. Ikke rengjør med vann før full herding er oppnådd. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.