



ProColor

Diverse farger

FARGING



Den ansatsfrie fargingen

Løsemiddelbasert farging for parkettgulv Tørker sikkert og ansatsfritt uavhengig av klimaforhold, og kan derfor lett overlakkes med LOBA vannlaker.

- Mangfoldige utformingsmuligheter
- Sikker og enkel behandling
- Alle varianter kan blandes med hverandre
- Kan kombineres på mange måter

Bruksområde:

Til farging av parkett og tregulv.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach EN15396
F-95730-132

Tekniske data

| ART.NR. |  |  |  |
|---------|---|---|---|
| 11012 | 750 ml | 12 | 432 |

Alle farger leveres i 100 ml mønsterbokser.

| | |
|-----------------------------|--|
| Fastlegeme | 5 ±2% |
| Lagring og transport | Lagerstabil i 18 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Ikke frostsensitiv. |
| GISCODE | G1 |



Ingen fargegaranti

Bearbeidelsehenvisninger

- Overflaten må slipes på en fagmessig måte. Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon, slipestøv og andre forurensninger.
- Optimale behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C til + 25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, rel. luftfuktighet 40 % - 75 %, materialtemperatur +18 °C - + 25 °C, maks. trefuktighet 12 %, luft arbeidsrom godt.
- For å forebygge parkettskader må det jobbes for å holde forventet romklima for bruk i årsmiddelet under behandlingen.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATools seisbøtte.
- Rist materialet godt.
- Treets egne fargetone, struktur og porøsitet, samt slipebildets finhet har svært sterk innvirkning på fargetonen som skal oppnås. Vi anbefaler på det sterkeste at du oppretter et fargetonemønster på originaltreet med byggeplasztilpasset slipeteknikk for egen kontroll og ev. godkjenning av byggherren.
- LOBAs "Slipemanvisning for kolorering av parkettgulv" skal følges.
- Før bruk av Color-variantene anbefaler vi testpåføringer for å vurdere hvilken fargetone som vil oppnås og den optiske totaleffekten. Fargetonene kan blandes med hverandre. For lysere eller redusert dekkevne kan du blande inn den gjennomsiktige varianten. For et jevnt fargebilde trengs det en pigmentmetning, fortykning må derfor bare skje med maksimalt tre deler fargeløs til én del farget.
- Hvis det trengs mer enn én beholder for store flater, må den totale mengden blandes i et arbeidskar før arbeidet påbegynnes.
- På flater med vann er det ikke mulig å sette overflaten tilbake til opprinnelig tilstand i ettertid på grunn av at pigmentene har trengt dypt inn i treet.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

FORTYNNER

For å gjøre fargetonen lysere eller redusere dekkevnen blander du med den transparente varianten. Maks. 3 deler gjennomsiktig til én del farget.

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

Bruk LOBA flatespatel / ca. 30-50 ml/m² (20-33 m²/l eller 15-20 m²/beholder) eller

LOBA oljevalse mikrofiber 60-80 som avstryker (ikke rull). / ca. 30-50 ml/m² (20-33 m²/l eller 15-20 m²/beholder) avhengig av underlagets sugkapasitet. På flater med vann øker forbruket til dobbel mengde.

Jevn ut med LOBASAND SpecialPad beige.

For intensivering av fargingen kan det fuktes på forhånd. Til dette må du bruke våre tekniske tips og tricks: Se "Fukt tregulv og farg dem med ProColor.

TØRKETID

- Tidligste overlakking etter 12 timer.

LAKKER SOM ER EGNET FOR OVERLAKKERING:

Til sterk belastning:

- EasyFinish.
- Viva.

Til spesielt sterk belastning:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- Rush.

KITT FUGER:

FORSIKTIG!! Ikke alle fugekitt er egnet. For å unngå problemer anbefaler vi at du bruker LOBA EasyFill, VivaFill eller alternativt LOBA fugekittopløsning.

BRUK FOR PARKETT OG TREGULV:

(alle fargetoner unntatt hvitt på eik og andre tanninholdige tresorter):

- Slip underlaget grundig, (se LOBA informasjonsbrosjyren "Slipemanvisning: Farging av parkettgulv").
- Påfør ProColor avsnittsvis.
- Tørk av overskudd (LOBASAND SpecialPad beige) til du har en jevn overflate. (Planlegg én padskive for hver 10. m²).
- Tørking 12 timer.
- Rull på LOBA vannlakk i tre lag.

PROCOLOR HVIT PÅ EIK OG ANDRE TANNINHOLDIGE TRESORTER:

- Slip underlaget grundig, (LOBA informasjonsbrosjyre "Slipemanvisning: Farging av parkettgulv").
- Påfør ProColor avsnittsvis.
- Tørk av overskudd (LOBASAND SpecialPad beige) til du har en jevn overflate. (Planlegg én padskive for hver 10. m²).
- Tørking 12 timer.
- Rull på LOBA PrimaSeal Plus.
- Tørking ca 2 timer.
- Rull på LOBA vannlakk i to lag.

VIKTIGE HENVISNINGER

Ved gamle gulv med fuger bruker du LOBA oljevalse mikrofiber 60-80 som mopp (ikke ruller) som et alternativ til spatel.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater med løsemidler, f.eks. penselrens.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Sikkerhetshenvisninger: Ved behandling og tørking av sterkt løsemiddelholdige produkter, oppstår det løsemiddeldamper som kan antennes. Brann, åpne flammer, sveising, røyking osv. er derfor forbudt i fareområdet. Arbeids- og lagerrom må luftes godt. Elektriske apparater i arbeidsrom og tilstøtende rom skal slås av i god tid slik at de er kalde når arbeidene starter. Unngå gnister, også på elektriske anlegg. Materialbeholdere må alltid holdes tett lukket. Løsemiddelsensitive komponenter, planter eller dyr (akvarier) må fjernes fra virkeområdet for løsemiddeldampene.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderåd-givning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.