

SlipResist



ADDITIV



Additiv for forbedring av sklihemmende egenskaper. Med tilsetning av det siste forseglingslaget oppnår LOBA SlipResist en sertifisert sklihemming for overflaten, hvor bruksområdet for forseglingene utvides samtidig som kostnadene til lagring reduseres.

- Sertifisert sklihemming
- Additivet har ingen negativ påvirkning på tilsmussingsforløpet
- Vannbasert teknologi, uten løsemidler
- Enkel og sikker behandling
- Enklere lagring

Bruksområde:

Optimalt avstemt til alle vannbaserte LOBA-lakker.



Tekniske data

ART.NR.		
11018	100 kg	15

Lagring og transport

Lagerstabil i 12 måneder.
Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.
Ingen faregods iht. ADR.

Bearbeidelsehenvisninger

- For bruk i siste lakklag.
- Rist materialet godt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

OPPNÅR SKLIHEMMING IHT. DIN EN 16165:2021-12

Vurderingsgruppe R10 ved følgende lakktyper:

- 2K Supra A.T. matt
- 2K Supra A.T. halvmatt
- 2K Duo ekstramatt
- 2K Duo matt
- 2K Duo halvmatt
- 2K Fusion matt
- 2K Fusion halvmatt
- 2K Drive ekstramatt
- EasyFinish matt

Bearbeidelsehenvisninger

- EasyFinish halvmatt

Vurderingsgruppe R11 ved følgende lakktyper:

- 2K UltraElastic ekstramatt
- 2K InvisibleProtect

For å oppnå en R11-overflate med 2K InvisibleProtect i forb. med SlipResist trengs det en oppbygning i tre lag. Det første laget kan da erstattes av en grunning.

BLAND INN:

- Rist LOBA SlipResist og lakk godt.
- Bland inn før herdemiddelet ved 2K-lakker, slik at det blir mulig å blande kun nødvendig material med delmengdebegeret med herdemiddel. Masse med additiv har en lagerstabilitet på 14 dager.
- Tilsett én beholder à 100 g per 5 l/kg lakk.
- Advarsel: For at de sertifiserte skliegenskapene skal være garantert, må mengdene av additiv som tilsettes være helt nøyaktige.
- Rist inn eller rør inn (kan også blandes maskinelt med en fargeblender fra LOBA).
- 2K-lakk som er blandet med LOBA SlipResist innen angitt behandlingstid. Lengre stabilitet kan ikke garanteres.

EGNETHET:

Kan kombineres med godkjent lakk. Lakkens behandlingstekniske egenskaper, produktkombinerbarhet og tørketid forblir uforandret. Ta hensyn til den tekniske informasjonen for den aktuelle lakken.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Mellomsliping: Hvis det skal påføres flere lag med lakk, kan det overlakkes innen 24 timer uten, og deretter kun med mellomsliping for å oppnå en mellomslipklebing som er god nok. Med en mellomsliping av siste strøm oppnår du en jevn overflate. Fjern alt støv nøye etter hver mellomsliping.

Bruk av grunning eller full lakkoppbygning: Alle lakker kan i prinsippet brukes uten grunning. Bruk av grunning øker behandlingssikkerheten og garanterer en ansats- og stripefri overflate, nesten uavhengig av tresort. Flere detaljer finner du i LOBAS liste over tresorter i den aktuelle produktkatalogen.

Kantsammenklebing: Vannbaserte lakksystemer har vanligvis en tendens til kantsammenklebing. For å utelukke dannelse av uregelmessige fuger med fremskridende blokkssammenklebing så langt det er mulig, kan det iverksettes forskjellige tiltak: Skyvefast eller fastelastisk liming av parkettelementer, nøyaktig kitting av fugene, bruk av egnet grunning som f.eks. LOBA Easy-Prime, forbehandling av kilesporvangene på massive treplanker med lakkkompatibel voks før legging. Iverksetting av tiltak som holder romklimaet, spesielt den relative luftfuktigheten, konstant. (Omhyggelig kundeveiledning anbefales). Gamle gulv med skadet lim, elastisk limede eller naglede parkettgulv, plankegulv, brolegging av tre, høykantlameller samt parkettgulv som er lagt parallelt, parkett på gulvvarme, tresorter med kort frost-fuktighet-syklus som f.eks. bøk, lønn.

Vekselvirkninger: Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

Generelle henvisninger

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar

retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.