

PrimaSeal Plus



GRUNNING



Alkoholbasert grunning for parkett.

- Sikker og enkel behandling
- God ventileffekt mot innholdsstoffer i tre og forurensning
- Gjør fargen på treet mer intens
- Bra forhold mellom pris/ytelse

Bruksområde:

Egnet for nesten alle europeiske og eksotiske tresorter. Se LOBAs liste over tresorter på www.loba.de. Kontakt fabrikken ved tvil. Den kantlimende effekten av vannlakk reduseres. Ved fagmessig lagt og skyvefast eller fast-elastisk limt parkett og tregulv, oppstår det ingen blokkliming.

Tekniske data

ART.NR.			
11033	5l	4	128

Lagring og transport Lagerstabil i 18 måneder.
Ikke frostsensitiv.

GISCODE G1

Bearbeidelsehensvisninger

- Overflaten må slipes på en fagmessig måte. Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon, slipestøv og andre forurensninger.
- Optimale behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C til +25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, rel. luftfuktighet 40 % - 75 %, materialtemperatur +18 °C - +25 °C, maks. trefuktighet 12 %, luft arbeidsrom godt.
- For å forebygge parkettskader må det jobbes for å holde forventet romklima for bruk i årsmiddelet under behandlingen.
- For å redusere faren for alt for høyt kildetrykk anbefaler vi at det påføres maks. 2 lag med rull per dag.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATOOls seisbøtte.
- Påfør materialet nøye.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA lakkvalse Universal 100 / 100-120 ml(g)/m² = 8-10 m²/l(kg)

MELLOMSLIPING

Ikke mellomslip grunningen.

TØRKETID

- Tidligste overlakking etter ca. 60 minutter.
- Ved forsinket tørking må du vente på fullstendig tørking.

LAKKER SOM ER EGNET FOR OVERLAKKERING:

Normal belastning:

- Life.

Bearbeidelsehenvisninger

Til sterk belastning:

- EasyFinish.
- Viva.

Til spesielt sterk belastning:

- 2K Supra A.T..
- 2K Duo.
- 2K Fusion

BRUK FOR PARKETT OG TREGULV:

- Klargjør underlaget på en fagmessig måte.
- Påfør grunningen med rull i et tett strøk.
- Tørking.
- Rull på LOBA vannlakk.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater med løsemidler, f.eks. penselrens.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Sikkerhets henvisninger: Ved behandling og tørking av sterkt løsemiddelholdige produkter, oppstår det løsemiddeldamper som kan antennes. Brann, åpne flammer, sveising, røyking osv. er derfor forbudt i fareområdet. Arbeids- og lagerrom må luftes godt. Elektriske apparater i arbeidsrom og tilstøtende rom skal slås av i god tid slik at de er kalde når arbeidene starter. Unngå gnister, også på elektriske anlegg. Materialbeholdere må alltid holdes tett lukket. Løsemiddelsensitive komponenter, planter eller dyr (akvarier) må fjernes fra virkeområdet for løsemiddeldampene.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.