

EasyPrime



GRUNNING



Sikker grunning

Vannbasert polyuretan rull- og spatelgrunning for parkett. Denne universelle grunningen utmerker seg med rask tørking. Den gir maksimal sikkerhet med ansatsfri behandling også ved kritiske tresorter.

- Brukes hvert år over hele verden på millioner av m²
- Universaltalent ved maksimal behandlingssikkerhet
- Premiumkvalitet til rimelig pris
- Reduserer kantliming
- Kan brukes på nesten alle europeiske og eksotiske tresorter, samt i sports- og flerbrukshaller.

Bruksområde:

Egnet for nesten alle europeiske og eksotiske tresorter. Se LOBAs liste over tresorter på www.loba.de. Kontakt fabrikken ved tvil. Den kantlimende effekten av vannlakk reduseres. Ved fagmessig lagt og skyvefast eller fast-elastisk limt parkett og tegulv, oppstår det ingen blokkliming.



Tekniske data

ART.NR.			
	11	12	480
11036	51	4	128
	101	-	60

Fastlegeme	29 ±2%
Viskositet DIN 4	15 ±2s
Lagring og transport	Lagerstabil i 15 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring ved +5 til +25 °C. Ingen fare for transportbetingede frostskafer.
GISCODE	W3+
2004/42/CE	EU grenseverdi for produktet kat. A/i: 140g/l (2010) Produktet inneholder maks. 63 g/l VOC.

Bearbeidelsehenvisninger

- Overflaten må slipes på en fagmessig måte. Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon, slipestøv og andre forurensninger.
- Optimale behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C til + 25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, rel. luftfuktighet 40 % - 75 %, materialtemperatur +18 °C - + 25 °C, maks. trefuktighet 12 %, luft arbeidsrom godt.
- For å forebygge parkettskader må det jobbes for å holde forventet romklima for bruk i årsmiddelet under behandlingen.
- For å redusere faren for alt for høyt kildetrykk anbefaler vi at det påføres maks. 2 lag med rull per dag.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATOOLS seisbøtte.
- Påfør materialet nøye.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA lakkvalse Universal 100 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l).

LOBA Microfaser 100-120 / 80-100 ml/m² (10-12 m²/l).

Bruk av mikrofibervalsen fører til mindre svelling i treverket på grunn av den reduserte påføringsmengden.

LOBA flatespatel / 1. påføring ca. 40 ml/m² (25 m²/l), 2. påføring ca. 20 ml/m² (50 m²/l), 2.

MELLOMSLIPING

Ikke mellomslip grunningen.

Ved tilstrekkelig høy sjikttykkelse (rullpåføring, underlag med lav sugsevne) kan flaten behandles med en roterende enkeltskive-maskin og underlagt LOBASAND pusseskinn.

Fjern alt støv nøye før overlakking.

TØRKETID

- Kan overlakkes med rull tidligst etter 60 minutter, ved spatelpåføring etter 30 min., men innen 24 timer.
- Ved forsinket tørking må du vente på fullstendig tørking.

LAKKER SOM ER EGNET FOR OVERLAKKERING:

Normal belastning:

- Life.

Til sterk belastning:

- Viva.
- EasyFinish.

Til spesielt sterk belastning:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- 2K UltraSport.
- 2K InvisibleProtect.
- Rush.

BRUK FOR PARKETT OG TREGULV:

- Klargjør underlaget på en fagmessig måte.
- Påfør grunningen med rull i et tett strøk.
- Tørking.
- Rull på LOBA vannlakk.

ALTERNATIV PÅFØRING MED SPATEL:

Ikke bruk på tre fra frukttrær, farget treverk, nåletrær, tropiske tresorter, varmebehandlet eller kjemisk behandlet treverk, belastede gamle gulv, gulv med fuger og sportsparkettgulv

- Klargjør underlaget på en fagmessig måte.
- Påføring av EasyPrime med spatel.
- Tørking.
- Påføring av EasyPrime med spatel (arbeid i kryss).
- Tørking.
- Rull på LOBA vannlakk.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Mellomsliping: Hvis det skal påføres flere lag med lakk, kan det overlakkes innen 24 timer uten, og deretter kun med mellomsliping for å oppnå en mellomsjikt klebing som er god nok. Med en mellomsliping av siste strøm oppnår du en jevn overflate. Fjern alt støv nøye etter hver mellomsliping.

Bruk av grunning eller full lakkoppbygning: Alle lakker kan i prinsippet brukes uten grunning. Bruk av grunning øker behandlingssikkerheten og garanterer en ansats- og stripefri overflate, nesten uavhengig av tresort. Flere detaljer finner du i LOBAS liste over tresorter i den aktuelle produktkatalogen.

Kantsammenklebing: Vannbaserte lakksystemer har vanligvis en tendens til kantsammenklebing. For å utelukke dannelse av uregelmessige fuger med fremskridende blokk sammenklebing så langt det er mulig, kan det iverksettes forskjellige tiltak: Skyvefast eller fastelastisk liming av parkettelementer, nøyaktig kitting av fugene, bruk av egnet grunning som f.eks. LOBA EasyPrime, forbehandling av kilesporvangerne på massive treplanker med lakk kompatibel voks før legging. Iverksetting av tiltak som holder romklimaet, spesielt den relative luftfuktigheten, konstant. (Omhyggelig kundeveiledning anbefales). Gamle gulv med skadet lim, elastisk limede eller naglede parkettgulv, plankegulv, brolegging av tre, høykantlameller samt parkettgulv som er lagt parallelt, parkett på gulvvarme, tresorter med kort frost-fuktighet-syklus som f.eks. bøk, lønn.

Vekselvirkninger: Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra belegghprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderåd-givning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med © bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.