

2K Intensive Color

Diverse farger



FARGING



Oljebasert, farget 2K High Solid-grunning. Gir en oljet optikk med farge under lakk. Lett og sikker å bearbeide.

- Alle varianter kan blandes med hverandre
- Uten kobolt og butanonoxim, dermed merkefri
- Sikker og enkel behandling
- Mangfoldige utformingsmuligheter
- Ingen oppskraping av treverket
- Ingen kantlimende effekt

Bruksområde:

Til farging av parkett og tregulv. Eget for nesten alle europeiske og eksotiske tresorter. Se LOBAs liste over tresorter på www.loba.de. Kontakt fabrikkens ved tvil. Den kantlimende effekten av vannlakk reduseres. Ved fagmessig lagt og skyvefast eller fast-elastisk limt parkett og tregulv, oppstår det ingen blokkling.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach EN16316-Gründichten
E-9510-192



Tekniske data

ART.NR.			
11053	2,5 kg	4	120

Alle farger leveres i 100 ml mønsterbokser.

Fastlegeme	93 ±2%
Viskositet DIN 4	19 ±2s
Lagring og transport	Lagerstabil i 12 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Ikke frostsensitiv.
GISCODE	Ö40/DD+



Ingen fargegaranti

Bearbeidelsehenvisninger

- Rør i massen, tilsett herdemiddel i forholdet 5:1 og bland det inn maskinelt med en LOBA fargeblander. Hvis alle delmengder skal blandes, bruker du et LOBA målebeger, eller du kan veie. Kan bearbeides i 2 timer etter blanding.
- Ved byggeplassbetingelser på 50 % rel. luftfuktighet eller mer er det viktig å bruke ventilatorer for å sørge for bevegelse i luften.
- Overflaten må slipes på en fagmessig måte. Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon, slipestøv og andre forurensninger.
- Optimale behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C til + 25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 %, materialtemperatur +18 °C - + 25 °C, maks. trefuktighet 12 %, luft arbeidsrom godt.
- For å forebygge parkettskader må det jobbes for å holde forventet romklima for bruk i årsmiddelet under behandlingen.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATOOLS seisbøtte.
- Påfør materialet nøye.
- Treets egne fargetone, struktur og porøsitet, samt slipebildets finhet har svært sterk innvirkning på fargetonen som skal oppnås. Vi anbefaler på det sterkeste at du oppretter et fargetonemønster på originaltreet med byggeplasztilpasset slipeteknikk for egen kontroll og ev. godkjenning av byggherren.
- LOBAs "Slipemanvisning for kolorering av parkettgulv" skal følges.
- Før bruk av Color-variantene anbefaler vi testpåføringer for å vurdere hvilken fargetone som vil oppnås og den optiske totaleffekten. Fargetonene kan blandes med hverandre. For lysere eller redusert dekkevne kan du blande inn den gjennomsiktige varianten. For et jevnt fargebilde trengs det en pigmentmetning, fortykning må derfor bare skje med maksimalt tre deler fargeløs til én del farget.
- Hvis det trengs mer enn én beholder for store flater, må den totale mengden blandes i et arbeidskar før arbeidet påbegynnes.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA oljevalse Microfaser 60-80 / ca. 20-40 g/m² (25-50 m²/kg) avhengig av underlagets sugeevne.

Jevn ut med LOBASAND SpecialPad beige.

MELLOMSLIPING

Ikke mellomslip grunningen.

TØRKETID

- Tidligste overlakking etter 12 timer.
- Ved forsinket tørking må du vente på fullstendig tørking.

LAKKER SOM ER EGNET FOR OVERLAKKERING:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

VALGFRI FORBEHANDLING FOR Å OPPNÅ SPESIALEFFEKTER

- PreTone

ANBEFALING FOR OPPBYGNING AV RULLPÅFØRING:

- Rull på grunning tynt med LOBA oljevalse Microfaser 60/80.
- Etter en virketid på ca. 30-60 minutter jevner du ut godt med en roterende enkeltskive-maskin og LOBAs SpecialPad beige. Fjern overskudd fullstendig.
- Tørking i minst 12 timer.
- Rull på LOBA vannlakk (iht. teknisk informasjon).
- Mellomsliping med en LOBA pusseskinn og et underlag slipebånd P240.
- Rull på LOBA vannlakk (iht. teknisk informasjon).

VIKTIGE HENVISNINGER

Hvis fibre ikke mettes på grunn av for liten påføringsmengde, vil det oppstå fargeforskjeller. Overflødig material må tas helt bort ved utjevning. På enkelte tropiske tresorter er forsinket tørking mulig. Oppbevar brukte filler, pads og annet arbeidsutstyr i lukkede beholdere, olje i forbindelse med slipestøv, fukt tekstilfiller og lignende med vann eller oppbevar dem i en beholder som kan lukkes, ev. kast dem på en brannsikker måte på grunn av faren for selvantennning. Sørg for god ventilasjon av arbeidsområdene under bearbeiding og tørking.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater med løsemidler, f.eks. penselrens.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Kantliming: Parkett, plankegulv, brolegging av tre, høykantlammellparkett og parkett på gulvvarme samt tresorter med kort frost-fuktighet-syklus (f.eks. bøk) arbeider kraftig ved svingende romklima (luftfuktighet, temperatur). Ved bruk av olje kan det ikke dannes rissfuger.

Vekselvirkninger: Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.