

2K InvisibleProtect



FORSEGLING



Aller nyeste, vannbasert overflatebeskyttelse for parkett og tregulv. For spesielt stor belastning. Den naturlige optikken og haptikken til ubehandlet tre, bevares. Det nesten usynlige laget er samtidig ekstremt ripebestandig fordi at det brukes råstoffer av høyeste kvalitet. Elastisk, fremragende motstandsdyktighet mot kjemikalier og slitasje.

- Naturlig struktur og haptikk som ubehandlede tregulv
- 2-lags full oppbygning uten grunning
- Svært lavt utslipp, EC1 Plus-sertifisert
- Sertifisert sklihemming iht. DIN EN 16165:2021-12 for arbeidsområder
- Ingen poléring
- Fremragende motstandsdyktighet mot kjemikalier
- Lett å rengjøre slik som lakkerte overflater
- Ingen tilføring av varmet til treet, treverkets originalfarge blir som i rå tilstand
- Oppfyller alle krav i ÖNORM C2354:2009 for den høyeste belastningsklassen

Bruksområde:

Egnet for parkett, tre- og korkgulv. Sklifast iht. DIN EN 16165:2021-12 vurderingsgruppe R10.



Tekniske data

Krav



ART.NR.



11474

1 kg

6

360

5 kg

2

96

Glansgrad ca.*

9

Fastlegeme

32 ±2%

Viskositet DIN 4

28 ±2s

Lagring og transport

Lagerstabil i 15 måneder.
Ingen faregods iht. ADR.
Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.

GISCODE

W2/DD+

2004/42/CE

EU grenseverdi for produktet kat. A/j: 140g/l (2010)
Produktet inneholder maks. 49 g/l VOC(blanding med herder).

*Glansgraden måles ved 60° på glass. Den er avhengig av lagtykkelsen og klimaforholdene (temp.rel. LF) under tørking. Verdiene er kun veiledende.

Bearbeidelsehenvisninger

- Rist på massen, tilsett herdemiddel i forholdet 10:1 og rist for å blande det inn. Hvis alle delmengder skal blandes, bruker du et LOBA målebeger, eller du kan veie. Kan bearbeides i 2 timer etter blanding.
- Overflaten må slipes på en fagmessig måte. Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon, slipestøv og andre forurensninger.
- Optimale behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C til + 25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 %, materialtemperatur +18 °C - + 25 °C, maks. trefuktighet 12 %, luft arbeidsrom godt.
- For å forebygge parkettskader må det jobbes for å holde forventet romklima for bruk i årsmiddelet under behandlingen.
- For å redusere faren for alt for høyt kildetrykk anbefaler vi at det påføres maks. 2 lag med rull per dag.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATOOLS seisbøtte.
- Rist materialet godt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
- Dette produktet er en del av "Connected Systems" fra LOBA og Wakol. De frigitte kombinasjonene med Wakol parkettlim finner du i "Connected Systems Matrix".
www.loba.de/connected-systems

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA lakkvalse Deluxe 120 / 110-130 ml(g)/m² = 8-9 m²/l(kg)

MELLOMSLIPING

Innen 24 timer kan det lakeres over, først uten, og deretter kun med en mellomsliping. Med en mellomsliping av den siste påføringen kan det optiske resultatet forbedres.

Bruk LOBASAND hullpad P180 eller finere, alternativt LOBASAND slipegitter P180 eller finere.

Fjern alt støv nøye før overlakkering.

TØRKETID

- Kan gås forsiktig på, mellomslipes og overlakkes tidligst etter 4 timer.
- Lett belastning etter 24 timer.
- Full belastning og tildekking etter 5 dager.
- Tidligere tildekking er mulig med LOBA Cover 400, detaljer finner du i den tekniske informasjonen for produktet.
- De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene.

Additiver

Bruksområde, egenskap og optikk kan utvides ved kombinerings med LOBA-additiver. Mulige kombinasjoner finner du i den tekniske informasjonen for additivene.

ANBEFALING FOR FULL OPPBYGNING, SPESIELT SLITTE OMRÅDER:

Mulig ved skyvefast eller fastelastisk liming. 2K InvisibleProtect for lyse tresorter som eik, ask, lønn og lys bøk. For å redusere faren for avleiringer spesielt ved kritiske og fargeintensive tresorter kan det grunnes med EasyPrime før første påføring av 2K InvisibleProtect.

- Klargjør underlaget på en fagmessig måte.
- Rull på 2K InvisibleProtect
- Tørking
- Mellomsliping
- Rull på 2K InvisibleProtect

ALTERNATIV ANBEFALING FOR OPPBYGNING MED OLJEGRUNNING, SPECIALT SLITTE OMRÅDER:

Oppbygningen kombinerer optikk og haptikk for en oljebehandlet overflate med rengjøringssegenskapene for lakkerte flater.

- Klargjør underlaget og slip det på en fagmessig måte.
- Grunn med LOBA 2K Intensive
- Tørking iht. teknisk informasjon.
- Rull på 2K InvisibleProtect

For spesielt slitte områder må det påføres et ekstra lag med 2K InvisibleProtect Foreta en mellomsliping av det siste laget med et LOBASAND pusseskinn og et underlagt slipebånd P240.

BRUK PÅ KORK:

Seising først etter tilstrekkelig herding av limet.

Ubehandlet naturkork:

- Påfør to strøm med 2K InvisibleProtect med rull.
- Tørking over natten etter første påføring (reduserer faren for granulatsvelling).
- Mellomsliping før siste påføring.

Kork som er påført belegg ved fabrikken

Ta hensyn til opplysningene fra korkleverandøren. Hvis den er egnet for lakkering etter mellomsliping, må du påføre 2K InvisibleProtect med rull.

Renovering/etterlakkering av gamle belegg

Basisrengjøring med LOBA CareRemove. Bruk av roterende enkeltskive-maskin og LOBASAND SpecialPad grønn, er nødvendig. Rester av pleiemidler må fjernes fullstendig, allerede små mengder av rester kan ødelegge lakkens klebeevne. Tørk etter med rent vann (nøytraliserings). Etter tørking må det gjennomføres en grundig mellomsliping. Rull på 2K InvisibleProtect i ett strøk.

Tips om farging

For gjøre treet lysere eller oppnå en hvit effekt på lyse underlag, anbefaler vi tilsetning av LOBA Whitener iht. TI for produktet. For å redusere fargereaksjoner med tanniner til et minimum må det første lakklaget påføres slik som det leveres uten fargetilsetninger ved ubehandlet kork. Tørking over natten kreves.

Bearbeidelsehenvisninger

For å få en mer intens farge på naturkork samt korkgulv som er farget brune eller rødlige, anbefaler vi tilsetning av LOBA Amberizer iht. TI for produktet.

VIKTIGE HENVISNINGER

Ved ev. mulig sterkere oppskraping av treverket, er det mulig å påføre et ekstra lag med 2K InvisibleProtect etter en mellomsliping. Pleieprodukter med belegg vil endre den enestående overflaten til en matt lakking. Derfor anbefaler vi at du ikke bruker disse produktene. I stedet slipes overflaten avhengig av belastning, og etterseises én gang med 2K InvisibleProtect

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Mellomsliping: Hvis det skal påføres flere lag med lakk, kan det overlakkes innen 24 timer uten, og deretter kun med mellomsliping for å oppnå en mellomsjiktleding som er god nok. Med en mellomsliping av siste strøk oppnår du en jevn overflate. Fjern alt støv nøye etter hver mellomsliping.

Vekselvirkninger: Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

Connected Systems: Produkter som er testet med Connected Systems er optimert på en slik måte at det ved fagmessig behandling ikke kan forekomme misfarging forårsaket av kjemisk vekselvirkning mellom overflatebehandling og lim.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med © bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.