

2K Contact



SPESIALPRODUKT



Sikker overlakkering av ferdigparkett

Vannbasert 2K hefteevneforbedrer. For etterlakkering av ferdigparkett uten mellomsliping. Løsningen for renovering av strukturerede overflater eller overflater som er lagt flytende. Ved tradisjonell renovering ved hjelp nedsliping, er det ikke mulig å bevare overflatestrukturen f.eks. i planker som er børstet eller har skråkant. I tillegg bevares slitebelegget.

- Anbefales av ledende produsenter av ferdigparkett
- Lavt forbruk, svært drøy
- Muliggjør støvfri renovering
- Opprinnelig optikk beholdes ved renovering
- Tids- og kostnadsbesparende

Bruksområde:

Egnet for industrielt lakkert ferdigparkett. Muliggjør støvfri etterlakkering og nye overflateegenskaper, som f.eks.: Kantbeskyttelse, glansgradendringer, glidefriksjon for sportsgulv iht. DIN 18032, sklihemming iht. DIN EN 16165:2021-12 eller beskyttelse mot gulning av lyse tresorter ved bruk av UV-Protect.

Tekniske data

ART.NR.			
11520	750 kg	4	384

Lagring og transport

Lagerstabil i 12 måneder.
Ingen faregods iht. ADR.
Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.

GISCODE

2004/42/CE

W3/DD+

EU grenseverdi for produktet kat.
A/j: 140g/l (2010)
Produktet inneholder maks. 120 g/l
VOC(blanding med herder).

Bearbeidelsehenvisninger

- Rist på massen, tilsett herdemiddel i forholdet 2:1 og rist for å blande det inn. Hvis delmengder skal blandes, må de veies. Kan bearbeides i 2 timer etter blanding.
- Rist materialet godt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA TrimPad Applicator eller LOBA flatespatel / ca. 10 g/m² (100 m²/kg eller ca. 70 m²/beholder).

TØRKETID

- Tidligste overlakking etter 2 timer.
- Innen 24 timer.

ANBEFALING FOR OPPBYGNING FOR PARKETTOVERFLATER SOM ER UV-LAKKERT FRA FABRIKKEN:

Renovering,

- Gjennomfør grunnrengjøring med enkeltskivemaskin, grønn LOBA spesialpad under og LOBA CareRemover 1:4.
- Fjern smussopløsningen med en våstøvsuger og nøytraliser med rent vann, ev. bruk en skuresugemaskin.
- La det tørket godt.

Nye belegg,

- Sjekk egnethet og overlakking med LOBA bruksteknikk. Du kan lage en prøveflate og gjennomføre en klebetest.

PÅFØRING AV 2K CONTACT:

- Påfør 2K Contact i ett lag.
- Etter klebefri tørking (ca. 2 timer) lakkerer du med 2K Supra A.T. eller 2K Duo (uten glans).

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Mellomsliping: Hvis det skal påføres flere lag med lakk, kan det overlakkes innen 24 timer uten, og deretter kun med mellomsliping for å oppnå en mellomsjikt klebing som er god nok. Med en mellomsliping av siste strøm oppnår du en jevn overflate. Fjern alt støv nøye etter hver mellomsliping.

Bruk av grunning eller full lakkoppbygning: Alle lakker kan i prinsippet brukes uten grunning. Bruk av grunning øker behandlingssikkerheten og garanterer en ansats- og stripefri overflate, nesten uavhengig av tresort. Flere detaljer finner du i LOBAs liste over tresorter i den aktuelle produktkatalogen.

Kantsammenklebing: Vannbaserte lakksystemer har vanligvis en tendens til kantsammenklebing. For å utelukke dannelse av uregelmessige fuger med fremskridende blokkssammenklebing så langt det er mulig, kan det iverksettes forskjellige tiltak: Skyvefast eller fastelastisk liming av parkettelementer, nøyaktig kitting av fugene, bruk av egnet grunning som f.eks. LOBA Easy-Prime, forbehandling av kilesporvanger på massive treplanker med lakkkompatibel voks før legging. Iverksetting av tiltak som holder romklimaet, spesielt den relative luftfuktigheten, konstant. (Omhyggelig kundeveiledning anbefales). Gamle gulv med skadet lim, elastisk limede eller naglede parkettgulv, plankegulv, brolegging av tre, høykantlameller samt parkettgulv som er lagt parallelt, parkett på gulvvarme, tresorter med kort frost-fuktighet-syklus som f.eks. bok, lønn.

Vekselvirkninger: Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Generelle henvisninger

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.