



# 2K FactoryStyle

## extra matt

FORSEGLING




2K vannbasert polyuretanbelegg for sementære utjevningssmasser. For stor belastning.

- Spesielt utslippsarm med EMICODE EC1 Plus
- Jevnt matt overflate
- Stort bruksområde, også i offentlige områder på grunn av sklisikkerhet R9
- Tidseffektivt på grunn av bruk i 2-lagssystem (1x grunning, 1x forsegling)

### Bruksområde:

Egnet for foredling av sementære sparkelmasser for bruk-sunderlag som er godkjent av LOBA. Du finner en liste under: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie). Sklifast iht. DIN EN 16165:2021-12 vurderingsgruppe R9. For sterk belastning i private hjem og for kommersiell bruk.



## Tekniske data

### Krav



ART.NR.



11743

5 kg

2

96

Glansgrad ca.*	20
Fastlegeme	38 ±2%
Viskositet DIN 4	31 ±2s
Lagring og transport	Lagerstabil i 12 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.
GISCODE	W2/DD+
2004/42/CE	EU grenseverdi for produktet kat. A/j: 140g/l (2010) Produktet inneholder maks. 40 g/l VOC(blanding med herder).

\*Glansgraden måles ved 60° på glass. Den er avhengig av lagtykkelsen og klimaforholdene (temp.rel. LF) under tørking. Verdiene er kun veiledende.

## Bearbeidelsehenvisninger

- Utjevningssmassen må være klargjort iht. opplysningene fra produsenten for direkte bruk.
- Rist på massen, tilsett herdemiddel i forholdet 10:1 og rist for å blande det inn. Hvis alle delmengder skal blandes, bruker du et LOBA målebeger, eller du kan veie. Kan bearbeides i 1 timer etter blanding.
- Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon og andre forurensninger. Optimalt behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C - +25 °C, gulvtemperatur +15 °C - +22 °C, rel. luftfuktighet 40 % - 75 %, materialtemperatur +18 °C - +25 °C, luft arbeidsrom godt.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBAT00Ls seisbøtte.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Dette produktet er en del av LOBA og Wakol Connected Systems for foredling av sementære sparkelmasser for bruksoverflater. De godkjente kombinasjonene finner du på [www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen](http://www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen)
- Rist materialet godt.

### FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

### PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA lakkvalse mikrofiber 100-120 / ca. 100 ml(g)/m<sup>2</sup> = 10m<sup>2</sup>/l(kg)

### TØRKETID

- Kan gås forsiktig på tidligst etter 4 timer.
- Lett belastning etter 24 timer.
- Full belastning og tildekking etter 5 dager.
- Tidligere tildekking er mulig med LOBA Cover 400, detaljer finner du i den tekniske informasjonen for produktet.
- De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene.

### BRUK:

#### Forberedelse:

- Egnede, sementære sparkelmasser for bruksunderlag, påføres i henhold til opplysninger fra produsenten. Sparkelmassen skal i prinsippet ikke slipes, fjern ev. innsatser delvis med en skarp klinge.
- Mulige sparkelmasser finner du på listen over godkjente sementære sparkelmasser for bruksunderlag under: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie). Ta hensyn til den aktuelle tekniske informasjonen fra sparkelmasseprodusenten.

#### Applikasjon:

- Klargjør underlaget på en fagmessig måte og grunn med FactoryBase iht. teknisk informasjon.
- La grunningen tørke i minst 3 timer, vent på fullstendig tørker.
- 1x lakk rulles på.

For mer detaljert informasjon må du følge "Anbefaling for oppbygning av sementære sparkelmasser for bruksunderlag | lakkert".

#### Pleie for verdibevaring:

Detaljerte anbefalinger for rengjøring og pleie finner du i LOBAs pleieanvisninger "Lakkerte sementære utjevningssmasser". Disse generelle og produktspesifikke anbefalingene finnes også på [www.loba.de](http://www.loba.de)

### VIKTIGE HENVISNINGER

#### Mekanisk bestandighet:

- Motstandsdyktig mot lett slipende eller rullende belastninger.

#### Væsker:

- Ved en lakkert systemoppbygning handler det om et diffusjonsåpent system.
- Væsker skal fjernes omgående, da det kan oppstå misfarging ved langvarig påvirkning.
- Dersom det oppstår skader på filmen (riper, hull, snitt osv.), kan væsker trenge inn i sparkelmassen uhindret.
- Avhengig av utjevningssmassens eller overflatebeleggets egen farge vil forurensninger vises bedre, f.eks. mørk kaffeflekk på lys utjevningssmasse.

Gå på den ubelagte sparkelmassen kun med skotrekk. Smuss og fuktighet som påvirker sparkelmassen, kan bli synlige etter overflatebehandlingen.

## Generelle henvisninger

**Rengjøring av arbeidsapparater:** Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

**Tørketid:** De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

**Vekselvirkninger:** Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, kan forårsake mykning og misfarginger. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra bruksteknikk. Anbefalinger fra produsenten av den utnyttbare sparkelmassen og aktuelle normer skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.

Mer informasjon om temaet "dekorative, mineralske PVC-gulv" finner du i informasjonsbrosjyren fra BSR Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V. (den tyske foreningen for edsvorne sakkyndige for rom og utstyr).