

Sealer FR



SPESIALPRODUKT



Slik at du kan sove godt

2K-spesiallakk for parkett. For forbedret brannbeskyttelse. Med Sealer FR reduseres røykdannelse ved tregulv med nesten 90 %. Med flammehemmende egenskaper reduseres spredning av brann med over 50 %.

- Aktiv forbedring av brannbeskyttelsen
- For objekter med brannvernforskrifter
- Enkel behandling i LOBA-systemet
- Ingen negative innvirkninger på utseendet
- Innovasjon fra LOBA

Bruksområde:

Egnet for alle tresorter med en ubehandlet tetthet $\geq 0,47\text{g}/\text{cm}^3$ (f.eks. bøk, eik, tropiske tresorter). For å oppnå tungantennelige overflater iht. EN 13501-1 klasse Cfl-s1 også for massiv parkett hvor minimumstykkelsen iht. EN 14342 ikke kan garanteres, samt massive tregulv som ikke er i henhold til standard. Tilklebing på ikke brennbart, mineralunderlag er nødvendig. Mer informasjon finner du i kontrollattesten - Klassifiseringsrapport for brannegenskaper iht. DIN EN 13501-1.

Tekniske data

ART.NR.			
11833	5 kg	2	96

Fastlegeme	34 ±2%
Viskositet DIN 4	23 ±2s
Lagring og transport	Lagerstabil i 12 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.
GISCODE	W3+
2004/42/CE	EU grenseverdi for produktet kat. A/i: 140g/l (2010) Produktet inneholder maks. 72 g/l VOC.

Bearbeidelsehenvisninger

- Rist på komponent A, tilsett komponent B i forholdet 10:1 **samtidig under langsom maskinell omrøring, f.eks. med LOBA fargeblender**. Kan bearbeides i 2 timer etter blanding.
- Overflaten må slipes på en fagmessig måte. Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon, slipestøv og andre forurensninger.
- Optimale behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C til + 25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, rel. luftfuktighet 40 % - 75 %, materialtemperatur +18 °C - + 25 °C, maks. trefuktighet 12 %, luft arbeidsrom godt.
- For å forebygge parkettskader må det jobbes for å holde forventet romklima for bruk i årsmiddelet under behandlingen.
- For å redusere faren for alt for høyt kildetrykk anbefaler vi at det påføres maks. 2 lag med rull per dag.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATOOLS seisbøtte.
- Rist materialet godt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA lakkvalse Deluxe 120 og LOBA lakkvalse mikrofiber 100-120 / 100-120 ml(g)/m² = 8-10m²/l(kg)

TØRKETID

- Tidligste overlakking etter 12 timer.
- Innen 24 timer.

OPPBYGNING MED NATURLIG KOLORERING AV TREVERKET:

- Klargjør underlaget på en fagmessig måte og grunn med LOBA EasyPrime.
- Tørring og grunning i henhold til teknisk informasjon.
- Rull på Sealer FR.
- Tørring over natten, maks. 24 timer.
- Rull på Sealer. Tørring over natten.
- Mellomsliping med LOBASAND hullpad P120 eller finere.
- Påfør LOBA TopGel med spatel.
- Rull på LOBA 2K Duo (med unntak av glansinnstillingen, er alle varianter mulig).

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Mellomsliping: Hvis det skal påføres flere lag med lakk, kan det overlakkes innen 24 timer uten, og deretter kun med mellomsliping for å oppnå en mellomsjikt klebing som er god nok. Med en mellomsliping av siste strøm oppnår du en jevn overflate. Fjern alt støv nøye etter hver mellomsliping.

Bruk av grunning eller full lakkoppbygning: Alle lakker kan i prinsippet brukes uten grunning. Bruk av grunning øker behandlingssikkerheten og garanterer en ansats- og stripefri overflate, nesten uavhengig av tresort. Flere detaljer finner du i LOBAS liste over tresorter i den aktuelle produktkatalogen.

Kantsammenklebing: Vannbaserte lakksystemer har vanligvis en tendens til kantsammenklebing. For å utelukke dannelse av uregelmessige fuger med fremskridende bloksammenklebing så langt det er mulig, kan det iverksettes forskjellige tiltak: Skyvefast eller fastelastisk liming av parkettelementer, nøyaktig kitting av fugene, bruk av egnet grunning som f.eks. LOBA EasyPrime, forbehandling av kilesporvangerne på massive treplanker med lakk kompatibel voks før legging. Iverksetting av tiltak som holder romklimaet, spesielt den relative luftfuktigheten, konstant. (Omhyggelig kundeveiledning anbefales). Gamle gulv med skadet lim, elastisk limede eller naglede parkettgulv, plankegulv, brolegging av tre, høykantlameller samt parkettgulv som er lagt parallelt, parkett på gulvvarme, tresorter med kort frost-fuktighet-syklus som f.eks. bøk, lønn.

Vekselvirkninger: Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

Generelle henvisninger

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar

retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.