



DeckFinish Color

Diverse farger

FORSEGLING



Til høyeste nivå: Langvarig beskyttelse mot UV-lys og vær og vind for terrassen din!

Vannbasert 1K-belegg for treoverflater utendørs. Denne utendørseksperenten iscenesetter terrassen på en perfekt måte: DeckFinish Color finnes både i trendy grått eller elegant rødbrunt, trosser all slags vær og vind, er trygg å gå på og klorbestandig. Med den raske, enkle behandlingen reduserer den robuste overflatebeskyttelsen også arbeidstiden.

- Dybdebeskyttelse mot UV-stråling, frost og væte
- Klorbestandig
- Sikker og enkel behandling
- Ingen oppskraping av treet
- Kort tørketid
- Passer for alle tresorter
- Passer på glatte og riflede gulv
- Kan brukes i systemet med LOBA DeckPrepare

Bruksområde:

Egnet for treterrasser og gulv utendørs. Sklifast iht. DIN 51097 vurderingsgruppe A og DIN EN 16165:2021-12 vurderingsgruppe R10.

Tekniske data

ART.NR.			
11842	5l	4	128

Lagring og transport

Lagerstabil i 12 måneder.
Ingen faregods iht. ADR.
Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.

800145
Lysbrun800150
Mørkbrun800099
Rødbrun900148
Grå

Ingen fargegaranti

Bearbeidelsehenvisninger

- Optimale behandlingsbetingelser ved +15 °C til +25 °C, relativ luftfuktighet 40 % til 75 %, materialtemperatur +15 °C til +25 °C.
- Må ikke påføres på varme overflater eller overflater som er utsatt for kraftig sollys, da belegget kan tørke for fort. Må ikke påføres hvis det ventes regn innen 3 timer etter påføringen.
- Ved tvil må det lages en testflate for å bestemme kompatibilitet, klebing og utseende. Resultatene kan variere avhengig av tresort, spesielt ved tresorter som har mye olje og kvae og sterk farge.
- Rist materialet godt.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATools seisbøtte.
- Unngå at det dannes dråper på overflaten, eller glatt over med pensel eller børste med én gang.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA oljebørste, pensel / 100-120 ml/m². Faktisk materialforbruk kan variere avhengig av av tresorten, luftfuktigheten og hvordan overflaten påvirkes av vær og vind. Hvis overflaten utsettes for mye vær og vind, må det påregnes betydelig høyere materialforbruk.

TØRKETID

- Behandling etter 2-3 timer, innen 24 timer.
- Lett belastning etter tørking over natten.
- Kan belastes fullt etter 48 timer.

FORBEHANDLING

- Det anbefales forbehandling med LOBA DeckPrepare for optimering av klebeegenskapene og for å unngå å treet gråner.

KLARGJØRING:

Første behandling

- Klargjør underlaget iht. spesifikasjoner for "gamle, brukte gulv" eller "nylagte gulv" i den tekniske
- informasjonen for produktet LOBA DeckDegrayer.
- Påfør LOBA DeckPrepare iht. teknisk informasjon.
- Tørking: 1 time. Vent til det har tørket helt.
- Påfør LOBA DeckFinish Color
- Tørking min. 2 timer
- Påfør andre lag LOBA DeckFinish Color

Følgebehandling

- Basisrengjøring med LOBA DeckDegrayer iht. teknisk informasjon for produktet
- Påfør LOBA DeckPrepare
- Tørking 1 timer
- Påfør LOBA DeckFinish Color

For varig optisk verdibevaring anbefaler vi en årlig basisrengjøring og påføring av nytt belegg på terrassegulvet.

Generelle henvisninger

Tørketid: Tørketidene som er oppgitt, gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer og høyere relativ luftfuktighet fører til forsinket tørking. Ikke rengjør med vann før full herding er oppnådd. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Bruk av LOBA DeckFinish Color i full oppbygning: I prinsippet kan LOBA DeckFinish Color brukes uten LOBA DeckPrepare. Bruk av LOBA DeckPrepare forbedrer lakkens klebeegenskaper til underlaget betydelig og øker sikkerheten under behandling.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.