

2K ImpactOil

Transparente



ÓLEO HIGH SOLID



Óleo natural para as mais elevadas exigências

Óleo 2K High Solid para pisos de madeira de base vegetal. Realça as características naturais da madeira e alcança propriedades excelentes. Por isso, adequado às áreas públicas e privadas com as mais elevadas exigências, e até é adequado para as divisões húmidas. Através da boa capacidade de penetração, a madeira é conservada, mantendo os poros abertos e uma respiração ativa. Em comparação com os óleos monocomponentes (1K), a tecnologia de dois componentes (2K) tem um tempo de cura inferior, menor suscetibilidade à sujidade e uma melhor resistência tanto a químicos como a água.

- Aplicabilidade para divisões sujeitas a uma elevada humidade
- Aplicação rápida no sistema de 1 dia
- Consumo reduzido, muito eficiente
- 100% sólido - sem adição de solventes
- Características antiderrapantes certificadas conforme DIN EN 16165:2021-12 para áreas de trabalho
- Aplicação segura e simples
- Basta uma demão com rolo
- Utilizável após 24 horas
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3

Área de aplicação:

Adequado para a impregnação inicial de pisos de madeira. Também adequado para divisões expostas a uma elevada humidade, como, p. ex., casas de banho, áreas de wellness, etc. Antiderrapante, conforme DIN EN 16165:2021-12, grupo de avaliação R10. Adequado para brinquedos de criança, de acordo com a norma DIN EN 71-3 - "Migração de certos elementos". Adequado para praticamente todos os tipos de madeiras europeias e exóticas. Ter em atenção a lista de madeiras da LOBA, disponível em www.loba.de. Em caso de dúvida deve entrar em contacto conosco. Também para o tratamento de superfícies de massas de nivelamento à base de cimento WAKOL Z 610 (baixo nível de poeira), WAKOL Z 615 (baixo nível de poeira) e WAKOL Z 625, em conjugação com o LOBA Akzent 100 Wax.



Dados do produto

ARTIGO N.º			
10610	750 g	4	400
	2,5 kg	4	120

Ingredientes	óleos vegetais modificados, sicativos, agentes de secagem sem cobalto, Água
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 36 meses. Nenhum produto perigoso conforme ADR. Não é sensível ao congelamento
GISCODE	Ö10/DD+

Indicações de aplicação

- Mexer a massa, adicionar o endurecer na relação de 10:1 e misturar bem (também possível com um misturador de tinta LOBATool). Se pretender misturar subconjuntos, estes devem ser pesados. Após a mistura, o óleo transparente é utilizável durante 2 horas, o óleo de cor durante 1 hora.
- A superfície deve ser lixada corretamente. O piso deve estar seco e livre de camadas antigas, óleo, gordura, cera, silicone, pó de amoladura e outras impurezas.
- As condições de aplicação ideais são garantidas com uma temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura do piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% - 65%, temperatura do material entre +18 °C e +25 °C, humidade máx. da madeira de 12%. Ventilar suficientemente as áreas de trabalho.
- Para evitar danos no parquet, durante a aplicação deverá ter-se como objetivo o clima ambiente expectável da temperatura média anual para a utilização.
- Não deitar/derramar o material sobre o piso, utilizar o balde para verniz LOBATool.
- Agitar bem o material.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.
- Este produto faz parte do "Connected Systems" da LOBA e Wakol. As combinações divulgadas com materiais adesivos do parquet da Wakol podem ser consultadas na "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Rolo de microfibras LOBA 60-80 / 30-60ml (g)/m² conforme a capacidade de absorção da base. Nivelar com disco special LOBA bege.

TEMPO DE SECAGEM

- Pode andar-se por cima após 12 horas.
- Utilizável após 24 horas.
- Cobertura após 5 dias.
- É possível uma cobertura mais cedo com LOBA Cover 400, para detalhes, ver Informação Técnica referente ao produto.

UTILIZAÇÃO DE ROLO:

- Preparar o piso.
- Aplicar uma camada fina de óleo com o rolo de microfibras LOBA 60-80.
- Tempo de aplicação de aprox. 1 hora.
- Nivelar com a máquina rotativa monodisco e o disco special LOBA bege.

APLICAÇÃO SOBRE MASSAS DE NIVELAMENTO À BASE DE CIMENTO WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 E WAKOL Z 625:

Preparação:

- Aplicar a massa de nivelamento WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 ou WAKOL Z 625, conforme as instruções do fabricante WAKOL relativamente à utilização direta. Ter em atenção as informações técnicas.
- Não polir a massa de acabamento e, se necessário, remover possíveis inclusões com uma lâmina afiada.

Composição de superfícies oleadas/enceradas:

- Aplicar uma camada fina de LOBA 2K ImpactOil com o rolo de microfibras LOBA 60-80, consumo máx. de 80 g/m²
- Nivelar imediatamente com uma máquina rotativa monodisco, equipada com o disco especial LOBASAND bege.
- Secagem durante a noite.
- Aplicar uma camada fina, por secções, do LOBA Akzent 100 Wax, com a espátula para superfície LOBA (aprox. 20 g/m²).
- Nivelar imediatamente utilizando uma máquina rotativa monodisco com disco LOBASAND SpecialPad bege.

Para mais detalhes, consultar "Conselhos de composição de massa de nivelamento como revestimento de utilização | oleado/encerado".

Indicações de aplicação

INDICAÇÕES IMPORTANTES

Não autorizado para pulverização.

O excesso de material deve ser eliminado completamente através de um polimento. É possível que existam tempos de secagem superiores em madeiras exóticas específicas.

Armazenar panos, discos e outros materiais de trabalho impregnados em recipientes fechados, humidificar o óleo em conjunto com pó de lixagem, panos em tecido e semelhantes com água ou armazenar num balde fechável ou ainda, eliminar de forma à prova de fogo - caso contrário, existe o risco de combustão espontânea. Arejar bem as áreas de trabalho durante o processamento e a secagem.

As aplicações com espátula apenas são permitidas sobre pisos de madeira sem fendas. Óleo aplicado sobre fendas não irá secar completamente durante um longo período de tempo.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

Colagem das bordas: Parquet que ainda não tenha sido colado à prova de cisalhamento, tábuas de (as)soalho, pavimento em madeira, parquet ao cutelo e parquet para pisos radiantes/aquecidos, assim como, os tipos de madeira com rápidas mudanças de humidade (p. ex. faia), apresentando alterações de dimensão com as oscilações das condições de ambiente numa assoalhada- colocação do piso de madeira (humidade do ar, temperatura). Com a aplicação de óleos, o surgimento de fendas será evitado.

Interações: Materiais como base e pés de móveis, base de tapete, rodízios de cadeirase materiais usados na fixação do piso em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e mudanças de cor do produto aplicado. Depósitos nas juntas podem causar alterações tateis e visuais. Exposição da superfície a produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas de borracha, em geral, e similares podem causar descolorações irreversíveis na superfície.

Connected Systems: Os produtos verificados através do Connected Systems são otimizados de forma que, se forem corretamente aplicados, não existe nenhuma descoloração escura causada pela interação química entre o verniz e a cola.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.