



ProColor

Várias cores

COLORAÇÃO



A coloração sem resíduos

Coloração de base solvente para pavimentos em madeira. Seca independentemente das condições climáticas e sem resíduos, podendo, por isso, ser aplicado verniz aquoso LOBA por cima e sem qualquer problema.

- Versátil
- Aplicação segura e simples
- Todas as variantes podem ser misturadas entre si
- Combinações variadas

Área de aplicação:

Para a coloração profissional de parquet e pisos de madeira.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach TRGS-Grunderfüllung
E-95/10-12

Dados do produto

ARTIGO N.º			
11012	750 ml	12	432

Todas as cores estão disponíveis em latas de teste de 100 ml.

Corpos sólidos	5 ±2%
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 18 meses. Nenhum produto perigoso conforme ADR. Não é sensível ao congelamento
GISCODE	G1



Sem garantia da cor

Indicações de aplicação

- A superfície deve ser lixada corretamente. O piso deve estar seco e livre de camadas antigas, óleo, gordura, cera, silicone, pó de amoladura e outras impurezas.
- As condições de aplicação ideais são garantidas com uma temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura do piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% - 75%, temperatura do material entre +18 °C e +25 °C, humidade máx. da madeira de 12%. Ventilar suficientemente as áreas de trabalho.
- Para evitar danos no parquet, durante a aplicação deverá ter-se como objetivo o clima ambiente expectável da temperatura média anual para a utilização.
- Não deitar/derramar o material sobre o piso, utilizar o balde para verniz LOBAT00L.
- Agitar bem o material.
- A tonalidade própria da madeira utilizada, a sua estrutura e porosidade, bem como a fineza do lixamento têm um impacto forte sobre a tonalidade final obtida. Recomenda-se a realização de testes prévios à aplicação final, com o objectivo de verificar a tonalidade obtida. Verifique se o resultado é o adequado às exigências do cliente.
- As instruções de lixamento para colorir pisos em madeira da LOBA devem ser respeitadas.
- Antes da utilização das variantes de cor, aconselhamos a que efetue testes para avaliar se foi obtida a tonalidade de cor e o efeito visual pretendido. As tonalidades de cor podem ser misturadas entre si. Clarear ou reduzir da capacidade de cobertura é possível através da adição da variante transparente. Para uma cor uniforme, é necessária uma saturação de pigmentos, uma diluição pode, por isso, ser efetuada com um máximo de três partes sem cor para uma parte com cor.
- Se for necessária mais que uma embalagem, para grandes superfícies, então deve-se misturar a quantidade total num recipiente antes do início dos trabalhos.
- Em superfícies molhadas não é possível recuperar, futuramente, o estado original destas, devido à penetração profunda nos pigmentos na madeira.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.

SOLVENTE

Para clarear a tonalidade de uma cor ou reduzir a capacidade de cobertura, misturar com a variante transparente. No máx. 3 partes de transparente para uma parte de cor.

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Espátula para superfície LOBA / aprox. 30-50ml/m² (20-33m²/l ou 15-20m²/embalagem) ou rolo de microfibras LOBA 60-80 como espalhador (não como rolo) / aprox. 30-50ml/m² (20-33m²/l ou 15-20m²/embalagem) conforme a capacidade de absorção da base. Em superfícies molhadas, o consumo aumenta até ao dobro da quantidade. Nivelar com disco special LOBA bege.

Para uma intensificação da coloração é possível um humedecimento prévio. Para tal, respeitar obrigatoriamente as nossas dicas e truques técnicos: "Holzböden wässern und mit ProColor colorieren" ("Humedecimento de pisos de madeira e coloração com ProColor").

TEMPO DE SECAGEM

- Pode ser envernizado por cima, no mínimo, após 12 horas.

VERNIZES ADEQUADOS PARA ACABAMENTO:

Até tráfego intenso:

- EasyFinish.
- Viva.

Para tráfego muito intenso:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T.
- Rush.

SELAR FENDAS:

ATENÇÃO!! Nem todos os materiais de selagem de fendas são adequados. De forma a evitar problemas, aconselhamos a que utilize o LOBA EasyFill, VivaFill ou, alternativamente, a solução de enchimento de fendas LOBA Fugenkittlösung.

UTILIZAÇÃO PARA PARQUET E PISOS EM MADEIRA:

(todas as tonalidades, exceto branco sobre carvalho e outras madeiras que contenham taninos):

- Lixar bem a superfície, [ter em atenção folheto LOBA "Schleifanweisung: Colorieren von Parkettböden" (Instruções de lixamento: Colorir pisos de parquet)].
- Aplicar ProColor por secções.
- Eliminar o excesso com o disco (disco special LOBA bege) até obter uma superfície uniforme. (Usar um disco para cada 10m²).
- Secagem durante 12 horas.
- Aplicar três demãos de verniz aquoso LOBA com rolo.

PROCOLOR BRANCO SOBRE CARVALHO E OUTRAS MADEIRAS QUE CONTENHAM TANINOS:

- Lixar cuidadosamente a superfície, [ter em atenção folheto LOBA "Schleifanweisung: Colorieren von Parkettböden" (Instruções de lixamento: Colorir pisos de parquet)].
- Aplicar ProColor por secções.
- Eliminar o excesso com o disco (disco special LOBA bege) até obter uma superfície uniforme. (Usar um disco para cada 10m²).
- Secagem durante 12 horas.
- Aplicar o LOBA PrimaSeal Plus com rolo.
- Secagem durante aprox. 2 horas.
- Aplicar duas demãos de verniz aquoso LOBA com rolo.

Indicações de aplicação

INDICAÇÕES IMPORTANTES

No caso de pisos antigos, em alternativa à espátula, usar o rolo de microfibras LOBA 60-80 como espalhador (não como rolo).

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

Indicações de segurança: Durante a aplicação e secagem de produtos que contenham solventes fortes surgem vapores de solventes inflamáveis. Por isso, é proibido: fuguear, chama aberta, soldagem, fumar, etc., na área de perigo. Ventilar de forma adequada as áreas de trabalho e de armazenamento. Os aparelhos elétricos devem ser desligados com tempo suficiente, tanto nas áreas de trabalho como em áreas contíguas, para que estes tenham arrefecido a quando do início dos trabalhos. Evitar quaisquer formações de faíscas, incluindo de sistemas elétricos. Manter os recipientes do material bem fechados. Remover componentes sensíveis a solventes, plantas ou animais (aquários) da área de efeito dos vapores de solventes.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.