



PrimaSeal Plus

PRIMÁRIO



Primário de base solvente

- Aplicação segura e simples
- Bom efeito de bloqueio contra ingredientes da madeira e contaminações antigas
- Intensifica a cor da madeira
- Boa relação preço/desempenho

Área de aplicação:

Adequado para praticamente todos os tipos de madeiras europeias e exóticas. Ter em atenção a lista de madeiras da LOBA, disponível em www.loba.de. Em caso de dúvida deve entrar em contacto connosco. O efeito SideBonding (agregação das réguas aquando da expansão do pavimento) por parte de vernizes aquosos é reduzido. O efeito de colagem em bloco não se verifica em parquet ou pisos de madeira instalados corretamente com cola.

Dados do produto

| ARTIGO N.º | | | |
|------------|----|---|-----|
| 11033 | 5l | 4 | 128 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Armazenamento e transporte | Conserva-se (validade) 18 meses. Não é sensível ao congelamento |
| GISCODE | G1 |

Indicações de aplicação

- A superfície deve ser lixada corretamente. O piso deve estar seco e livre de camadas antigas, óleo, gordura, cera, silicone, pó de amoladura e outras impurezas.
- As condições de aplicação ideais são garantidas com uma temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura do piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% - 75%, temperatura do material entre +18 °C e +25 °C, humidade máx. da madeira de 12%. Ventilar suficientemente as áreas de trabalho.
- Para evitar danos no parquet, durante a aplicação deverá ter-se como objetivo o clima ambiente expectável da temperatura média anual para a utilização.
- Para reduzir o risco de uma pressão de expansão excessiva, aconselhamos que seja aplicado, no máximo, 2 demãos por dia, com rolo.
- Não deitar/derramar o material sobre o piso, utilizar o balde para verniz LOBATool.

- Mexer bem o material.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.

SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Rolo Universal 100 LOBA / 100-120ml(g)/m² = 8-10m²/l(kg).

LIXAÇÃO INTERMEDIÁRIA

Não efetuar lixamentos intermédios sobre o primário.

Indicações de aplicação

TEMPO DE SECAGEM

- Pode ser envernizado por cima, no mínimo, após aprox. 60 min.
- Em caso de verificar-se um atraso no tempo de secagem, aguardar pela secagem completa.

VERNIZES ADEQUADOS PARA ACABAMENTO:

Tráfego normal:

- Life.

Até tráfego intenso:

- EasyFinish.
- Viva.

Para tráfego muito intenso:

- 2K Supra A.T..
- 2K Duo.
- 2K Fusion

UTILIZAÇÃO PARA PISOS EM MADEIRA:

- Preparar o piso corretamente e aplicar primário.
- Aplicar uma camada generosa de primário com rolo.
- Secagem.
- Aplicar verniz aquoso LOBA com rolo.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

Indicações de segurança: Durante a aplicação e secagem de produtos que contenham solventes fortes surgem vapores de solventes inflamáveis. Por isso, é proibido: fuguear, chama aberta, soldagem, fumar, etc., na área de perigo. Ventilar de forma adequada as áreas de trabalho e de armazenamento. Os aparelhos elétricos devem ser desligados com tempo suficiente, tanto nas áreas de trabalho como em áreas contíguas, para que estes tenham arrefecido a quando do início dos trabalhos. Evitar quaisquer formações de faíscas, incluindo de sistemas elétricos. Manter os recipientes do material bem fechados. Remover componentes sensíveis a solventes, plantas ou animais (aquários) da área de efeito dos vapores de solventes.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.