

# VivaPrime



PRIMÁRIO



Primário de base aquosa para aplicação a rolo ou espátula, para pavimentos de parquet.

- Reduz a colagem de arestas
- Adequado para renovações e novas instalações
- Boa relação preço/desempenho
- Aplicação segura e simples

#### Área de aplicação:

Adequado para todos os tipos de madeira europeia, como, p. ex., carvalho, ácer, bétula, freixo, abeto. Em caso de dúvida deve entrar em contacto connosco. O efeito de colagem de arestas por parte de vernizes aquosos é reduzido.



## Dados do produto

ARTIGO N.º			
11518	5l	4	128
	10l	-	60

<b>Corpos sólidos</b>	29 ±2%
<b>Viscosidade DIN 4</b>	20 ±2s
<b>Armazenamento e transporte</b>	Conserva-se (validade) 12 meses. Nenhum produto perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso.
<b>GISCODE</b>	W2+
<b>2004/42/CE</b>	Valor limite UE para este produto (cat. A/i): 140g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 49g/l VOC.

## Indicações de aplicação

- A superfície deve ser lixada corretamente. O piso deve estar seco e livre de camadas antigas, óleo, gordura, cera, silicone, pó de amoladura e outras impurezas.
- As condições de aplicação ideais são garantidas com uma temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura do piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% - 75%, temperatura do material entre +18 °C e +25 °C, humidade máx. da madeira de 12%. Ventilar suficientemente as áreas de trabalho.
- Para evitar danos no parquet, durante a aplicação deverá ter-se como objetivo o clima ambiente expectável da temperatura média anual para a utilização.
- Para reduzir o risco de uma pressão de expansão excessiva, aconselhamos que seja aplicado, no máximo, 2 demãos por dia, com rolo.
- Não deitar/derramar o material sobre o piso, utilizar o balde para verniz LOBAT00L.
- Mexer bem o material.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

### APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Rolo de microfibra LOBA 100 ou rolo de microfibra LOBA 100-120 / 100-120 ml/m<sup>2</sup>

Espátula para superfícies LOBA / aprox. 60 ml/m<sup>2</sup> (16 m<sup>2</sup>/l) (2 x aplicação cruzada).

### LIXAÇÃO INTERMEDIÁRIA

Não efetuar lixamentos intermédios sobre o primário.

### TEMPO DE SECAGEM

- Com utilização de rolo, pode ser envernizado por cima, no mínimo, após aprox. 60 min., com utilização de espátula, após 30 min., mas dentro de 24 horas.
- Em caso de verificar-se um atraso no tempo de secagem, aguardar pela secagem completa.

### VERNIZES ADEQUADOS PARA DEMÃOS FINAIS:

#### Carga normal:

- Life.

#### Até carga elevada:

- Viva.
- EasyFinish.

#### Até carga especialmente elevada:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- 2K UltraSport.

### UTILIZAÇÃO:

- Preparar o piso corretamente e aplicar primário.
- Aplicar uma camada generosa de primário com rolo.
- Secagem.
- Aplicar verniz aquoso LOBA com rolo.

### APLICAÇÃO ALTERNATIVA COM ESPÁTULA:

- Aplicar apenas em carvalho, freixo. Em pisos antigos sobrecarregados e pisos com fendas, usar apenas rolo.
- Preparar corretamente o piso
  - Aplicar VivaPrime com espátula (aprox. 40 ml/m<sup>2</sup>).
  - Secagem.
  - Aplicar VivaPrime com espátula, aplicação cruzada (aprox. 20 ml/m<sup>2</sup>)
  - Secagem em aprox. 30 minutos.
  - Aplicar verniz aquoso LOBA com rolo.

## Indicações gerais

**Limpeza dos instrumentos de trabalho:** Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

**Tempo de secagem:** Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

**Utilização de selador :** A utilização de um selador aumenta a segurança de aplicação e garante uma superfície sem resíduos e sem riscos, praticamente em todos os tipos de madeira. Poderá encontrar mais detalhes na lista de tipos de madeira LOBA, no catálogo de produtos atual.

**União das bordas:** Sistemas de verniz de base aquosa apresentam, geralmente, uma tendência para unir as bordas. Para evitar a criação de fendas irregulares, relacionadas com a união destes, devem ser tomadas as seguintes medidas: Utilizar cola elástica, betumar/calafetar completamente as juntas, utilização de seladores adequados, como, p. ex., LOBA EasyPrime, pré-tratar, com cera adequada ao acabamento, antes da aplicação deste, as zonas de união dos revestimentos de madeira maciça. Tomar todas as medidas necessárias a que as condições climáticas da assoalhada sejam constantes, em particular a humidade relativa do ar. (É aconselhado um apoio ao cliente minucioso). São especialmente afetados pisos antigos com danos prévios, colas instáveis, pisos de parquet aplicados com colas elásticas ou pregados, tábuas de (as)soalho, pavimentos em madeira, parquet laminado de canto, bem como pisos de parquet instalados em paralelo, parquet colocado sobre o pisos radiantes/aquecidos, madeiras com variações rápidas da humidade como, p. ex., faia, ácer.

**Interações:** Materiais como base e pés de móveis, base de tapete, rodízios de cadeirase materiais usados na fixação do piso em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e mudanças de cor do produto aplicado. Depósitos nas juntas podem causar alterações táteis e visuais. Exposição da superfície a produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas de borracha, em geral, e similares podem causar descolorações irreversíveis na superfície.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.