

# FactoryBase



PRIMÁRIO



Primário de aplicação com rolo à base de água para massas de nivelamento à base de cimento.

- Aplicação segura e simples
- Rápido, graças à aplicação do sistema de 2 camadas (1x primário, 1x selagem)
- Aderência ideal entre massa de acabamento e verniz
- Aplicável no sistema com LOBA 2K FactoryStyle e várias massas de acabamento

#### Área de aplicação:

Adequado para o acabamento de massas de nivelamento de superfícies úteis à base de cimento autorizadas pela LOBA. Pode encontrar uma lista correspondente em: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie).



## Dados do produto

ARTIGO N.º			
11751	5l	4	128

<b>Corpos sólidos</b>	24 ±2%
<b>Viscosidade DIN 4</b>	22 ±2s
<b>Armazenamento e transporte</b>	Conserva-se (validade) 12 meses. Nenhum produto perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso.
<b>GISCODE</b>	W2+
<b>2004/42/CE</b>	Valor limite UE para este produto (cat. A/i): 140g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 51g/l VOC.

## Indicações de aplicação

- A massa de nivelamento deve ser preparada conforme as instruções do fabricante relativamente à utilização direta.
- O piso deve estar seco e livre de camadas antigas, óleo, gordura, cera, silicone e outras impurezas. As condições de aplicação ideais são garantidas com uma temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura do piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% e 75%, temperatura do material entre +18 °C e +25 °C. Ventilar suficientemente as áreas de trabalho.
- Não deitar/derramar o material sobre o piso, utilizar o balde para verniz LOBATool.
- Mexer bem o material.
- Para reduzir o risco de uma pressão de expansão excessiva, aconselhamos que seja aplicado, no máximo, 2 demãos por dia, com rolo.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Este produto é parte integrante dos Connected Systems da LOBA e Wakol para o acabamento de massas de nivelamento de superfícies úteis à base de cimento. Poderá encontrar as combinações autorizadas em [www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen](http://www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen)

### SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

### APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Primário LOBA Rolo de microfibra 100-120 / 100-120 ml/m<sup>2</sup> (8-10 m<sup>2</sup>/l).

### LIXAÇÃO INTERMEDIÁRIA

Não efetuar lixamentos intermédios sobre o primário.

### TEMPO DE SECAGEM

- Pode ser pintado por cima, no mínimo, após 3 horas e, no máx., 24 horas.
- Em caso de verificar-se um atraso no tempo de secagem, aguardar pela secagem completa.

### APLICAÇÃO:

#### Preparação:

- Aplicar massas de nivelamento de superfícies úteis à base de cimento adequadas, conforme as indicações do fabricante. Em princípio, não polir as massas de nivelamento e, se necessário, remover possíveis inclusões com uma lâmina afiada.
- As massas de nivelamento possíveis podem ser consultadas na lista das massas de nivelamento de superfícies úteis à base de cimento autorizadas em: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie). Respeitar as respetivas informações técnicas do fabricante das massas de nivelamento.

#### Aplicação:

- Aplicar 1x FactoryBase com rolo.
- Secagem, no mín., 3 horas, no máximo, 24 horas.
- De seguida, aplicar com rolo uma camada de 2K FactoryStyle, conforme informações técnicas.

Para mais detalhes, consultar "Conselhos de composição de massas de nivelamento de superfícies úteis à base de cimento | envernizado".

#### Cuidados de conservação:

Conselhos detalhados para a limpeza e conservação podem ser encontrados nas instruções de conservação LOBA "Massas de nivelamento à base de cimento pintadas". Poderá igualmente encontrar as recomendações gerais e específicas de produtos em [www.loba.de](http://www.loba.de)

### INDICAÇÕES IMPORTANTES

#### Resistência mecânica:

- Resistente contra cargas leves de arrastamento ou rolamento.

#### Líquidos:

- Numa configuração de sistema pintado, também se trata de um sistema respirável.
- Líquidos devem ser imediatamente removidos, pois uma exposição prolongada poderá levar a descolorações.
- Se surgirem danos no revestimento (arranhões, furos, cortes, etc.), líquidos poderão ser absorvidos de forma livre pela massa de acabamento.
- Dependendo da cor inerente da massa de nivelamento ou do revestimento da superfície, impurezas poderão sobressair de forma mais notória, p. ex., mancha escura de café sobre massa de nivelamento clara.

Apenas é permitido andar sobre a massa de nivelamento sem revestimento com protetores para calçado. Sujidades e humidade que afetem a massa de nivelamento podem ficar visíveis depois do tratamento da superfície.

## Indicações gerais

**Limpeza dos instrumentos de trabalho:** Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

**Tempo de secagem:** Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

**Interações:** Materiais com efeitos plastificantes, como, p. ex., bases de alcatifas, pés de mobília e rolos de cadeiras, podem causar amolecimentos e descolorações. Cargas com produtos de tinta de cabelo, pneus de borracha de carros, rodas motrizes, bicicletas e semelhantes podem causar uma alteração durável e irreversível da superfície.

As informações contidas nesta documentação e todas as outras indicações e conselhos que prestamos ao cliente são resultado da experiência adquirida até ao momento e referem-se às condições normais. Devido às várias possibilidades de aplicação e das condições de utilização, não desaconselhamos que o utilizador efetue experiências próprias ou que obtenha aconselhamento técnico através de conversações com o departamento técnico. Devem ser respeitados as recomendações dos fabricantes das massas de acabamento aplicáveis e as normas em vigor. A nossa responsabilidade assumida depende exclusivamente das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, nem pelo assessoramento do nosso Serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova Informação Técnica invalida a informação anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.

Poderá encontrar mais indicações sobre o tema "pisos mine-rais decorativos de aplicação com espátula" no folheto da BSR Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V. (Associação Alemã de Técnicos de Equipamentos e Interiores).