HardwaxOil
semi-mat

ULEI DE PARAFINĂ SOLIDĂ

NOU

Aspect uleios și senzație catifelată la atingere, cu rezistență ridicată

Ulei cu ceară rigidă peliculizant. Aspectul complet întâlnește senzația de catifelare: HardwaxOil scoate în evidență frumusețea și caracterul lemnului. Formează un strat durabil, antiderapant, care protejează în mod fiabil împotriva umezelii și a murdăriei.

- fără conținut de oxime și cobalt
- Aspect uniform, mai plin al suprafeței
- Senzație naturală, catifelată
- Potrivit pentru reparații parțiale
- Suprafață rezistentă la murdărie, ușor de curățat
- Caracteristică anti-alunecare certificată conform DIN EN 16165:2021-12 pentru zonele de lucru (R10)
- Adecvat pentru jucăriile pentru copii conform EN 71-3

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru parchet și podelele din lemn și plută. Adecvat pentru aproape toate tipurile de lemn europene și exotice. Respectați lista de tipuri de lemn LOBA de la www.loba.de. Dacă aveți îndoieli, este necesară o discuție la fabrică. Împiedică alunecarea conform DIN EN 16165:2021-12, grupa de evaluare R10.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10509	750 ml	6	480
	2,5 l	4	120
	10 l	-	42

Corp solid	50 ±2%
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 24 luni, respectați inscripția de pe pachet. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Nu este sensibil la îngheț.
GISCODE	Ö60+
2004/42/CE	Valoare limită UE pentru produs (cat. A/i): 500 g/l (2010). Acest produs conține maximum 459 g/l VOC.

20/08/2025

Indicații de prelucrare

- La recipientele de peste 10l materialul trebuie amestecat mecanic înainte de utilizare, de ex. cu malaxorul LOBATOOL.
- Suprafața trebuie să fie șlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, praf de șlefuire și alte impurități.
- Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei +15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 65%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.
- Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăpere specifice utilizării medii pe parcursul anului.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
- Acest produs face parte din „Connected Systems" de la LOBA și Wakol. Combinațiile aprobate cu adezivi pentru parchet Wakol se găsesc în „Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems
- Agitați bine materialul.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Aplicarea cu spatula: Material de șpăcluit suprafețe LOBA/cca 20 ml/m² (50 m²/l)
Aplicare cu rola și peria: Rola din microfibre pentru ulei LOBA 60-80 sau peria pentru ulei LOBA/cca 40- 60 ml/m² (20 m²/l)

ȘLEFUIRE INTERMEDIARĂ

În interval de 24 de ore se poate vopsi pe deasupra fără o șlefuire intermediară, după aceea numai cu o șlefuire intermediară. Rezultatul optic final poate fi îmbunătățit printr-o șlefuire intermediară cu pâslă de șlefuire LOBASAND și benzi cu velcro LOBASAND înainte de aplicarea ultimului strat.

DURATĂ DE USCARE

- Poate fi deschis traficului cu precauție și poate fi vopsit pe deasupra după cel puțin 8 ore.
- Solicitare ușoară după 24 de ore.
- Utilizare completă și acoperire după 10 zile.
- Este posibilă o acoperire mai devreme cu LOBA Cover 400, pentru detalii vezi informațiile tehnice despre produs.
- Duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%.

DESIGN VARIAT DE CULORI ÎN COMBINAȚIE CU:

- ImpactOil Color
- Markant Color

Respectați informațiile tehnice ale produsului.

APLICARE CU SPATULA ȘI CU ROLA:

Pentru pardoseli din lemn.
- HardwaxOil se aplică treptat, cu grijă folosind un șpaclu pentru suprafețe LOBA.
- Se egalizează imediat cu o mașină cu disc rotativ având montat un LOBASAND SpecialPad bej.
- Uscare în min. 8 ore, maxim 24 de ore.
- HardwaxOil se aplică în strat subțire și uniform cu rola din microfibre pentru ulei LOBA 60-80.
- Pe suprafețele puternic absorbante, pentru obținerea unui grad de umplere omogen poate fi necesară aplicarea unui strat suplimentar cu rola după șlefuirea intermediară cu pâslă de șlefuire LOBASAND și benzile cu velcro LOBASAND.

APLICARE CU ROLA:

Pentru pardoseli din lemn și plută.
- HardwaxOil se aplică în strat subțire și uniform cu rola din microfibre pentru ulei LOBA 60-80/peria pentru ulei LOBA.
- Uscare în min. 8 ore, maxim 24 de ore.
- Se efectuează șlefuire intermediară cu pâslă de șlefuire LOBASAND și benzile cu velcro LOBASAND și se aspiră praful rezultat.
- HardwaxOil se aplică în strat subțire și uniform cu rola din microfibre pentru ulei LOBA 60-80/peria pentru ulei LOBA.
- Pe suprafețele puternic absorbante, pentru obținerea unui grad de umplere omogen poate fi necesară aplicarea unui strat suplimentar cu rola după șlefuirea intermediară cu pâslă de șlefuire LOBASAND și benzile cu velcro LOBASAND.

INDICAȚII IMPORTANTE

Aplicările cu spatula sunt posibile numai la podelele din lemn cu rosturi etanșe. Uleiul aplicat în rosturi nu este uscat complet pe o perioadă lungă de timp.
Păstrați cârpele, blocurile de șlefuire și alte materiale de lucru îmbibate cu soluții în recipiente închise, adăugați puțină apă la uleiul amestecat cu praful generat la șlefuire, umeziți cu apă lavetele și alte asemenea materiale, sau depozitați-le într-o găleată care se poate închide, respectiv eliminați-le ca deșeu în condiții de securitate la incendiu - în caz contrar există riscul de autoaprindere. În timpul prelucrării și uscării, aerisiți cu grijă zonele de lucru.

20/08/2025

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați echipamentele de lucru cu solvenți, ca de ex. substanțe de curățare a pensulelor.

Protecția împotriva incendiilor:
Sisteme care formează pelicule:
Pentru a respecta autorizația DIBt și pentru a obține clasa de protecție la foc Cfl-s1 în conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, este necesară o grosime a peliculei uscate de max. 100 µm pentru lacuri și max. 50 µm pentru uleiuri de ceară dură.
Sisteme fără formare de peliculă:
Pentru a obține clasa de protecție împotriva incendiilor Cfl-s1 în conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, trebuie să se respecte o cantitate de aplicare de 20 până la 60 g/m^2.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Lipirea muchiilor: parchetul lipit fără batere, pardoselile din scânduri, pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele și parchetul montat pe încălzirea în pardoseală, precum și tipurile de lemn cu durată scurtă de schimbare a umidității (de ex. fagul) lucrează puternic la oscilațiile climei ambiante (umiditatea aerului, temperatura). În cazul folosirii uleiurilor se poate împiedica formarea de spații libere.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elastici pentru parchet și mobilă pot conduce la înmuieri și decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile și vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete și altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeței.

Indicații de siguranță: la prelucrarea și uscarea produselor cu conținut mare de solvenți se produc vapori inflamabili de solvenți. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiți riguros spațiile de lucru și de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate prompt din spațiile de lucru și auxiliare, astfel încât acestea să se răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitați orice formare de scântei, de asemenea, la instalațiile electrice. Mențineți recipientele cu materiale închise etanș. Îndepărtați componentele sensibile la solvenți, plantele sau animalele (acvariile) din zona periculoasă a vaporilor de solvenți.

Connected Systems: Produsele verificate prin sisteme conexe sunt optimizate astfel încât în condiții de prelucrare corespunzătoare nu apar colorări mai închise, prin interacțiunea chimică dintre substanța de tratare a suprafeței și adeziv.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.

20/08/2025