



HardwaxOil

extra matt

HÄRDVAXOLJA



Oljad look och sammetslen känsla med hög slitstyrka

Beläggningsbildande hårdvaxolja. Fullt utseende möter sammetslen känsla: HardwaxOil framhäver träets skönhet och karaktär till fullo. Den bildar ett slitstarkt, halkfritt skikt som skyddar mot fukt och smuts.

- Oxim- och koboltfri
- Jämnt fylligt utseende
- Naturlig, sammetslen känsla
- Lämplig för partiella reparationer
- Smutsavvisande yta som är lätt att rengöra
- Halkskydd enligt DIN EN 16165:2021-12 bedömningsgrupp R10.
- Lämpligt för leksaker enligt EN 71-3

Användningsområde:

Lämplig till parkett och trägol. Lämpligt för praktiskt taget alla europeiska och exotiska träslag. Beakta LOBAs lista över träslag som finns på www.loba.de. Kontakta LOBA om tveksamhet råder. Halkskydd enligt DIN EN 16165:2021-12 bedömningsgrupp R10.



Tekniska data

ART.NR			
	10l	-	42
10509	2,5l	4	120
	750 ml	6	480

Torrhalt	52 ±2%
Innehållsdeklaration	alifatiska kolväten, sickativ
Förvaring och transport	Kan lagras i 24 månader, beakta texten på förpackningen. Inget farligt gods enligt ADR. Ej frostkänslig.
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	EU-gränsvärde för produkten kat. A/i: 500 g/l (/2010) Produkten innehåller max 441 g/l VOC.

Användningsanvisningar

- På behållare från 10l måste materialet röras om maskinellt innan arbetet påbörjas, t.ex. med en LOBA färgblandare.
- Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon, slipdamm och andra föroreningar.
- Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till + 25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 % och materialtemperatur +18°C - + 25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet tillräckligt ventilerat.
- För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.
- Denna produkt är en beståndsdel av "Connected Systems" från LOBA och Wakol. Du hittar de godkända kombinationerna med Wakol parkettlim i "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems
- Skaka produkten ordentligt.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

Spackelapplicering: LOBA appliceringsspackel/ ca 20 ml/m² (50 m²/l)

Roller- och strykapplicering: LOBA oljeroller mikrofiber 60-80 eller LOBA oljeborste/ ca 40-60 ml/m² (20 m²/l)

MELLANSLIPNING

Överlackering kan ske inom 24 timmar utan mellanslipning, där efter krävs mellanslipning. Med en mellanslipning före den sista strykningen kan du förbättra det visuella slutresultatet.

TORKTID

- Kan beträdas försiktigt, mellanslipas och överlackeras efter tidigast 8 timmar.
- Kan användas efter 24 timmar.
- Full belastning och fullt skydd efter 10 dagar.
- Om extra skydd önskas använd ch med LOBA Cover 400. Se den tekniska informationen till produkten.
- De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag.

SPACKEL- OCH ROLLERAPPLICERING:

För trägolv.

- Applicera HardwaxOil sektionvis och noga med en LOBA appliceringsspackel.
- Utjämna omedelbart med en singelskurmaskin och underlag LOBASAND SpecialPad beige.
- Torkning minst 8 timmar, maximalt 24 timmar.
- Rolla HardwaxOil tunt och jämt med LOBA oljeroller mikrofiber 60-80.
- På kraftigt sugande material kan ev. en andra rollerapplicering behövas för att uppnå en homogen fyllnad efter en mellanslipning med LOBASAND-slipduk och underlag LOBASAND-kardborreduk .

ROLLERAPPLICERING:

För trä- och korkgolv.

- Rolla HardwaxOil tunt och jämt med LOBA oljeroller mikrofiber 60-80./LOBA oljeborste.
- Torkning minst 8 timmar, maximalt 24 timmar..
- Genomför mellanslipning med LOBASAND slipfleece och LOBASAND kardborreband undertill och ta bort damm.
- Rolla HardwaxOil tunt och jämt med LOBA oljeroller mikrofiber 60-80./LOBA oljeborste.
- På kraftigt sugande material kan ev. en andra rollerapplicering behövas för att uppnå en homogen fyllnad efter en mellanslipning med LOBASAND-slipduk och underlag LOBASAND-kardborreduk .

VIKTIG INFORMATION

Spackelapplicering är endast möjligt för golv utan springor. Olja som kommit ner i springorna torkar inte fullständigt på lång tid. Förvara blötlagda trasor, pads och annat arbetsmaterial i slutna behållare, fukta olja i kombination med slipdamm, tygtrasor o.dyl. med vatten eller förvara i en låsbar hink eller sluthantera på ett brandsäkert sätt – annars finns det risk för självantändning. Lufta arbetsområdena noggrant under bearbetningen och torkningen.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen med lösningsmedel, t.ex. penselrengöring.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Sidlimning Parkett som inte är skjuvhållfast limmad, brädgolv, kubbgolv, industriparkett, parkett med golvvärme samt träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet (t.ex. bok) påverkas kraftigt av variationer i rumsklimatet (luftfuktighet, temperatur). Vid användning av oljor kan fogsprickor uppstå.

Växelverkan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Säkerhetsanvisningar: Vid bearbetning och torkning av produkter som innehåller höga lösningsmedelhalter uppstår lättantändliga lösningsmedelsångor. Därför är eld, öppen låga, svetsning, rökning och liknande förbjudet i riskområdet. Vädra arbets- och lagerutrymmen ordentligt. Elektrisk utrustning i arbets- och biutrymmen ska kopplas från i så god tid att de har hunnit svalna när arbetena inleds. Undvik all gnistbildning, även hos elektrisk utrustning. Se till att materialbehållare är ordentligt tillslutna. Avlägsna lösningsmedelskänsliga komponenter, växter och djur (akvarier) från området som utsätts för lösningsmedelsångorna.

Connected Systems: produkter som testats av Connected Systems, är optimerade på så sätt att det inte uppkommer några mörka färgningar som orsakas av kemisk växelverkan mellan ytbehandlingen och limmet, om produkten används korrekt.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.