



Markant sidenmatt

HÄRDVAXOLJA



Jämn glansgrad och fylligt utseende

Naturhårdvaxolja. Högkvalitativa, filmbildande oljor som framhäver träets naturliga utseende och ger samtidigt en hög beständighet mot smuts och vatten.

- Filmbildande, nötningsbeständigt
- Jämnt fylligt utseende
- Vatten- och smutsavvisande
- Säker och enkel applicering
- Framhäver träets naturliga skönhet
- Certifierad halksäkerhet enligt DIN EN 16165:2021-12 för arbetsområden
- Lämpligt för leksaker enligt EN 71-3

Användningsområde:

Lämplig till parkett och trägol. Halkskydd enligt DIN EN 16165:2021-12 bedömningsgrupp R10. Lämpligt för praktiskt taget alla europeiska och exotiska träslag. Beakta LOBAs lista över träslag som finns på www.loba.de. Kontakta LOBA om tveksamhet råder.

Tekniska data

ART.NR			
	750 ml	6	480
10508	2,5l	4	120
	10l	-	42

Torrhalt	47,4 ±2%
Innehållsdeklaration	alifatiska kolväten, koboltfria torrsustanser, Växtvax, sickativ
Förvaring och transport	36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Ej frostkänslig.
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	EU-gränsvärde för produkten kat. A/i: 500 g/l (/2010) Produkten innehåller max 461 g/l VOC.

Användningsanvisningar

- Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon, slipdamm och andra föroreningar.
- Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till + 25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 % och materialtemperatur +18°C - + 25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet tillräckligt ventilerat.
- För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Skaka produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.
- Denna produkt är en beståndsdel av "Connected Systems" från LOBA och Wakol. Du hittar de godkända kombinationerna med Wakol parkettlim i "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

Spackelapplicering: LOBA appliceringsspackel / ca 20 ml/m² (50 m²/l)

Roller- och borstapplicering: LOBA oljeroller mikrofiber 60-80 eller LOBA oljeborste / ca 60-100 ml/m² (12 m²/l).

TORKTID

- Kan överlackeras tidigast efter 12 timmar.
- Dock inom 24 timmar.
- Kan beträdas efter 12 timmar.
- Kan användas efter 24 timmar.
- Full belastning och fullt skydd efter 10 dagar.
- Om extra skydd önskas använd ch med LOBA Cover 400. Se den tekniska informationen till produkten.

SPACKEL- OCH ROLLERAPPLICERING

- Applicera noga Markant sektionvis med en LOBA appliceringsspackel.
- Polera omedelbart med en singelskurmaskin och underlagd LOBASAND SpecialPad beige.
- Låt torka över natten, högst 24 timmar.
- Rolla på Markant tunt och jämnt med LOBA oljeroller mikrofiber 60-80.

ROLLERAPPLICERING:

- Applicera Markant tunt och jämnt med LOBA oljeroller mikrofiber 60-80/LOBA oljeborste.
- Låt torka över natt, högst 24 timmar.
- Utför vid behov en mellanslipning (vid ojämnt utseende eller matta/glansiga fläckar) och avlägsna slipdamm.
- Rolla Markant tunt och jämt med LOBA oljeroller mikrofiber 60-80/LOBA oljeborste.

FÖRBEREDELSE AV KORKBELÄGGNINGAR

Limmet måste vara genomhärdat (beakta limtillverkarens anvisningar) och ytan måste vara torr och fri från smuts och limrester. Finslipa vid behov homogena korkbeläggningar och avlägsna noga allt korkdamm (dammsug)

BEHANDLING AV HOMOGENA/MASSIVA KORKGOLV:

Applicera Markant tunt. Låt torka över natten. Applicera Markant tunt. Torkprocessen innan materialet är helt klubbfritt kan pågå i upp till 3 dagar beroende på klimatförhållandena i utrymmet.

BEHANDLING AV FANERADE KORKGOLV

Applicera Markant tunt. Låt torka i minst 48 timmar. Genomför vaxunderhåll med LOBA NatureWax eller LOBA ParkettWax.

VIKTIG INFORMATION

Överflödiga olja måste fördelas och avlägsnas helt. Hos vissa exotiska träslag kan torkningen fördröjas. Spackelapplicering är endast möjligt för golv utan springor. Olja som kommit ner i springorna torkar inte fullständigt på lång tid. Förvara blötlagda trasor, pads och annat arbetsmaterial i slutna behållare, fukta olja i kombination med slipdamm, tygtrasor o.dyl. med vatten eller förvara i en läsbar hink eller sluthanter på ett brandsäkert sätt – annars finns det risk för självantändning. Lufta arbetsområdena noggrant under bearbetningen och torkningen.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen med lösningsmedel, t.ex. penselrengöring.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Sidlimning Parkett som inte är skjuvhållfast limmad, brädgolv, kubbgolv, industriparkett, parkett med golvvärme samt träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet (t.ex. bok) påverkas kraftigt av variationer i rumsklimatet (luftfuktighet, temperatur). Vid användning av oljor kan fogsprickor uppstå.

Växelverkan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Säkerhetsanvisningar: Vid bearbetning och torkning av produkter som innehåller höga lösningsmedelhalter uppstår lättantändliga lösningsmedelsångor. Därför är eld, öppen låga, svetsning, rökning och liknande förbjudet i riskområdet. Vädra arbets- och lagerutrymmen ordentligt. Elektrisk utrustning i arbets- och biutrymmen ska kopplas från i så god tid att de har hunnit svalna när arbetena inleds. Undvik all gnistbildning, även hos elektrisk utrustning. Se till att materialbehållare är ordentligt tillslutna. Avlägsna lösningsmedelskänsliga komponenter, växter och djur (akvarier) från området som utsätts för lösningsmedelsångorna.

Connected Systems: produkter som testats av Connected Systems, är optimerade på så sätt att det inte uppkommer några mörka färgningar som orsakas av kemisk växelverkan mellan ytbehandlingen och limmet, om produkten används korrekt.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.