

Akzent 100 Oil



HIGH SOLID ÖL



100 % naturlig parkettolja

High Solid-olja för trägolv på växtbas. Framhäver träets naturliga struktur. Den 100 % lösningsmedelsfria oljan skyddar ytan effektivt och kan användas både i privata och offentliga utrymmen. Tack vare den goda inträngningsförmågan skyddas träet, porerna förblir öppna och träet kan andas.

- Består av växtoljor
- 100 % torrhalt – utan lösningsmedel
- Liten åtgång, mycket dryg
- Hög vattenbeständighet
- Säker och enkel applicering
- Certifierad halksäkerhet enligt DIN EN 16165:2021-12 för arbetsområden
- Lämpligt för leksaker enligt EN 71-3

Användningsområde:

Lämpligt för impregnerande grundoljning av parkett- och trägolv. Halkskydd enligt DIN EN 16165:2021-12 bedömningsgrupp R10. Lämplig för leksaker, uppfyller kraven enligt DIN EN 71-3 – "Migrering av vissa grundämnen". Lämpligt för praktiskt taget alla europeiska och exotiska träslag. Beakta LOBAs lista över träslag som finns på www.loba.de. Kontakta LOBA om tveksamhet råder.

Tekniska data

ART.NR			
10601	750 ml	6	480
	3l	6	180

Innehållsdeklaration	modifierade växtoljor, sickativ, koboltfria torrsustanser, Vatten
Förvaring och transport	36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Ej frostkänslig.
GISCODE	Ö10+

Användningsanvisningar

- Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon, slipdamm och andra föroreningar.
- Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till + 25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 % och materialtemperatur +18°C - + 25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet tillräckligt ventilerat.
- För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Skaka produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.
- Denna produkt är en beståndsdel av "Connected Systems" från LOBA och Wakol. Du hittar de godkända kombinationerna med Wakol parkettlim i "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA oljeroller mikrofiber 60-80 eller LOBA appliceringsspackel / 30-60 ml (g)/m² beroende på underlagets sugförmåga. Fördelningspolera med LOBASAND SpecialPad beige.

TORKTID

- Kan beträdas efter 12 timmar.
- Kan användas efter 24 timmar.
- Full belastning och fullt skydd efter 10 dagar.
- Om extra skydd önskas använd ch med LOBA Cover 400. Se den tekniska informationen till produkten.

ROLLERAPPLICERING:

- Förbered golvet.
- Rolla på olja tunt med LOBA oljeroller mikrofiber 60-80.
- Låt torka cirka 1 timme.
- Fördelningspolera med singelskurmaskin och LOBASAND SpecialPad beige.

SPACKELAPPLICERING:

För områden med normal belastning: applicera ett andra lager direkt utan någon mellantorkning.

För områden med kraftig belastning: applicera ett andra lager efter att det första lagret torkat över natten.

- Första appliceringen: Applicera olja sektionvis med en LOBA appliceringsspackel.
- Utjämna omedelbart med en singelskurmaskin och underlag LOBASAND SpecialPad beige.
- Andra appliceringen: Applicera olja sektionvis med en LOBA appliceringsspackel.
- Utjämna omedelbart med en singelskurmaskin och underlag LOBASAND SpecialPad beige.

VIKTIG INFORMATION

Överflödiga olja måste fördelas och avlägsnas helt. Hos vissa exotiska träslag kan torkningen fördröjas.

Förvara blötlagda trasor, pads och annat arbetsmaterial i slutna behållare, fukta olja i kombination med slipdamm, tygtrasor o.dyl. med vatten eller förvara i en låsbar hink eller sluthanter på ett brandsäkert sätt – annars finns det risk för självantändning. Lufta arbetsområdena noggrant under bearbetningen och torkningen.

Spackelapplicering är endast möjligt för golv utan springor. Olja som kommit ner i springorna torkar inte fullständigt på lång tid.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen med lösningsmedel, t.ex. penselrengöring.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Sidlimning Parkett som inte är skjuvhållfast limmad, brädgolv, kubbgolv, industriparkett, parkett med golvvärme samt träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet (t.ex. bok) påverkas kraftigt av variationer i rumsklimatet (luftfuktighet, temperatur). Vid användning av oljor kan fogsprickor uppstå.

Växelvekan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Allmänna anvisningar

Connected Systems: produkter som testats av Connected Systems, är optimerade på så sätt att det inte uppkommer några mörka färgningar som orsakas av kemisk växelverkan mellan ytbehandlingen och limmet, om produkten används korrekt.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.