



# PreTone

## Olika kulörer

FÄRGNING



Vattenbaserad pigmentbets för parkett och golv. Intensivare färgtoner under färgoljor. Genom intensifiering av trästrukturen och ådringen uppnås levande färgeffekter

- För tydligt kraftigare färger
- Minskar oljespecifik gulning
- Säker och enkel applicering
- Innehåller inte lösningsmedel
- Praktiskt taget alla färgkombinationer möjliga
- Luktfri

#### Användningsområde:


På obehandlade, noga slipade träslag. Genom kombinationen av vatten och pigment uppnås intensivare färgeffekter. I kombination med LOBA 2K ImpactOil Color eller LOBA 2K Intensive Color går det att uppnå en mängd färgeffekter. De praktiskt taget obegränsade möjligheterna i utformning möjliggör individuellt utarbetade lösningar.

## Tekniska data

ART.NR			
10612	2,5l	6	144

Alla kulörer kan erhållas i provburkar på 100 ml.

<b>Torrhalt</b>	4,5 ±2%
<b>Förvaring och transport</b>	36 månaders hållbarhet. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost. Inget farligt gods enligt ADR.
<b>GISCODE</b>	W1



Vit Svart Brun Mocha Steel

Ingen kulörgaranti

## Användningsanvisningar

- Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon, slipdamm och andra föroreningar.
- Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till + 25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 % och materialtemperatur +18°C - + 25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet tillräckligt ventilerat.
- För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Skaka produkten ordentligt.
- Träets egen färgton, dess struktur och porighet samt även slipningen finhet har mycket stor effekt på den infärgningen färgtonen. Vi rekommenderar att man gör ett kulörprov på det befintliga golvet med rätt slipteknik, dels för egen kontroll men även för byggherrens godkännande.
- Genom den efterföljande impregneringen intensifieras normalt ojämnheter i underlag/parkett- och trägol. För att uppnå ett jämnt utseende krävs en noggrann och homogen förbehandling.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

### APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA sprutpump och Wischwiesel eller LOBA lackroller mikrofiber 100-120 som mopp / ca 100-120ml/m<sup>2</sup> (8-10m<sup>2</sup>/l). Avlägsna uppresta träfibrer efter torkning över natt med singelskurmaskin och LOBASAND SpecialPad grön.

### TORKTID

- Låt torka över natten. Oljan måste appliceras inom 24 timmar.

### LÄMPLIGA PRODUKTER FÖR EFTERIMPREGNERING:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

### APPLICERING

- Applicera PreTone jämnt med en LOBA lackroller mikrofiber 100-120.
- Utjämna sedan med en LOBA lackroller 100-120 i fiberriktningen, och applicera ytterligare material om den första strykningen redan har sugits in i träet.
- Arbeta sektionsvis
- Låt torka över natten.
- Polera ytan med en singelskurmaskin med underlagd LOBASAND SpecialPad grön (bryter av träfibrer som har rest sig) och avlägsna därefter slipdamm.
- Impregnera ytan inom 24 timmar med önskad färgton av LOBA 2K ImpactOilColor eller LOBA 2K IntensiveColor, bearbetning enligt den tekniska informationen till produkten.

### SPRUTAPPLICERING

- Särskilt på större ytor sparar man mycket tid genom att sprutapplicera med LOBA sprutkanna vilket dessutom är ett ergonomiskt arbetssätt. Applicering med sprutenheten bör utföras av 2 personer eftersom utjämning måste ske omedelbart efter sprutning. På sammanhängande ytor större än 100 m<sup>2</sup> måste man använda 2 eller fler enheter.
- Innan arbetet påbörjas ska omedelbart angränsande områden som exempelvis dörrar och socklar skyddas med lämplig målartejp.
  - Håll sprutmunstycket med samma vinkel och avstånd till ytan och spruta PreTone tunt och jämnt sektion för sektion med ca 100-120 ml/m<sup>2</sup>. När en sektion är klar utjämnas den omedelbart med LOBA Wischwiesel.
  - Låt torka över natten.
  - Polera ytan med en singelskurmaskin med underlagd LOBASAND SpecialPad grön (bryter av träfibrer som har rest sig) och avlägsna därefter slipdamm.
  - Impregnera ytan inom 24 timmar med önskad färgton av LOBA 2K ImpactOilColor eller LOBA 2K IntensiveColor, bearbetning enligt den tekniska informationen till produkten.

## Allmänna anvisningar

**Rengöring av arbetsredskap:** Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

**Torktid:** De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

**Sidlimning** Parkett som inte är skjuvhållfast limmad, brädgolv, kubbgolv, industriparkett, parkett med golvvärme samt träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet (t.ex. bok) påverkas kraftigt av variationer i rumsklimatet (luftfuktighet, temperatur). Vid användning av oljor kan fogsprickor uppstå.

**Växelverkan:** Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golv tillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.