

2K UltraElastic

extra matt



FÖRSEGLING



2-komponents vattenburen golvlack på polyuretanbas för elastiska golvbeläggningar. För extra hårt slitage. 2K UltraElastic förseglar öppna fogar med en mycket tålig skyddsfilm och möjliggör enkel och effektiv rengöring. Elastisk och med enastående kemikalie- och nötningsbeständighet.

- Skarvfri ytbehandling
- Speciellt utvecklat för bl.a. PVC, Linoleum och designbeläggningar
- Minskar behovet av rengöring tack vare att mindre smuts fastnar
- Optimerat fogskydd skyddar underlaget
- Certifierad halksäkerhet enligt DIN EN 16165:2021-12 för arbetsområden

Användningsområde:

Lämplig för linoleum-, PVC-, CV- och designgolv med glatta eller lätt strukturerade ytor eller präglade ytor. Även lämplig för ickevulkaniserade gummigranulat (EPDM). Halkskydd enligt DIN EN 16165:2021-12 bedömningsgrupp R10.



Tekniska data

Slitage



ART.NR



5 kg



2



96

11043

Glansgrad ca* 11

Torrhalt 37 ±2%

Viskositet DIN 4 32 ±2s

Förvaring och transport 12 månaders hållbarhet.

Inget farligt gods enligt ADR.
Lagring vid +5 till +25°C. Ingen risk för transportrelaterade frostsador.

GISCODE W3/DD+

2004/42/CE EU-gränsvärde för produkten kat. A/j:
140 g/l (/2010)
Produkten innehåller max 100 g/l
VOC(blandning med härdare).

*Glansgraden mäts vid 60° på glas. Den beror på skiktjockleken och klimatförutsättningarna (temp. rel. luftfuktighet) under torkningen. Värdena är enbart avsedda som orientering.

Användningsanvisningar

- Skaka lacken, tillsätt härdaren i förhållande 10:1 och blanda genom att skaka. Använd LOBA mätbägare eller våg om delmängder ska blandas. Kan användas inom 2 timmar efter blandning.
- Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon och andra föroreningar. Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C - +25°C, golvtemperatur +15°C - +22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 75 % och materialtemperatur +18°C - +25°C. Håll arbetsutrymmet väl ventilerat.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.
- Skaka produkten ordentligt.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA lackroller Deluxe 120 eller LOBA lackroller mikrofiber 100-120 / 60-80 ml(g)/m² = 12-16 m²/l(kg) per applicering

MELLANSLIPNING

Överlackering kan ske inom 24 timmar utan mellanslipning, där efter krävs mellanslipning. Med en mellanslipning före den sista strykningen kan du förbättra det visuella slutresultatet.

Använd LOBASAND Lochpad P180 eller finare, alternativt LOBASAND slipgaller P180 eller finare.

Avlägsna noga allt damm före överlackering.

TORKTID

- Kan beträdas försiktigt, överlackeras efter tidigast 2 timmar.
- Mellanslipning tidigast efter 4 timmar.
- Lätt belastning efter 24 timmar.
- Full belastning och fullt skydd efter 5 dagar.
- Om extra skydd önskas användch med LOBA Cover 400. Se den tekniska informationen till produkten.
- De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag.

FÖRBEREDELSE:

Linoleum-, PVC-, CV- och designgolv med glatta eller lätt strukturerade ytor eller präglade ytor:

Nya beläggningar,

- Rådfråga tillverkaren eller LOBA kundtjänst om det är lämpligt med överlackering.

Sanering av lätt nedsmutsade beläggningar,

- Utför grundrengöring med en singelskurmaskin, och en underlagd LOBASAND SpecialPad grön och LOBA CareRemove 1:4.
- Ta upp smutsen med en våtdammsugare och neutralisera med rent vatten eller använd en skurmaskin.
- Låt ytan torka tillräckligt före lackeringen.

Sanering av kraftigt nedsmutsade beläggningar,

- Utför rengöringsslipning med en singelskurmaskin, och en underlagd LOBA scrubberpad och LOBA CareRemove 1:4.
- Ta upp smutsen med en våtdammsugare.
- Låt ytan torka tillräckligt före lackeringen.

Gummigranulat

- Avlägsna dammet torrt.

LACKERING:

- Under förberedelsearbetet måste du säkerställa att eventuella lager av lager av underhållsmedel avlägsnas utan några rester.
- Rulla på ett skikt lack för områden med normal-hög belastning
- Rulla på ett ytterligare skikt för områden med kraftig belastning.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Växelverkan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.