



2K Intensive Color

Olika kulörer

FÄRGNING



Oljebaserad färgad 2K High Solid-grundning för trägolv. Ger infärgning och oljat utseende för överlackering lack. Enkel och säker applicering.

- Alla kulörer kan blandas med varandra
- Utan kobolt och butanonoxim, därför ingen kemikaliemärkning
- Säker och enkel applicering
- Många valmöjligheter
- Ingen fiberresning
- Ingen risk för sidlimning

Användningsområde:

För infärgning av parkett- och trägolv. Lämpligt för praktiskt taget alla europeiska och exotiska träslag. Beakta LOBAS lista över träslag som finns på www.loba.de. Kontakta LOBA om tveksamhet råder. Sidlimningseffekten hos vattenlack reduceras. Hos fackmannamässigt lagda och skruvade respektive fast-elastiskt limmade parkett- och trägolv uppträder inga sidlimningar.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach TRGS-Grundstoffen
E-9510-192



Tekniska data

ART.NR			
11053	2,5 kg	4	120

Alla kulörer kan erhållas i provburkar på 100 ml.

Torrhalt	93 ±2%
Viskositet DIN 4	19 ±2s
Förvaring och transport	12 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Ej frostkänslig.
GISCODE	Ö40/DD+



Ingen kulörgaranti

Användningsanvisningar

- Rör om oljan, tillsätt härdaren i förhållande 5:1 och blanda maskinellt med en LOBA blandare. Använd LOBA blandningskärl eller våg om delmängder ska blandas. Kan användas inom 2 timmar efter blandning.
- Vid omgivningsförhållanden med 50 % rel. luftfuktighet eller mer, måste man säkerställa ventilation med hjälp av fläktar.
- Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon, slipdamm och andra föroreningar.
- Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till + 25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 % och materialtemperatur +18°C - + 25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet tillräckligt ventilerat.
- För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Rör om produkten ordentligt.
- Träets egen färgton, dess struktur och porighet samt även slipningen finhet har mycket stor effekt på den infärgningen färgtonen. Vi rekommenderar att man gör ett kulörprov på det befintliga golvet med rätt slipteknik, dels för egen kontroll men även för byggherrens godkännande.
- Beakta LOBA:s slipanvisning för infärgning av parkettgolv.
- Kulörerna kan blandas med varandra. För att nå en ljusare ton eller mindre infärgning kan den transparenta varianten blandas i. För en jämn färgbild krävs en pigmentmättnad och därför får spädning bara ske med maximalt tre delar transparent per en del pigmenterad olja.
- Om mer än en förpackning krävs för stora ytor ska hela mängden blandas i ett arbetskärl före applicering.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA oljeroller mikrofiber 60-80 / ca 20-40 g/m² (25-50 m²/kg) beroende på underlagets sugförmåga.
Fördelning med LOBASAND SpecialPad beige.

MELLANSLIPNING

Mellanslipa inte grundlacken.

TORKTID

- Kan överlackeras tidigast efter 12 timmar.
- Invänta fullständig torkning om torkningen fördröjs.

LÄMPLIGA LACKER FÖR ÖVERLACKERING:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

MÖJLIG FÖRBEHANDLING FÖR ATT UPPNÅ SPECIALEFFEKTER

- PreTone

APPLICERINGSREKOMMENDATION ROLLERAPPLICERING:

- Applicera grundoljan tunt med LOBA oljeroller mikrofiber 60/80.
- Efter en torktid på 30-60 minuter sker noggrann fördelning med singelskurmaskin och LOBASAND SpecialPad beige. Avlägsna överskott fullständigt.
- Låt torka minst 12 timmar.
- Applicera LOBA vattenlack (enligt teknisk information).
- Mellanslipning med en LOBA GridPad och underlagda slippremsor K240.
- Applicera valfri LOBA vattenlack (enligt teknisk information).

VIKTIG INFORMATION

Om fibrerna inte mätts på grund av att den applicerade mängden är för liten uppstår kulörskillnader.

Överflödig olja måste fördelas och avlägsnas helt. Hos vissa exotiska träslag kan torkningen fördröjas.

Förvara blötlagda trasor, pads och annat arbetsmaterial i slutna behållare, fukta olja i kombination med slipdamm, tygtrasor o.dyl. med vatten eller förvara i en läsbar hink eller sluthantera på ett brandsäkert sätt – annars finns det risk för självantändning. Lufta arbetsområdena noggrant under bearbetningen och torkningen.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen med lösningsmedel, t.ex. penselrengöring.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Sidlimning Parkett som inte är skjuvhållfast limmad, brädgolv, kubbgolv, industriparkett, parkett med golvvärme samt träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet (t.ex. bok) påverkas kraftigt av variationer i rumsklimatet (luftfuktighet, temperatur). Vid användning av oljor kan fogsprickor uppstå.

Växelverkan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golv tillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.