

# 2K InvisibleProtect



FÖRSEGLING



Den senaste generationens ytskydd på vattenbas för parkett och trägolv. För extra hårt slitage. Det obehandlade träets naturliga utseende och känsla bevaras. Det praktiskt taget osynliga skiktet är dessutom extremt reptåligt tack vara användning av högkvalitativa ämnen. Elastisk och med enastående kemikalie- och nötningsbeständighet.

- Samma naturliga struktur och känsla som obehandlade trägolv
- 2-skiktapplicering utan grundlack
- Mycket låga emissioner, certifierad enligt EC1 Plus
- Certifierad halksäkerhet enligt DIN EN 16165:2021-12 för arbetsområden
- Ingen polering
- Enastående kemikaliebeständighet
- Lika lätt att rengöra som lackade ytor
- Ingen färgförändring, träets ursprungliga originalfärg bibehålls
- Uppfyller alla krav i ÖNORM C2354:2009 för den högsta slitageklassen

#### Användningsområde:

Lämplig till parkett och trägolv. Halkskydd enligt DIN EN 16165:2021-12 bedömningsgrupp R10.



## Tekniska data

### Slitage



ART.NR			
11474	1 kg	6	360
	5 kg	2	96

Glansgrad ca*	9
Torrhalt	32 ±2%
Viskositet DIN 4	28 ±2s
Förvaring och transport	Stabil vid lagring i 15 månader. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.
GISCODE	W2/DD+
2004/42/CE	EU-gränsvärde för produkten kat. A/j: 140 g/l (/2010) Produkten innehåller max 49 g/l VOC(blandning med härdare).

\*Glansgraden mäts vid 60° på glas. Den beror på skiktjockleken och klimatförutsättningarna (temp. rel. luftfuktighet) under torkningen. Värdena är enbart avsedda som orientering.

## Användningsanvisningar

- Skaka lacken, tillsätt härdaren i förhållande 10:1 och blanda genom att skaka. Använd LOBA mätbägare eller våg om delmängder ska blandas. Kan användas inom 2 timmar efter blandning.
- Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon, slipdamm och andra föroreningar.
- Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till + 25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 % och materialtemperatur +18°C - + 25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet tillräckligt ventilerat.
- För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
- För att reducera risken för ett kraftigt svälltryck, rekommenderar vi max. 2 rollerstrykningar per dag.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Skaka produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Denna produkt är en beståndsdel av "Connected Systems" från LOBA och Wakol. Du hittar de godkända kombinationerna med Wakol parkettlim i "Connected Systems Matrix": [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

### APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA lackroller Deluxe 120 / 110-130 ml(g)/m<sup>2</sup> = 8-9 m<sup>2</sup>/l(kg)

### MELLANSLIPNING

Överlackering kan ske inom 24 timmar utan mellanslipning, där efter krävs mellanslipning. Med en mellanslipning före den sista strykningen kan du förbättra det visuella slutresultatet.

Använd LOBASAND Lochpad P180 eller finare, alternativt LOBASAND slipgaller P180 eller finare.

Avlägsna noga allt damm före överlackering.

### TORKTID

- Kan beträdas försiktigt, mellanslipas och överlackeras efter tidigast 4 timmar.
- Lätt belastning efter 24 timmar.
- Full belastning och fullt skydd efter 5 dagar.
- Om extra skydd önskas använd ch med LOBA Cover 400. Se den tekniska informationen till produkten.
- De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag.

### Additiv

Användningsområden, egenskaper och finish kan utökas i kombination med LOBA-additiv. Du hittar möjliga kombinationer i additivens tekniska information.

### APPLICERINGSREKOMMENDATION UTAN GRUNDNING, KRAFTIGT UTSATTA OMRÅDEN:

Möjligt vid skjuvhållfast eller fast-elastisk limning. 2K InvisibleProtect för ljusa träslag som ek, ask, lönn och ljus bok. För att minska risken för att det bildas ränder, särskilt på känsliga och färgintensiva träslag, kan du grundmåla med EasyPrime före den första appliceringen med 2K InvisibleProtect.

- Förbered underlaget fackmässigt.

- Rolla 2K InvisibleProtect

- Torkning

- Mellanslipning

- Rolla 2K InvisibleProtect

### ALTERNATIV APPLICERINGSREKOMMENDATION MED OLJEGRUNDMÅLNING, SPECIALT UTSATTA OMRÅDEN:

Denna struktur kombinerar utseendet och känslan hos en oljad yta med rengöringsegenskaperna hos lackerade ytor.

- Förbered underlaget fackmässigt och slipa.

- Grunda med LOBA 2K Intensive

- Låt torka enligt den tekniska informationen.

- 2K InvisibleProtect rollen.

För mycket utsatta områden krävs en ytterligare applicering med 2K InvisibleProtect Utför en mellanslipning med en LOBASAND slipfiberduk och underlagda slipremsor P240 före den sista appliceringen.

### ANVÄNDNING PÅ KORK:

Förseгла inte förrän limmet har härdat ordentligt.

#### Obehandlad naturkork:

- Rolla två strykningar 2K InvisibleProtect

- Låt torka över natten efter första strykningen (minskar risken för granulatsvällning).

- Mellanslipning före den sista strykningen.

#### Kork som förbehandlats på fabrik

Beakta korkleverantörens anvisningar. Vid lämplighet för efterlackering rollas 2K InvisibleProtect i en strykning efter mellanslipning.

#### Renovering/efterlackering av gamla skikt

Grundrengöring med LOBA CareRemove. Användning av en singelskurmaskin och LOBASAND SpecialPad grön är nödvändigt. Resur av underhållsmedel måste avlägsnas fullständigt, eftersom även små mängder påverkar lackens vidhäftning. Eftertorka med rent vatten (neutralisera). Genomför en grundlig mellanslipning efter torkning. Rolla på 2K InvisibleProtect i en strykning.

#### Tips för färgningen

För att uppnå en ljusare ton/ vit färgton på ljusa underlag rekommenderar vi att du tillsätter LOBA Whitener enligt TI till produkten. För att minimera färgreaktioner med tanniner måste du applicera det första lagret med lack i leveransformen utan några färgtillsatser på obehandlad kork. Sedan låter du ytan torka över natten.

## Användningsanvisningar

För att uppnå en intensivare färgton på naturkork samt brun- och rödfärgade korkgolvs rekommenderar vi att du tillsätter LOBA Amberizer enligt TI till produkten.

### VIKTIG INFORMATION

Vid kraftigare uppruggning av träfibrerna är det möjligt att efter en mellanslipning applicera ett ytterligare skikt 2K InvisibleProtect Skiktskapande underhållsprodukter skulle förändra den unika matta ytan. Av det skälet avråder vi från att använda dem. I stället slipas ytan utifrån påfrestning och förseglas med 2K InvisibleProtect

## Allmänna anvisningar

**Rengöring av arbetsredskap:** Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

**Torktid:** De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

**Mellanslipning:** Om flera lackskikt ska appliceras kan man uppnå en tillräcklig vidhäftning av mellanskiktet om överlackering sker inom 24 timmar utan mellanslipning. Därefter måste mellanslipning utföras. Med en mellanslipning före den sista appliceringen uppnås en jämn yta. Avlägsna noga allt damm efter varje mellanslipning.

**Växelverkan:** Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

**Connected Systems:** produkter som testats av Connected Systems, är optimerade på så sätt att det inte uppkommer några mörka färgningar som orsakas av kemisk växelverkan mellan ytbehandlingen och limmet, om produkten används korrekt.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.