

VivaPrime



GRUNDNING



Vattenbaserad parkettgrundlack för roller- och spackelapplicering.




- Reducerar sidlimning
- Lämplig för renovering och nymålning
- Bra pris-/effektförhållande
- Säker och enkel applicering

Användningsområde:

Lämpligt för alla ljusa europeiska träslag, t.ex. ek, lönn, björk, ask och gran. Kontakta fabriken om tveksamhet råder. Kantlimningseffekten hos vattenlackar reduceras.



Tekniska data

ART.NR			
11518	5 l	4	128
	10 l	-	60

Torrhalt	29 ±2%
Viskositet DIN 4	20 ±2s
Förvaring och transport	12 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	EU-gränsvärde för produkten kat. A/i: 140 g/l (/2010) Produkten innehåller max 49 g/l VOC.

Användningsanvisningar

- Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon, slipdamm och andra föroreningar.
- Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till + 25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 75 % och materialtemperatur +18°C - + 25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet tillräckligt ventilerat.
- För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
- För att reducera risken för ett kraftigt svälltryck, rekommenderar vi max. 2 rollerstrykningar per dag.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Rör om produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA lackroller universal 100 eller LOBA lackroller mikrofiber 100-120 / 100-120 ml/m²

LOBA appliceringsspackel / ca 60 ml/m² (16m²/l) (2 x med korsande rörelser).

MELLANSLIPNING

Mellanslipa inte grundlacken.

TORKTID

- Kan överlackeras med roller tidigast efter 60 minuter, med spackel efter 30 minuter, dock inom 24 timmar.
- Invänta fullständig torkning om torkningen fördröjs.

LÄMPLIGA LACKER FÖR ÖVERLACKERING:

Normale påfrestning:

- Life.

Upp till kraftig påfrestning:

- Viva.
- EasyFinish.

Upp till mycket kraftig påfrestning:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T.
- 2K UltraSport.

ANVÄNDNING:

- Förbered underlaget fackmannamässigt.
- Applicera grundlacken.
- Låt torka.
- Applicera valfri LOBA vattenlack.

ALTERNATIV APPLICERING MED SPACKEL:

Använd endast på ek och ask. Miljöskadliga golv och golv med fogar ska endast rollas.

- Förbered underlaget på ett fackmannamässigt sätt
- Spackla VivaPrime (ca. 40 ml/m²).
- Låt torka.
- Spackla VivaPrime med korsande rörelser (ca. 20 ml/m²)
- Torkning ca. 30 minuter.
- Rolla LOBA vattenlack.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Användning av grundlacken eller enbart lack: Principiellt kan alla lacker användas utan grundlack. Användning av en grundlack höjer bearbetningssäkerheten och ger en yta utan överlapsmärken, i princip oberoende av träslag. Mer information finns i LOBA:s träslagslista i den aktuella produktkatalogen.

Allmänna anvisningar

Kantlimning: Vattenbaserade lacksystem uppvisar i regel en tendens till sidlimning. För att i största möjliga utsträckning utesluta uppkomsten av oregelbundna fogar med sidlimning är olika lösningar möjliga: Skjuvhållfast resp. fast elastisk limning av parketten, noggrann spackling av skarvarna, användning av lämplig grundlack såsom exempelvis LOBA EasyPrime, förbehandling av fjädern på massiva trägolv med lackkompatibelt vax före lagging. Vidtagande av åtgärder som håller rumsklimatet, särskilt den relativa luftfuktigheten, konstant. (Ingående kundrådgivning rekommenderas.) Särskilt ömtåliga är gamla golv med skadade, obeständiga lim, elastiskt limmade eller spikade parkettgolv, brädgolv, kubbgolv, industriparkett samt även parallellt lagda parkettgolv, parkett med golvvärme samt träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet, exempelvis bok och lönn.

Växelvekan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golv tillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.