

2K Contact



SPECIALPRODUKT



Säker överlackering av färdigparkett

2K häftgrund på vattenbas. För efterlackering av färdig parkett utan mellanslipning. Lösningen för renovering av ytor med struktur eller flytande golv. Vid gängse renovering genom slipning är det inte möjligt att erhålla ytstrukturen exempelvis hos fasade eller borstade trägolv. Belastningsskiktet bevaras också.

- Rekommenderas av ledande färdigparkettstillverkare
- Liten åtgång, mycket dryg
- Möjliggör dammfri renovering
- Ursprungligt utseende bibehålls vid renovering
- Tids- och kostnadsbesparing

Användningsområde:

Lämpligt för industrilackad färdigparkett. Möjliggör dammfri efterlackering och nya ytegenskaper såsom: Kantskydd, ändring av glansgrad, glidfriktion för sportgolv enligt DIN 18032, halkskydd enligt DIN EN 16165:2021-12 eller skydd mot gulning hos ljusa träslag genom användning av UV-Protect.

Tekniska data

ART.NR			
11520	750 g	4	384

Förvaring och transport

12 månaders hållbarhet.
Inget farligt gods enligt ADR.
Förvaring och transport från +5 till +25 °C.
Skyddas mot frost.

GISCODE

W3/DD+

2004/42/CE

EU-gränsvärde för produkten kat. A/j: 140 g/l (/2010)
Produkten innehåller max 120 g/l VOC(blandning med härdare).

Användningsanvisningar

- Skaka massan, tillsätt härdaren i förhållande 2: 1 och blanda genom att skaka. Om delmängder ska blandas måste de vägas. Kan användas inom 2 timmar efter blandning.
- Skaka produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA TrimPad Applicator eller LOBA appliceringsspackel /ca 10 g/m² (100 m²/kg resp. ca 70 m²/kär).)

TORKTID

- Kan överlackeras tidigast efter 2 timmar.
- Dock inom 24 timmar.

APPLICERINGSREKOMMENDATION FÖR UV-LACKERADE PARKETTYTOR:

renovering,

- Utför grundrengöring med en singelskurmaskin, och en underlagd LOBASAND SpecialPad grön och LOBA CareRemover 1:4.
- Ta upp smutsen med en våtdammsugare och neutralisera med rent vatten eller använd en skurmaskin.
- Låt torka tillräckligt.

Nya beläggningar,

- Rådfråga LOBA kundtjänst om det är lämpligt med överlackering. Vid behov skapar du en provyta och utför ett vidhäftningstest.

APPLICERING AV 2K CONTACT:

- Applicera noga 2K Contact i ett skikt.
- När ytan är klubbfri (ca 2 timmar) lackeras den med 2K Supra A.T. Eller 2K Duo (inte glansig).

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Mellanslipning: Om flera lackskikt ska appliceras kan man uppnå en tillräcklig vidhäftning av mellanskiktet om överlackering sker inom 24 timmar utan mellanslipning. Därefter måste mellanslipning utföras. Med en mellanslipning före den sista appliceringen uppnås en jämn yta. Avlägsna noga allt damm efter varje mellanslipning.

Användning av grundlacken eller enbart lack: Principiellt kan alla lacker användas utan grundlack. Användning av en grundlack höjer bearbetnings säkerheten och ger en yta utan överlapsmärken, i princip oberoende av träslag. Mer information finns i LOBA:s träslagslista i den aktuella produktkatalogen.

Kantlimning: Vattenbaserade lacksystem uppvisar i regel en tendens till sidlimning. För att i största möjliga utsträckning utsluta uppkomsten av oregelbundna fogar med sidlimning är olika lösningar möjliga: Skjuvhållfast resp. fast elastisk limning av parketten, noggrann spackling av skarvarna, användning av lämplig grundlack såsom exempelvis LOBA EasyPrime, förbehandling av fjädern på massiva trägol med lackkompatibelt vax före läggning. Vidtagande av åtgärder som håller rumsklimatet, särskilt den relativa luftfuktigheten, konstant. (Ingående kundrådgivning rekommenderas.) Särskilt ömtåliga är gamla golv med skadade, obeständiga lim, elastiskt limmade eller spikade parkettgolv, brädgolv, kubbgolv, industriparkett samt även parallellt lagda parkettgolv, parkett med golvvärme samt träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet, exempelvis bok och lönn.

Växelverkan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Allmänna anvisningar

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer

från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.