TEKNISK INFORMATION

Life
matt

FÖRSEGLING

Sätter en ny standard i sin klass

1-komponent vattenburen golvlack. För normal belastning. Elastisk, god beständighet.

- Bra pris-/effektförhållande
- Kan användas utan grundlack
- Välbalanserade egenskaper
- Hög fyllningsförmåga
- Säker och enkel applicering

Användningsområde:
Lämpligt för parkett och trägolv.

Tekniska data

Slitage

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inomhus				Kommersiellt					Extremt

ART.NR			
11524	5 l	4	128
	10 l	-	60

Glansgrad ca*	21
Torrhalt	30 ±2%
Viskositet DIN 4	19 ±2s
Förvaring och transport	12 månaders hållbarhet. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	EU-gränsvärde för produkten kat. A/i: 140 g/l (/2010) Produkten innehåller max 49 g/l VOC.

*Glansgraden mäts vid 60° på glas. Den beror på skikttjockleken och klimatförutsättningarna (temp. rel. luftfuktighet) under torkningen. Värdena är enbart avsedda som orientering.

30/07/2026

Användningsanvisningar

- Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon, slipdamm och andra föroreningar.
- Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till + 25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, rel. luftfuktighet 40 % till 75 % och materialtemperatur +18°C till + 25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet tillräckligt ventilerat.
- För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
- För att reducera risken för ett kraftigt svälltryck, rekommenderar vi max. 2 rollerstrykningar per dag.
- Häll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Skaka produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.
- Denna produkt är en beståndsdel av "Connected Systems" från LOBA och Wakol. Du hittar de godkända kombinationerna med Wakol parkettlim i "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA lackroller Deluxe 120 eller LOBA lackroller mikrofiber 100-120 eller LOBA lackroller FiberTech / 100-120 ml(g)/m^2 = 8-10m^2/l(kg).

MELLANSLIPNING

Överlackering kan ske inom 24 timmar utan mellanslipning, därefter krävs mellanslipning. Med en mellanslipning före den sista strykningen kan du förbättra det visuella slutresultatet.
Använd LOBASAND Lochpad P120 eller finare, alternativt LOBA-SAND slipgaller P120 eller finare.
Avlägsna noga allt damm före överlackering.

TORKTID

- Kan beträdas försiktigt, mellanslipas och överlackeras efter tidigast 4 timmar.
- Lätt belastning efter 24 timmar.
- Full belastning och fullt skydd efter 5 dagar.
- Om extra skydd önskas användch med LOBA Cover 400. Se den tekniska informationen till produkten.
- De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag.

ANVÄNDNING AV GRUNDNING REKOMMENDERAS:

För minimering av kantlimning, bildning av skarvar och som spärr mot träämnen, t.ex. hos exotiska träslag.
- EasyPrime.
- VivaPrime.
- PrimaSeal Plus (innehåller lösningsmedel).

Tillsatser

Användningsområdet, egenskaperna och utseendet kan utökas genom att kombinera med LOBA-tillsatser. För möjliga kombinationer, detaljerad användningsinformation och torktider, vänligen se respektive teknisk information om tillsatser.

ANVÄNDNING PÅ PARKETT OCH TRÄGOLV:

- Förbered underlaget fackmannamässigt och grundlackera.
- Låt grundlacken torka enligt föreskrift.
- Applicera lacken.
- Låt torka.
- Mellanslipa.
- Applicera det andra lackskiktet.

ALTERNATIV APPLICERING UTAN GRUNDLACK:

Endast vid skjuvhållfast limning av träslagen ek, ask, lönn och ljus bok. Vid fuktkänsliga träslag, parkett med golvvärme och i saneringssituationer rekommenderar vi att endast utföra en lackapplicering per dag.
- Förbered underlaget fackmässigt.
- Rolla Life.
- Låt torka.
- Rolla det andra skiktet Life.
- Låt torka.
- Mellanslipa.
- Rolla det sista skiktet Life.

30/07/2026

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Brandskydd:
Beläggningsbildande system:
För att uppfylla DIBT-godkännandet och uppnå brandskyddsklass Cfl-s1 enligt DIN EN 14342, tabell 1 krävs en torrskiktstjocklek på max. 100 µm för lack och på max. 50 µm för hårdvaxolja.
System som inte bildar film:
För att uppnå brandskyddsklass Cfl-s1 enligt DIN EN 14342, tabell 1 krävs en appliceringsmängd från 20 till 60 g/m^2.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Mellanslipning: Om flera lackskikt ska appliceras kan man uppnå en tillräcklig vidhäftning av mellanskiktet om överlackering sker inom 24 timmar utan mellanslipning. Därefter måste mellanslipning utföras. Med en mellanslipning före den sista appliceringen uppnås en jämn yta. Avlägsna noga allt damm efter varje mellanslipning.

Användning av grundlacken eller enbart lack: Principiellt kan alla lacker användas utan grundlack. Användning av en grundlack höjer bearbetningssäkerheten och ger en yta utan överlappsmärken, i princip oberoende av träslag. Mer information finns i LOBA:s träslagslista i den aktuella produktkatalogen.

Kantlimning: Vattenbaserade lacksystem uppvisar i regel en tendens till sidlimning. För att i största möjliga utsträckning utesluta uppkomsten av oregelbundna fogar med sidlimning är olika lösningar möjliga: Skjuvhållfast resp. fast elastisk limning av parketten, noggrann spackling av skarvarna, användning av lämplig grundlack såsom exempelvis LOBA EasyPrime, förbehandling av fjädern på massiva trägolv med lackkompatibelt vax före läggning. Vidtagande av åtgärder som håller rumsklimatet, särskilt den relativa luftfuktigheten, konstant. (Ingående kundrådgivning rekommenderas.) Särskilt ömtåliga är gamla golv med skadade, obeständiga lim, elastiskt limmade eller spikade parkettgolv, brädgolv, kubbgolv, industriparkett samt även parallellt lagda parkettgolv, parkett med golvvärme samt träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet, exempelvis bok och lönn.

Växelverkan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Connected Systems: produkter som testats av Connected Systems, är optimerade på så sätt att det inte uppkommer några mörka färgningar som orsakas av kemisk växelverkan mellan ytbehandlingen och limmet, om produkten används korrekt.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.

30/07/2026