

# Sealer FR



SPECIALPRODUKT



## Så att du kan sova lugnt

2K speciallack för parkett. För ett bättre brandskydd. Med Sealer FR reduceras rökbildningen hos trägolv med nära 90 %. Genom flammhämmande egenskaper minskar brandhårdens utbredning med mer än 50 %.

- Aktiv förbättring av brandskyddet
- För objekt med brandskyddsföreskrifter
- Enkel bearbetning i LOBA-systemet
- Inga negativa effekter på utseendet
- Innovation från LOBA

## Användningsområde:

Lämpligt för alla träslag med en rådensitet på  $\geq 0,47\text{g/cm}^3$  (t.ex. bok, ek, merbau, wenge). För att uppnå en svärantändlig yta enligt EN 13501-1 klass Cfl-s1, hos massiv parkett där den minsta tjockleken enligt EN 14342 inte kan säkerställas, samt hos massiva trägolv som inte uppfyller normerna. Limning krävs på icke brännbara mineraliska underlag. Du hittar mer information i testcertifikatet - klassificeringsrapport för brandegenskaper enligt DIN EN 13501-1.

## Tekniska data

ART.NR			
11833	5 kg	2	96

<b>Torrhalt</b>	34 ±2%
<b>Viskositet DIN 4</b>	23 ±2s
<b>Förvaring och transport</b>	12 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.
<b>GISCODE</b>	W3+
<b>2004/42/CE</b>	EU-gränsvärde för produkten kat. A/i: 140 g/l (/2010) Produkten innehåller max 72 g/l VOC.

## Användningsanvisningar

- Skaka komponent A och tillsätt långsamt **komponent B under samtidig maskinell omrörning, t.ex. med en LOBA färgblandare** med ett blandningsförhållande på 10:1. Kan användas inom 2 timmar efter blandning.
- Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon, slipdamm och andra föroreningar.
- Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till +25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 75 % och materialtemperatur +18°C - +25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet tillräckligt ventilerat.
- För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
- För att reducera risken för ett kraftigt svälltryck, rekommenderar vi max. 2 rollerstrykningar per dag.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Skaka produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

### APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA lackroller Deluxe 120 och LOBA lackroller mikrofiber 100-120 / 100-120 ml(g)/m<sup>2</sup> = 8-10m<sup>2</sup>/l(kg).

### TORKTID

- Kan överlackeras tidigast efter 12 timmar.
- Dock inom 24 timmar.

### APPLICERING MED NATURLIG TRÄFÄRG:

- Förbered underlaget fackmässigt och grunda med LOBA EasyPrime.
- Låt grundlacken torka enligt den tekniska informationen.
- Rolla Sealer FR.
- Låt torka över natten, maximalt 24 timmar.
- Rolla Sealer. Låt torka över natten.
- Mellanslipa med LOBASAND Lochpad P120 eller finare.
- Applicera LOBA TopGel.
- Rolla LOBA 2K Duo (alla varianter är möjliga med undantag av glänsande).

## Allmänna anvisningar

**Rengöring av arbetsredskap:** Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

**Torktid:** De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

**Mellanslipning:** Om flera lackskikt ska appliceras kan man uppnå en tillräcklig vidhäftning av mellanskiktet om överlackering sker inom 24 timmar utan mellanslipning. Därefter måste mellanslipning utföras. Med en mellanslipning före den sista appliceringen uppnås en jämn yta. Avlägsna noga allt damm efter varje mellanslipning.

**Användning av grundlacken eller enbart lack:** Principiellt kan alla lacker användas utan grundlack. Användning av en grundlack höjer bearbetnings säkerheten och ger en yta utan överlappsmärken, i princip oberoende av träslag. Mer information finns i LOBA:s träslagslista i den aktuella produktkatalogen.

**Kantlimning:** Vattenbaserade lacksystem uppvisar i regel en tendens till sidlimning. För att i största möjliga utsträckning utsluta uppkomsten av oregelbundna fogar med sidlimning är olika lösningar möjliga: Skjuvhållfast resp. fast elastisk limning av parketten, noggrann spackling av skarvarna, användning av lämplig grundlack såsom exempelvis LOBA EasyPrime, förbehandling av fjädern på massiva trägolv med lackkompatibelt vax före läggning. Vidtagande av åtgärder som håller rumsklimatet, särskilt den relativa luftfuktigheten, konstant. (Ingående kundrådgivning rekommenderas.) Särskilt ömtåliga är gamla golv med skadade, obeständiga lim, elastiskt limmade eller spikade parkettgolv, brädgolv, kubbgolv, industriparkett samt även parallellt lagda parkettgolv, parkett med golvvärme samt träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet, exempelvis bok och lönn.

**Växelverkan:** Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

## Allmänna anvisningar

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer

från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.