



DeckFinish Color

Olika kulörer

FÖRSEGLING



Uppnår den senaste nivån: Nu finns det ett långvarigt skydd mot UV-ljus och väderpåverkan för ditt trädäck!

Vattenbaserad 1K beskiktning för trätytor utomhus. Dessa uteproffs sätter ditt trädäck i centrum: Oavsett om den är i grått eller ädelt rödbrunt - Med en lång livslängd trotsar DeckFinish Color all väderpåverkan, är stegsäker och beständig mot klor. Genom den snabba och enkla bearbetningen erbjuder detta hållfasta ytskydd även en kortare arbetstid.

- Djupskydd mot UV-strålning, frost och väta
- Beständig mot klor
- Säker och enkel applicering
- Ruggar inte upp träytan
- Torkar snabbt
- Lämpligt för alla träslag
- Lämpligt för glatta och räflade brädor
- Går att använda i system med LOBA DeckPrepare

Användningsområde:

Lämplig för träterasser och trädäck utomhus. Halkskydd enligt DIN 51097 bedömningsgrupp A och DIN EN 16165:2021-12 bedömningsgrupp R10.

Tekniska data

ART.NR			
11842	5 l	4	128

Förvaring och transport

12 månaders hållbarhet.
Inget farligt gods enligt ADR.
Förvaring och transport från +5 till +25 °C.
Skyddas mot frost.

800145
Ljusbrun800150
Mörkbrun800099
Rödbrun900148
Grå

Ingen kulörgaranti

Användningsanvisningar

- Optimala bearbetningsförhållanden vid +15°C till +25°C, relativ luftfuktighet 40 % till 75 %, materialtemperatur +15°C till +25°C.
- Applicera inte produkten på heta ytor eller ytor som är exponerade för kraftigt solljus, eftersom den applicerade beläggningen i såna fall torkar fast för snabbt. Applicera inte om du väntar regn på den applicerade ytan inom 3 timmar.
- Stryk på en testyta för att kontrollera produktens kompatibilitet, vidhäftning och finish om du är osäker. Resultatet kan variera beroende på träslaget, särskilt på oljiga, färgintensiva och hartsiga träslag.
- Skaka produkten ordentligt.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Undvik droppbildning på ytan, eller stryck glatt direkt med en pensel eller en borste.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA oljeborste, pensel / 100-120ml/m². Den faktiska materialförbrukningen kan variera beroende på träslaget, träets fuktighet och ytans exponeringstillstånd. Räkna med en märkbart högre materialförbrukning på kraftigt exponerade ytor.

TORKTID

- Går att efterbehandla efter 2-3 timmar, senast 24 timmar.
- Lätt belastning efter att den torkat över natten.
- Full belastning efter 48 timmar.

FÖRBEHANDLING

- Vi rekommenderar förbehandling med LOBA DeckPrepare för att optimera vidhäftningsförmågan och motverka grånad hos träet.

FÖRBEREDELSE:

Förstahandling

- Behandla underlaget i enlighet med specifikationerna för "gamla använda trädäck", eller "nymonterade trädäck" i den tekniska
- informationen för produkten LOBA DeckDegrayer.
- Applicera LOBA DeckPrepare i enlighet med den tekniska informationen.
- Torkning 1 timme. Vänta tills produkten har torkat fullständigt.
- Applicera LOBA DeckFinish Color
- Torkning min. 2 timmar
- Applicera ett andra skikt LOBA DeckFinish Color

Följande behandling

- Grundrengöring med LOBA DeckDegrayer i enlighet med produktens tekniska information
- Applicera LOBA DeckPrepare
- Torkning 1 timmar
- Applicera LOBA DeckFinish Color

För att bevara trädäckets yta under lång tid rekommenderar vi en årlig grundrengöring och en ny beläggning av trädäcket.

Allmänna anvisningar

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet medför längre torktider. Rengör inte med vatten innan produkten härdat fullständigt. Produktspecifika uppgifter finns i respektive tekniska information.

Användning av LOBA DeckFinish Color utan grundning: Du kan normalt använda LOBA DeckFinish Color utan LOBA DeckPrepare. Användningen av LOBA DeckPrepare förbättrar lackens vidhäftningsförmåga mot underlaget märkbart och ökar bearbetningssäkerheten.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.