

FloorCare

Anti-slip



OŠETROVACÍ PROSTRIEDOK



Disperzný ošetrojúci prípravok. Pre ochranu lakovaných podláh. Chráni lakované podlahy ošetrojúcim filmom pred jemnými škrabancami a stopami po používaní. Bráni predčasnému opotrebovaniu a zvyšuje životnosť povrchu.

- Udržiava hodnotu a vzhľad podlahy
- Dlhodobo chráni lak pred opotrebovaním
- Udržiava protišmykové vlastnosti laku 2K Duo anti-slip R9
- Dodáva nový lesk namáhaným a opotrebovaným podlahám
- Bezpečné a ľahké spracovanie

Oblasť použitia:

Vhodné na ošetrovanie podláh, lakovaných s LOBA 2K Duo anti-slip R9. Získal triedu odolnosti proti šmyku R 9 podľa DIN EN 16165:2021-12.

Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.		
10490	10l	60

Hodnota pH	8,8
Zloženie	voda, polyméry, vodou riediteľné rozpúšťadlá, vonné látky, konzervačné látky
Skladovanie a transport	Skladovateľnosť 24 mesiacov, vid' potlač na obale. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.
GISCODE	GE10

Pokyny ku spracovaniu

- Volné nečistoty a prach najskôr odstrániť vysávačom, zmetákom alebo mopom, následne plochu na vlhko vytrieť s LOBA CleanFix alebo Cleaner. Odolné nečistoty a zvyšky starých ošetrojúcich prípravkov sa musia predtým odstrániť hĺbkovým čistením s LOBA CareRemover. K tomu treba zohľadniť technické informácie ku produktu.
- Materiál dobre pretrepať.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

RIEDIDLO

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Nanášač LOBATOOL, na veľkých plochách vhodný plochý mop / $30\text{-}40\text{ ml(g)/m}^2 = 25\text{-}35\text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3\text{-}4\text{ l}/100\text{ m}^2$

DOBA SCHNUTIA

- Pochôdzne po 1-2 hodinách.
- Plná záťaž a zakrytie po 12 hodinách.

POUŽITIE:

Nanášajte materiál na podlahu po častiach a následne rozotrite do rovnomernej vrstvy. Nástroj, ktorým prípravok nanášate, udržiajte na plochu a nedvíhajte ho, netlačte. Začnite na jednej strane miestnosti oproti dverám a potom postupujte od steny ku stene na druhú stranu miestnosti až ku vstupným dverám. Vždy vyčistite kompletne celú miestnosť. Počas schnutia nesmiete v žiadnom prípade znovu nanášať prípravok, došlo by ku vytváraniu čmúh.

HĽBKOVÉ ČISTENIE:

Produkt môžete znovu odstrániť z povrchu hĺbkovým čistením s LOBA CareRemover. Vykonajte hĺbkové čistenie pomocou jednotúčovej brúsky a kotúča s kartáčom stredne hrubých štetín. Na menších plochách môžete čistenie urobiť aj ručne kefou a škrabákom. Pri použití padov dochádza ku strate antišmykovosti.

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Slová a symboly označené symbolom © predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.