



2K ImpactOil Color

Çeşitli renkler

HIGH SOLID YAĞ RENKLİ



En yüksek gereklilikler için doğal zemin yağı

Ahşap zeminler için bitkisel renkli 2K High Solid yağ. Mükemmel dayanıklılık katarak ahşabın doğallığını vurgular. Bu sayede hem resmi, hem de maksimum gerekliliklerin söz konusu olduğu özel alanlar, hatta ıslak alanlar için uygundur. Nüfuz etme tutumunun iyi olması sayesinde ahşap korunur, fakat ahşap, açık gözenekli ve nefes alma özellikli bir şekilde kalır. LOBA 2K teknolojisi sayesinde bakım ihtiyacı azalır ve aynı zamanda su ve kimyasallara karşı daha iyi dayanıklılık sağlar.

- Yüksek oranda neme maruz kalan alanlar için uygundur
- Tek günlük sistemde zamandan tasarruf sağlayan uygulama
- Düşük tüketim, çok verimli
- Solvent içermeyen % 100 katı cisim
- Tüm çeşitleri kendi aralarında karıştırılabilir
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Çalışma alanları için DIN EN 16165:2021-12'e uygun sertifikalı kayma önlemesi
- EN 71-3 uyarınca çocuk oyuncakları için uygundur

Kullanım alanı:

Parke ve ahşap zeminlerin profesyonelce boyanması için. Tercihen kalın gözenekli yapraklı ağaçlar (meşe, dişbudak için uygundur. Ahşap zeminlerin empenyelemeli ilk işlemi için uygundur. Banyo, Wellness alanı, vb. gibi yüksek neme maruz kalan odalar için de uygundur DIN EN 16165:2021-12 Değerlendirme Sınıfı R10'a uygun olarak kayma önleyici. Çocuk oyuncakları için uygundur, DIN EN 71-3 - "Belirli elemanların dağılması" gerekliliklerini karşılar. Neredeyse tüm Avrupa ve egzotik ahşap türleri için uygundur. www.loba.de adresinde bulabileceğiniz LOBA ahşap türleri listesine dikkat edin. Herhangi bir şüphe durumunda fabrikaya danışılmalıdır.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10610	750 g	4	400

Tüm renkler 100 ml'lik örnek dozlar halinde de mevcuttur.
10610-90 / Örnek Set/ 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

İçerik maddeleri

modifiye edilmiş bitkisel yağlar, pigmentler, sikatifler, kobalt içermeyen kuru maddeler, Su

Depolama ve taşıma

36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir
ADR'ye göre tehlikeli madde değildir.
Dondan etkilenmez.

GISCODE

Ö10/DD+

Ürün verileri

Temel renkler							
	900005 Siyah	900126 Beyaz	900148 Gri				
Ahşap renkleri							
	800099 Maun	800127 Ceviz	800132 Sigara içilen alanlar	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wenge	800200 Antik meşe
Trend renkler							
	700133 Papirüs	900127 Chalk	900143 İstiridyе	900144 Clay	900145 Kum	900146 Sedef	900147 Gümüş

Renk garantisi verilmez

Uygulama talimatları

- Kütleyi karıştırın, 10:1 oranında sertleştirici dikkatli şekilde karıştırın (bir LOBA boya karıştırıcısı ile makine kullanılarak da karıştırılır). Kısmi miktarların karıştırılması gerekiyorsa bu miktarların mükemmel şekilde uygulanması gerekir. Karıştırmadan sonra şeffaf yağ 2 saat, renkli yağı 1 saat süreyle işlenebilir.
- Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, zımpara tozu ve diğer kirlere arındırılmış olmalıdır.
- +15°C ila + 25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %65 bağıl nem, +18°C - + 25°C malzeme sıcaklıkları, maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.
- Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate alınmalıdır.
- Farklı uygulama yöntemlerinde kuruma süreleri ve tüketim gibi parametreler farklı olabilir.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovasını kullanın.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Kullanılan ahşabın kendi rengi, yapısı ve gözenekliliği, zımpara görünümünün temizliği, elde edilecek renk tonunu çok ciddi şekilde etkiler. Kendi kendinize test etmeniz için orijinal ağaç üzerinde derhal şantiyeye uygun zımparalama tekniği deneme yapmanızı ve gerekiyorsa iş sahibinden onay almak için renk tonu numunesi almanızı öneriyoruz.
- LOBA "Parke zeminlerin renklendirilmesi zımparalama talimatı"na dikkat edilmelidir.
- Renk seçeneklerini kullanmadan önce, elde edilebilen renk tonlarını ve görsel toplam etkiyi değerlendirmek için deneme olarak sürme işlemleri gerçekleştirmenizi öneriyoruz. Renk tonları kendi aralarında karıştırılabilir. Rengi açmak veya kapatma gücünü azaltmak için şeffaf çeşitleri karıştırılabilir.

- Homojen bir boya görünümü için pigment doyumu gerekir, bu nedenle inceltme maksimum üç renksiz ölçü ve bir renkli ölçü ile gerçekleştirilmelidir.
- Büyük yüzeyler için birden fazla kaba ihtiyaç duyulursa, toplam miktar çalışma başlangıcından önce bir çalışma kabında karıştırılmalıdır.
- Islatılmış yüzeylerde, pigmentlerin ahşaba derin bir şekilde nüfuz etmesi nedeniyle, yüzeyin daha sonra orijinal duruma dönmesi mümkün değildir.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Bu ürün LOBA ve Wakol'un "Connected Systems"inin bir parçasıdır. Wakol parke yapıştırıcıları ile onaylanmış kombinasyonlar "Connected Systems Matrix" içinde bulunabilir: www.loba.de/connected-systems

İNCELTİCİ

Renk tonunu açmak veya kapatma gücünü azaltmak için şeffaf tiple karıştırın. Bir renkli ölçüye maks. 3 şeffaf ölçü.

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA geniş spatula / Uygulama başına yaklaşık 30 g/m² (33 m²/kg), zeminin emiciliğine bağlı olarak. LOBA bej özel ped ile eşitleme.

KURUMA SÜRESİ

- 12 saat sonra üzerinde yürünebilir.
- 48 saat sonra kullanılabilir.
- 10 gün sonra tam yüklenme ve kapatma.
- LOBA Cover 400 ile daha önce kapatmak mümkündür, ayrıntılar için ürünle ilgili teknik bilgilere bakın.

Uygulama talimatları

ÖZEL EFEKTLER ELDE ETMEK İÇİN OPSİYONEL ÖN İŞLEM

Pigment mordanı:

- PreTone

SPATULA UYGULAMASI::

- Yağı LOBA geniş spatulayla uygulayın.
- Nüfuz etmesine izin verin.
- Yağ sürme işleminin başlangıcından yaklaşık 20 dakika sonra tek diskli parlatma makinesi ve alta döşenmiş LOBA bej özel ped ile eşitleme işlemi yapın.
- Spatula ile ikinci kat yağı sürün.
- Nüfuz etmesine izin verin.
- Yağ sürme işleminin başlangıcından yaklaşık 20 dakika sonra tek diskli parlatma makinesi ve alta döşenmiş LOBA bej özel ped ile eşitleme işlemi yapın.

DERZLİ ZEMİNLERDE VE PAHLI LAMBRI ZEMİNLERDE UYGULAMA - PED UYGULAMASI:

2K ImpactOilColor'ı doğrudan bir LOBA bej özel pede uygulayın. Bir tek diskli parlatma makinesi desteğiyle yağı emdirin. Yeni bir (kuru) LOBA bej özel pedle eşitleme işlemi yapın. Gece boyunca kuruma. 2K ImpactOilColor'ı doğrudan bir LOBA bej özel pede uygulayın. Bir tek diskli parlatma makinesi desteğiyle yağı emdirin. Yeni bir (kuru) LOBA bej özel pedle eşitleme işlemi yapın. Bu teknikle ilgili diğer bilgileri, www.loba.de adresindeki "Teknik Öneriler ve Püf Noktalar" bölümümüzde bulabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOTLAR

Püskürtme uygulaması için kullanıma izin verilmez.

Fazlalık malzeme, eşitleme sırasında tamamen çıkartılmalıdır. Münferit egzotik ahşaplarda kurumayı geciktirme durumları görülebilir.

Islak bezleri, pedleri ve diğer iş gereçlerini kapalı kaplarda saklayın, zımpara tozu ile birlikte yağı, kumaş bezler vb. ile suyla nemlendirin veya kapatılabilir kovalarda saklayın veya yangına neden olmayacak şekilde bertaraf edin, aksi takdirde kendi kendine tutuşma tehlikesi söz konusudur. Çalışma alanlarını uygulamalar ve kurutma esnasında iyice havalandırın.

Spatula ile uygulama, sadece derzleri sızdırmaz ahşap zeminlerde mümkündür. Derzlere uygulanan yağ, uzun bir süre tamamen kurumaz.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kenar yapıştırma: Kaymaya dirençsiz bir şekilde yapıştırılmış parke, lambri zeminler, ahşap blok, yüksek kenarlı lamel parke ve yerden ısıtmada kullanılan parkeler ile nem değişme süresi kısa olan ahşap türleri (örn. kayın), oda iklimindeki (nem, sıcaklık) dalgalanmalarda çok fazla çalışır. Yağlar uygulanırken çatlama derzleri oluşabilir.

Etkileşim durumları: Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

Connected Systems: tarafından test edilen ürünler, uygun şekilde işlendiğinde, yüzey işleme ve yapıştırıcı arasındaki kimyasal etkileşimin neden olduğu herhangi bir koyu renk değişimi oluşmayacak şekilde optimize edilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

Genel notlar

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya | bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.