



# DeckOil

## Şeffaf

YAĞ EMDİRME



### Güçlü karakter: Terasınızdaki ahşabı tam güzelliğine kavuşturun

Dış mekanda ahşap yüzeyler için emprenye yağı. Ahşabın doğallığını vurgular. Ahşap terasınızı ve bahçe mobilyalarınızı rüzgar ve hava koşullarına karşı koruyun! LOBA DeckOil bitkisel yağ esaslıdır ve etkili derinlik koruması sağlar.

- Donma ve ıslanmaya karşı derinlik koruması
- İyi nüfuz etme özelliği
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Bahçe mobilyalarını emprenyelemek için de uygundur
- Düz ve tırtıklı yüzeylere uygulanabilir
- Önceki LOBA DeckPrepare uygulaması kullanım ömrünü uzatır
- EN 71-3 uyarınca çocuk oyuncakları için uygundur

### Kullanım alanı:

Ahşap teraslar, teras kaplamaları, bahçe mobilyaları ve dış mekanda kullanılan diğer ahşap eşyalar için uygundur. Çocuk oyuncakları için uygundur, DIN EN 71-3 - "Belirli elemanların dağılması" gerekliliklerini karşılar. DIN 51097 Değerlendirme Sınıfı B ve DIN EN 16165:2021-12 Değerlendirme sınıfı R10'a uygun olarak kayma önleyici.

## Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
	750 ml	6	480
10616	2,5l	4	120
	12l	-	42

Katı cisim	45,4 ±2%
İçerik maddeleri	alifatik hidrokarbonlar, modifiye edilmiş bitkisel yağlar, sikatifler, Su, kobalt içermeyen kuru maddeler
Depolama ve taşıma	36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir Dondan etkilenmez. ADR'ye göre tehlikeli madde değildir.
GISCODE	Ö60

## Uygulama talimatları

- Optimal çalışma sıcaklığı +15°C ile +25°C, bağıl nem %40 ile %75, malzeme sıcaklığı +15°C ile +25°C.
- Sürülen katmanın vaktinden önce kurumasına neden olabileceği için sıcak veya fazla güneş ışınına maruz kalmış yüzeylere uygulamayın. Eğer uygulama sonrasında 3 saat içinde yağmur bekleniyorsa, uygulama yapmayın.
- Kuşku halinde bir test alanını döşeyin, böylece uyum, yapışma ve görünümü belirleme olanağınız olur. Sonuçlar ahşap türüne bağlı olarak özellikle de yağlı, yoğun boyalı ve reçineli ahşaplarda farklılıklar gösterebilir.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovasını kullanın.
- Yüzeyde damlacık oluşmasını engelleyin, ya da doğrudan fırça ile düzlemesine üstünden sürün.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

### İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

### UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA yağ fırçası, tüy bırakmayan bez / uygulama başına 80-120ml/m<sup>2</sup>.

Gerçek malzeme tüketimi; ahşap türüne, ahşap nemine ve yüzeyin bozunma durumuna bağlıdır; gerçek tüketim, gerekirse deneme amaçlı bir uygulamayla belirlenmelidir. Optimum empenyeleme/koruma etkisi sadece lif doyumuna ulaşıldığında (ahşabın yağı maksimum düzeyde emmesi) sağlanır. Bunun için birkaç uygulama gerekli olabilir.

### KURUMA SÜRESİ

- yakl. 12 saat.

### HAZIRLIK:

- Gerekirse kirler, yosunlar, eski boya katlarını önceden temizleyin.
- Yeni takılmış, gözenekleri büyük ölçüde kapalı ahşaplar genelde yeteli miktarda yağ ememez, bu nedenle önce gözeneklerin "açılması" gerekir. Bu işlem, aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir: Hava koşullarına maruz bırakmak, alternatif olarak ara kurutmalarla birden fazla kez ıslatmak.
- Çok kirli ve hava koşullarına maruz kalmış eski ahşap teraslar ve teras kaplamalarını LOBA DeckDegrayer ile temizleyin, ürünle ilgili teknik bilgilere dikkat edin.

### UYGULAMA:

- Deck&Teak yağı fırça veya tüy bırakmayan bezle eşit bir şekilde ahşabın damarları yönünde sürün.
- Yaklaşık 30 dakikalık nüfuz etme süresinden sonra, emilmeyen yağ bir fırça veya tüy bırakmayan bir bezle tamamen emdirin veya çıkartın.
- Ahşap mobilyalarda, özellikle oturma mobilyalarını emici bezlerle neredeyse tamamen kuruyacak şekilde ovun.
- Büyük yüzeyler için LOBA yağ fırçasını kullanın.
- Gerekliyse, gece boyunca kuruttuktan sonra bir yağ uygulaması daha yapın.

### ÖNEMLİ NOTLAR

Fazlalık malzeme, eşitleme sırasında tamamen çıkartılmalıdır. Münferit egzotik ahşaplarda kurumayı geciktirme durumları görülebilir. Islak bezleri, pedleri ve diğer iş gereçlerini kapalı kaplarda saklayın, zımpara tozu ile birlikte yağ, kumaş bezler vb. ile suyla nemlendirin veya kapatılabilir kovalarda saklayın veya yangına neden olmayacak şekilde bertaraf edin, aksi takdirde kendi kendine tutuşma tehlikesi söz konusudur. Çalışma alanlarını uygulamalar ve kurutma esnasında iyice havalandırın.

## Genel notlar

**Kuruma süresi:** Belirtilen kuruma süreleri +20°C ve %50 bağıl nem ortamında geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri kurumanın gecikmesine neden olur. İyice sertleşene kadar ıslak temizlik yapmayın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.