



# PrimaSeal Plus

ASTAR UYGULAMASI



Parke için alkol bazlı astar uygulaması.

- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Ahşap içerik maddeleri ve eski içeriklere karşı iyi düzeyde bariyer etkisi
- Ahşap rengini yoğunlaştırır
- İyi fiyat/performans oranı

#### Kullanım alanı:

Neredeyse tüm Avrupa ve egzotik ahşap türleri için uygundur. [www.loba.de](http://www.loba.de) adresinde bulabileceğiniz LOBA ahşap türleri listesine dikkat edin. Herhangi bir şüphe durumunda fabrikaya danışılmalıdır. Sıvı cilaların kenar yapışma etkisi azaltılır. Uzmanca döşenmiş ve kaymaya dirençli ve sabit elastik şekilde yapıştırılmış parke ve ahşap zeminlerde blok yapışmalar görülmez.

## Ürün verileri

| ÜRÜN NO. | 📦   | 🏠 | 🚚   |
|----------|-----|---|-----|
| 11033    | 5 l | 4 | 128 |

**Depolama ve taşıma** 18 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir  
Dondan etkilenmez.

**GISCODE** G1

## Uygulama talimatları

- Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, zımpara tozu ve diğer kirlere arındırılmış olmalıdır.
- +15°C ila +25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %75 bağıl nem, +18°C - +25°C malzeme sıcaklıkları, maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.
- Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate alınmalıdır.
- Aşırı kabarma basıncı oluşma tehlikesini azaltmak için, günde en fazla 2 kez ruloyla uygulama yapılmasını öneriyoruz.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovanını kullanın.
- Malzemeyi iyice karıştırın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

#### İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

#### UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA Cila rulosu Universal 100 / 100-120 ml/m<sup>2</sup> (8-10 m<sup>2</sup>/l).

#### ARA ZIMPARA

Astar uygulamasına ara zımparalama yapmayın.

#### KURUMA SÜRESİ

- En erken yaklaşık 60 dakika sonra üzerine cila uygulanabilir.
- Kurumayı geciktirme durumlarında tamamen kurumayı bekleyin.

## Uygulama talimatları

### ÜZERİNE CİLA UYGULAMAK İÇİN UYGUN CİLA:

#### Normal kullanım:

- Life.

#### Yoğun kullanıma kadar:

- EasyFinish.
- Viva.

### Çok yoğun kullanıma kadar:

- 2K Supra A.T..
- 2K Duo.
- 2K Fusion

### PARKE VE AHŞAP ZEMİNLER İÇİN UYGULAMA:

- Zemini uzmanca hazırlayın.
- Astarı doymuş bir kat boya şeklinde ruloyla sürün.
- Kuruma.
- LOBA ruloyla sıvı cila sürme.

## Genel notlar

**Kullanılan aletlerin temizlenmesi:** Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

**Kuruma süresi:** Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cırcıyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

**Güvenlik uygulamaları:** Güçlü solvent içeren ürünlerin işlenmesi ve kurutulması sırasında alev alıcı solvent buharları oluşur. Bu nedenle tehlike bölgesinde ateş, çıplak ışık, kaynak yapmak, sigara içmek, vb. yasaktır. Çalışma ve depolama mekanlarını iyi havalandırın. Çalışma mekanlarındaki ve yan mekanlardaki elektrikli cihazlar, çalışmalar başlarken soğuyacak şekilde zamanında kapatılmalıdır. Elektrik sistemlerindeki de dahil olmak üzere her türlü kıvılcım oluşumundan kaçınılmalıdır. Malzeme haznelelerini sızdırmayacak şekilde kapalı tutun. Solvente duyarlı parçaları, bitkileri ve hayvanları (akvaryumlar) solvent buharlarının etki alanından uzaklaştırın.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.