



# EasyFill

DERZ DOLGU MACUNU



## Maksimum kapatma gücü, sonradan macunlama gerekmez

Su bazlı derz dolgu solüsyonu. Ahşap dolgusu oluşturmak için. Yeni nesil su bazlı derz macunu çözümleri bir kez uygulanarak büyük derzleri de kapatır. Bir seferlik macunlama, hızlı kuruma ve mükemmel zımparalanabilirlik sonuç olarak belirgin bir zaman tasarrufu sağlar.

- Uygulanması çok kolaydır
- Tek seferlik macunlamada büyük derzleri de kapatır
- Derzde macun çökeltisi olmaz
- Çok hızlı kuruma
- İyi zımparalanabilirlik, iyi görünür ve zımpara kağıdına düşük yapışır
- Yağlı ve boyalı yüzeylerde iyi renk verilmesi
- Piyasadaki Avrupa'nın ve egzotik bölgelerin ahşap türlerinde kullanılabilir
- Kokusuz

## Kullanım alanı:

Yapıştırılmış parke ve ahşap zeminlerdeki derzler ve küçük hasarları kapatmak için. Aşırı geniş ve kirlenmiş derzlerin bulunduğu eski zeminler ile ahşap konstrüksiyonların üzerine çakılmış veya vidalanmış ahşap zeminler normalde doldurulmaz, en azından kuru ahşap dolgusu kısmen yerinden oynar.

## Ürün verileri

ÜRÜN NO.	📦	📦	📦
11039	1l	12	480
	5l	4	128

Katı cisim	30 ±2%
Depolama ve taşıma	12 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ile +25°C arasında depolama. Taşıma nedeniyle don hasarları oluşma tehlikesi yoktur.
GISCODE	W2+

## Uygulama talimatları

- Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, zımpara tozu ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır.
- +15°C ila + 25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %75 bağıl nem, +18°C - + 25°C malzeme sıcaklıkları, maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.
- Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate alınmalıdır.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) adresindeki işleme talimatlarında bulabilirsiniz.

### İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

### UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA yüzey spatulası / yakl. 100ml/m<sup>2</sup> (10m<sup>2</sup>/l). Tüketim derz genişliğine göre farklılık gösterebilir.

### KURUMA SÜRESİ

- İnce derzlerde en erken 15 dakika sonra zımparalanabilir.
- Son derece büyük derzlere sahip tadilatlarda gece boyu kurumaya bırakın.
- Önerilen yüzey işleme sistemleriyle en erken 60 dakika sonra işlenebilir.

### YÜZEY İŞLEME İÇİN UYGUN SİSTEMLER:

- Tüm LOBA kaplama ve yağ sistemleri.

### UYGULAMA:

- Orta zımparalamadan (örn. Tane büyüklüğü 60) sonra ve ince zımparalamadan (örn. Tane büyüklüğü 100) önce.
- Ürünü, ilgili ahşap türünü mümkün olduğunca ince ahşap zımparası tozuyla hamur haline getirerek macunumsu, homojen bir kütleye dönüştürün.
- Kullanılan zımpara tozu ne kadar inceyse, kütle, spatula ile o kadar kolay işlenir ve derzdeki yapışma o kadar iyi olur.
- İnce zımparalamadan önce tüm zemin spatulayla işlenir.
- Büyük derzlerde veya hasarlarda, kurumadan sonra işlemi tekrarlayın.
- Yüzeyin kalıntılarını özenli bir şekilde temizleyin.
- Yüzeyde bulunan dolguyu, kuruduktan sonra tamamen zımparalayın (ince zımparalama).

**İpucu:** Mükemmel bir renk sonucu elde etmek için ağırlığa göre karıştırma oranı 1:10 (zımparalama tozunun macuna oranı) olmalıdır.

### KOYU RENK AHŞAP TÜRLERİNDE RENKLENDİRME:

Koyu renk ahşap türlerinde renklendirmeyi iyileştirmek için Mixol Universal renklendirme boyası eklenebilir. 5 litre LOBA EasyFill bir kovaya boşaltılır, 200 ml MIXOL eklenir ve bir boya karıştırıcısı ile eşit oranlı bir karışım elde edilir. Renk sapmalarını önlemek için ilgili alan için daima yeterli miktarda karışım hazırlanmalıdır. Karışım 24 saat içinde kullanılmalıdır.

- **Mixol Dunkelbraun 23** Şu türden koyu renkli ahşaplar için: Füme meşe, Venge, PangaPanga
- **Mixol Kastanie 20** Şu türden kırmızı renkli ahşaplar için: Jatoba, Merbau, Mahagoni

Tanımlanan uygulama için diğer ipuçlarını "koyu veya kırmızı renkli ahşapların macunlanması" başlığında bulabilirsiniz.

## Genel notlar

**Kullanılan aletlerin temizlenmesi:** Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

**Kuruma süresi:** Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava ceryanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumunun gecikmesine neden olur.

**Kenar yapıştırma:** Su bazlı cila sistemleri normalde kenar yapıştırma eğilimi gösterir. Blok yapışma ile birlikte düzensiz derzlerin oluşmasını büyük ölçüde önlemek için işe yarayan çeşitli önlemler mevcuttur: Parke elemanlarının kaymaya dirençli ve sabit elastik şekilde yapıştırılması, derzlerin dikkatli bir şekilde doldurulması, örn. LOBA EasyPrime gibi uygun astar uygulamalarının kullanılması, masif ahşap panellerdeki yiv yanaklarına cilaya uyumlu balmumuyla ön işlem uygulanması. Başta bağıl nem olmak üzere oda iklimini sabit tutan önlemlerin alınması. (Müşteri danışmanlığının özenli bir şekilde yapılması önerilir). Hasar görmüş, labil yapıştırıcı kullanılan eski zeminler, elastik, yapıştırılmış veya çakılmış parke zeminler, lambri zeminler, ahşap bloklar, yüksek kenarlı lameller, ayrıca paralel döşenmiş parke zeminler, yerden ısıtmada kullanılan parkeler, örn. kayın, akçaağaç gibi nem değişme süresi kısa ahşaplar bu tür durumlara özellikle meyillidir.

## Genel notlar

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel norm-

lara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.