



2K Intensive

Şeffaf

ASTAR UYGULAMASI



Parke için yağ bazlı High Solid 2K astar uygulaması. Belirgin bir şekilde yüksek ahşap güçlendirme özelliği sayesinde yağlanmış bir zeminin renk derinliğine ulaşılır. Kolay ve güvenli şekilde işlenir, tüm parlaklık derecelerinde tüm LOBA cilalarla birlikte kolay ve güvenli bir çalışır.

- Ahşap rengi belirgin bir şekilde yoğunlaştırılır
- Kobalt ve bütanonoksim içermez
- Cila avantajlarıyla birleşik yağlanmış görünüm
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Ahşabı kabartma yok
- Kenar yapışma etkisi yok

Kullanım alanı:

Neredeyse tüm Avrupa ve egzotik ahşap türleri için uygundur. www.loba.de adresinde bulabileceğiniz LOBA ahşap türleri listesine dikkat edin. Herhangi bir şüphede durumunda fabrikaya danışılmalıdır. Sıvı cilaların kenar yapışma etkisi azaltılır. Uzmanca döşenmiş ve kaymaya dirençli ve sabit elastik şekilde yapıştırılır. Sıvı parke ve ahşap zeminlerde blok yapışmalar görülmez.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsergänztes Bauprodukt
nach TRGI-Grundsätzen
E-9510-192



Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
11053	600 g	4	320
	2,5 kg	4	120

Katı cisim	93 ±2%
Viskozite DIN 4	19 ±2s
Depolama ve taşıma	12 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. Dondan etkilenmez.
GISCODE	Ö40/DD+

Uygulama talimatları

- Kütleli karıştırın, 5:1 oranında sertleştirici ekleyin ve bir LOBA boya karıştırıcısı ile karıştırın. Kısmi miktarların karıştırılması gerekiyorsa LOBA karıştırma bardağını kullanın veya miktarları tartarak belirleyin. Karıştırmadan sonra 2 saat süreyle işlenebilir.
- %50 veya daha yüksek nispi nem oranındaki şantiye koşullarında vantilatörlerle hava hareketi sağlamak önemlidir.
- Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, zımpara tozu ve diğer kirlilerden arındırılmış olmalıdır.
- +15°C ila + 25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %65 bağıl nem, +18°C - + 25°C malzeme sıcaklıkları, maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.
- Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate alınmalıdır.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovanını kullanın.
- Malzemeyi iyice karıştırın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA yağ rulosu mikro elyaf 60-80 / yaklaşık 20-40g/m² (25-50 m²/kg), zeminin emiciliğine bağlı olarak.

LOBA bej özel ped ile eşitleme.

ARA ZIMPARA

Astar uygulamasına ara zımparalama yapmayın.

KURUMA SÜRESİ

- En erken 12 saat sonra üzerine cila uygulanabilir.
- Kurumayı geciktirme durumlarında tamamen kurumayı bekleyin.

ÜZERİNE CİLA UYGULAMAK İÇİN UYGUN CİLA:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

RULO UYGULAMASIYLA İLGİLİ UYGULAMA ÖNERİSİ:

- LOBA yağ rulosu Mikro elyaf 60/80 ile ince şekilde bir genel temizlik yapın.
- Yaklaşık 30-60 dakikalık bir nüfuz etme süresinden sonra bir tek diskli parlatma makinesi ve LOBA bej özel pedle özenli, dikkatli bir şekilde eşitleme işlemi yapın, fazlalıkları tamamen çıkartın.
- Kuruma en az 12 saat
- LOBA sıvı cilayı ruluyla sürün (teknik bilgilere uygun olarak).
- Bir LOBA zımparalama kumaşı ve P240 zımparalama şeridi ile ara zımpara yapın.
- LOBA sıvı cilayı ruluyla sürün (teknik bilgilere uygun olarak).

ÖNEMLİ NOTLAR

Örn. tek seferlik spatula uygulamasında olduğu gibi uygulama miktarının çok az olması nedeniyle lif doyumuna ulaşılabilmesi durumunda ahşapta grileşme görülür.

Fazlalık malzeme, eşitleme sırasında tamamen çıkartılmalıdır. Münferit egzotik ahşaplarda kurumayı geciktirme durumları görülebilir.

Islak bezleri, pedleri ve diğer iş gereçlerini kapalı kaplarda saklayın, zımpara tozu ile birlikte yağı, kumaş bezler vb. ile suyla nemlendirin veya kapatılabilir kovalarda saklayın veya yangına neden olmayacak şekilde bertaraf edin, aksi takdirde kendi kendine tutuşma tehlikesi söz konusudur. Çalışma alanlarını uygulamalar ve kurutma esnasında iyice havalandırın.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava ceryanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kenar yapıştırma: Kaymaya dirençsiz bir şekilde yapıştırılmış parke, lambri zeminler, ahşap blok, yüksek kenarlı lamel parke ve yerden ısıtmada kullanılan parkeler ile nem değişme süresi kısa olan ahşap türleri (örn. kayın), oda iklimindeki (nem, sıcaklık) dalgalanmalarda çok fazla çalışır. Yağlar uygulanırken çatlama derzleri oluşabilir.

Etkileşim durumları: Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.