




2K Intensive Color

Çeşitli renkler

RENKLENDİRME



Ahşap zeminler için yağ bazlı, renkli 2K High Solid astar uygulaması. Cilaların altında renkli yağlanmış bir görünüm elde edilmesini sağlar. Kolay ve güvenli şekilde işlenir.

- Tüm çeşitleri kendi aralarında karıştırılabilir
- Kobalt ve bütanonoksim içermez
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Çok çeşitli tasarım olanakları
- Ahşabı kabartma yok
- Kenar yapışma etkisi yok

Kullanım alanı:

Parke ve ahşap zeminlerin profesyonelce boyanması için. Tercihen kalın gözenekli yapraklı ağaçlar (meşe, dişbudak için uygundur. Neredeyse tüm Avrupa ve egzotik ahşap türleri için uygundur. www.loba.de adresinde bulabileceğiniz LOBA ahşap türleri listesine dikkat edin. Herhangi bir şüphe durumunda fabrikaya danışılmalıdır. Sıvı cilaların kenar yapışma etkisi azaltılır. Uzmanca döşenmiş ve kaymaya dirençli ve sabit elastik şekilde yapıştırılmış parke ve ahşap zeminlerde blok yapışmalar görülmez.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
11053	2,5 kg	4	120

Tüm renkler 100 ml'lik örnek dozlar halinde de mevcuttur.

Katı cisim	93 ±2%
Viskozite DIN 4	19 ±2s
Depolama ve taşıma	12 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. Dondan etkilenmez.
GISCODE	Ö40/DD+

Ürün verileri



Renk garantisi verilmez

Uygulama talimatları

- Kütleyi karıştırın, 5:1 oranında sertleştirici ekleyin ve bir LOBA boya karıştırıcısı ile karıştırın. Kısmi miktarların karıştırılması gerekiyorsa LOBA karıştırma bardağını kullanın veya miktarları tartarak belirleyin. Karıştırmadan sonra 2 saat süreyle işlenebilir.
- %50 veya daha yüksek nispi nem oranındaki şantiye koşullarında vantilatörlerle hava hareketi sağlamak önemlidir.
- Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, zımpara tozu ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır.
- +15°C ila + 25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %65 bağıl nem, +18°C - + 25°C malzeme sıcaklıkları, maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.
- Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate alınmalıdır.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovanını kullanın.
- Malzemeyi iyice karıştırın.
- Kullanılan ahşabın kendi rengi, yapısı ve gözenekliliği, zımpara görünümünün temizliği, elde edilecek renk tonunu çok ciddi şekilde etkiler. Kendi kendinize test etmeniz için orijinal ağaç üzerinde derhal şantiyeye uygun zımparalama tekniği deneme yapmanızı ve gerekiyorsa iş sahibinden onay almak için renk tonu numunesi almanızı öneriyoruz.
- LOBA "Parke zeminlerin renklendirilmesi zımparalama talimatı"na dikkat edilmelidir.
- Renk seçeneklerini kullanmadan önce, elde edilebilir renk tonlarını ve görsel toplam etkiyi değerlendirmek için deneme olarak sürme işlemleri gerçekleştirmenizi öneriyoruz. Renk tonları kendi aralarında karıştırılabilir. Rengi açmak veya kapatma gücünü azaltmak için şeffaf çeşitleri karıştırılabilir. Homojen bir boya görünümü için pigment doyumu gerekir, bu nedenle inceltme maksimum üç rensiz ölçü ve bir renkli ölçü ile gerçekleştirilmelidir.
- Büyük yüzeyler için birden fazla kaba ihtiyaç duyulursa, toplam miktar çalışma başlangıcından önce bir çalışma kabında karıştırılmalıdır.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin.

GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltmemelidir!

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA yağ rulosu mikro elyaf 60-80 / yaklaşık 20-40g/m² (25-50 m²/kg), zeminin emiciliğine bağlı olarak.

LOBA bej özel ped ile eşitleme.

ARA ZIMPARA

Astar uygulamasına ara zımparalama yapmayın.

KURUMA SÜRESİ

- En erken 12 saat sonra üzerine cila uygulanabilir.
- Kurumayı geciktirme durumlarında tamamen kurumayı bekleyin.

ÜZERİNE CILA UYGULAMAK İÇİN UYGUN CILA:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

ÖZEL EFEKTLER ELDE ETMEK İÇİN OPSİYONEL ÖN İŞLEM

- PreTone

Uygulama talimatları

RULO UYGULAMASIYLA İLGİLİ UYGULAMA ÖNERİSİ:

- LOBA yağ rulosu Mikro elyaf 60/80 ile ince şekilde bir genel temizlik yapın.
- Yaklaşık 30-60 dakikalık bir nüfuz etme süresinden sonra bir tek diskli parlatma makinesi ve LOBA bej özel pedle özenli, dikkatli bir şekilde eşitleme işlemi yapın, fazlalıkları tamamen çıkartın.
- Kuruma en az 12 saat
- LOBA sıvı cilayı ruloyla sürün (teknik bilgilere uygun olarak).
- Bir LOBA zımparalama kumaşı ve P240 zımparalama şeridi ile ara zımpara yapın.
- LOBA sıvı cilayı ruloyla sürün (teknik bilgilere uygun olarak).

ÖNEMLİ NOTLAR

Düşük uygulama miktarı nedeniyle lif doyumuna ulaşılmaması durumunda, renk farkları meydana gelir. Fazlalık malzeme, eşitleme sırasında tamamen çıkartılmalıdır. Münferit egzotik ahşaplarda kurumayı geciktirme durumları görülebilir. Islak bezleri, pedleri ve diğer iş gereçlerini kapalı kaplarda saklayın, zımpara tozu ile birlikte yağı, kumaş bezler vb. ile suyla nemlendirin veya kapatılabilir kovalarda saklayın veya yangına neden olmayacak şekilde bertaraf edin, aksi takdirde kendi kendine tutuşma tehlikesi söz konusudur. Çalışma alanlarını uygulamalar ve kurutma esnasında iyice havalandırın.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kenar yapıştırma: Kaymaya dirençsiz bir şekilde yapıştırılmış parke, lambri zeminler, ahşap blok, yüksek kenarlı lamel parke ve yerden ısıtmada kullanılan parkeler ile nem değişme süresi kısa olan ahşap türleri (örn. kayın), oda iklimindeki (nem, sıcaklık) dalgalanmalarda çok fazla çalışır. Yağlar uygulanırken çatlama derzleri oluşabilir.

Etkileşim durumları: Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

© İşaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.