



# GapFiller

## Çeşitli renkler

DERZ CONTA MACUNU



Akrilat bazlı elastik derz conta macunu/tamir macunu

- Çok yüksek doldurma kapasitesi, düşük kayma
- Hızlı kuruma
- Yüksek esneklik
- Zımparalanabilir, renklendirilebilir ve cilalar, yağlar ve bakım malzemeleriyle işlenebilir
- Solvent ve koku içermez
- Yüksek yapışma kuvveti

### Kullanım alanı:

Ahşap, parke, mantar ve örn. PVC, CV, linolyum gibi homojen kaplamalar gibi cilalanmış ve yağlanmış yüzeyler için kullanılabilir. Süpürgelikler, kapı pervazları ve kaplama geçişlerindeki derzleri kapatmak için. Hasarları, budak delikleri, münferit parke derzleri ve kalorifer borusu bağlantılarını doldurmak için. Gevşek parke çitalarını yapıştırmak için.

## Ürün verileri

ÜRÜN NO.

16227



310 ml



12

Depolama ve taşıma

24 ay depoda stabil muhafaza edilir, bidon etiketine dikkat edin. +5 ila +25°C'de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun. ADR'ye göre tehlikeli madde değildir.

GISCODE

D1



Akçaağaç

Kayın

Meşe

Meşe açık

Gri

Merbau

Gümüş

Ceviz



Beyaz

Renk garantisi verilmez

## Uygulama talimatları

- Yapışma yüzeyleri (derz kenarları) kuru, sabit, yağsız ve tozsuz olmalıdır.
- Bağlanmamış Elasto parke mastiki suyla yıkanabilir.
- Şantiye genleşme derzleri, mekanik olarak zorlanan derzler için ve nem etkisinin sürekli olduğu bölgelerde kullanmayın.

### UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

Kartuşlu tabanca, uygulama tabancası / Tüketim, aşağıdaki formülle hesaplanır: Derz genişliği (cm) x Derz derinliği (cm) x Derz uzunluğu (cm) = Tüketim (cm<sup>3</sup> veya ml).

### KURUMA SÜRESİ

- 30 dakika sonra kabuk oluşumu.
- 4-6 saat sonra işlenebilir.
- Gece boyunca kurumadan sonra zımparalanabilir.

### EK İŞLEM İÇİN UYGUN ÜRÜNLER:

Kuruduktan sonra tüm LOBA yüzey kaplamaları ve LOBA bakım malzemeleriyle işlenebilir.

### UYGULAMA:

- Kartuşun ucunu kesin ve GapFiller'i bir uygulama tabancasıyla derze püskürtün.
- Yüzey, ıslak parmakla veya spatulayla düzlenebilir.
- Geniş derzlerde çökme oluşabilir, gerekiyorsa 4-6 saat sonra yeniden uygulayın.
- Uygulama ve kuruma sırasında havanın, zeminin ve GapFiller'in sıcaklığı +5°C'nin altına düşmemelidir.

## Genel notlar

**Kullanılan aletlerin temizlenmesi:** Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

**Kuruma süresi:** Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.